§ 17003

矽樹脂

Silicon Resin

（polydimethyl siloxane）

1. 外　　觀　：淡灰色半透明之粘稠液或糊狀液，幾乎無臭。
2. 比　　重　：0.98～1.02。
3. 粘度及折光率　：本品 15 g 置於 Soxhelt 抽出器內用四氯化碳 150 mL 萃取 3 小時，萃取液置水浴上蒸發至成為粘稠液，其粘度在 25 ℃時，應為 100～1,100 Centistokes。其折光率應為 n_D^{25} ＝1.400～1.410。
4. 二氧化矽　：「3. 粘度及折光率」項下之萃取殘留物，於 100 ℃乾燥 1 小時後，其重量應為 0.45～2.25 g。
5. 分　　類　：食品添加物第（十七）類。
6. 用　　途　：其他。