§ 07062

珍珠岩粉（膨脹珍珠岩）
Perlite（Expanded Perlite）

1. 性　　狀：天然之珍珠岩為灰～棕色、厚實、玻璃狀之火成岩石，主成分為矽酸鋁鉀鈉（sodium potassium aluminum silicate），含水 3～5 %。碎裂後並加熱至 900～1100 ℃高溫時，會像玉米花似地爆開（因內有吸著水之故），體積膨脹 20 倍以上。本品即為此膨脹物質經壓碎而得之白色、不吸濕粉末〔總體密度（bulk density）為 32～400 kg / m^3（2～25 lb/ft^3），粒徑大小範圍為小於 1 μm 至數百 μm〕，在食品加工過程中作為助濾劑，微溶於水而幾乎不溶於稀酸及稀鹼中。
2. 鑑　　別：甲、取本品約 1 g 置燒杯中，加 25 mL 稀鹽酸試液混合均勻後，以錶玻璃覆蓋杯口，在蒸汽浴中加熱 15 分鐘，冷卻之。過濾後，以氨試液將濾液中和至對石蕊試紙呈中性為止。中和後之濾液，其鋁離子、鉀離子及鈉離子均呈陽性反應。

   乙、置些許磷酸銨鈉晶體於白金環上，以火焰溶解成珠狀物，將此熱且透明之珠狀物與本品接觸並再次以火焰加熱使之溶解。此時矽土會浮在珠狀物內，冷卻後則得具網狀結構、不透明之珠狀物。
3. pH　　值：5～9（自 10 %懸浮液所得之濾液）。
4. 砷：3 ppm 以下（以 As 計）。
5. 鉛：10 ppm 以下。
6. 乾燥減重：3 %以下（粉末狀）。
7. 熾灼減重：7 %以下（玻璃狀）。
8. 分　　類：食品添加物第（七）類。
9. 用　　途：品質改良用、釀造用及食品製造用劑。