

# 印刷后加工W油



### 一产品型号

# 产品描述

YH-133 为紫外光(UV) 固化哑光型涂料,主要应用于印刷纸品之上光加工。

# ■特点

- \* 哑度可达 30°左右, 且耐磨, 易操作;操作;
- \* 固化快,附着力强(必要时可免予打底);
- \* 其涂膜具有手感柔和、滑而不腻。

### ■ 应用范围

适用于印刷后的商品包装、广告招贴、书刊封面等之上光加工。

# ■ 施工条件

- \* 适用于滚筒式涂装。
- \* 涂层厚度、涂装速度应视客户需求及现场条件而适当调整。

#### 储存

- \* 储存于阴凉处,不可与阳光直接照射,贮存期为三个月。
- \* 新开之包装应先用木棒或玻璃棒充分搅匀后方可投入使用。

#### | 包装

铁桶包装, 18Kg/桶。

#### 操作安全

- \* 应避免直接与皮肤, 眼睛, 身体粘膜等部位接触, 若接触请立即用肥皂水冲洗。
- \* 请保持作业场所安全通畅。







注:本资料是据我们所知而提供的,但商品在实际使用时的环境和情况非销售者所能控制,购买者有责任对本身的情况和用途,自行决定商品的合适性。

地址: 广东省广州市番禺区东涌镇太石工业区太南路 邮编: 511475

电话:+86-20-3491-2277/3833 传真:+86-20-3491-2018

网站:http://www.yuhaichemical.cn 即箱:info@yuhaichemical.cn