UZM DENTAL — ZirCrown® & CAD/CAM Tibbi Cihaz Kalite ve Mevzuat Dosya

CE 0197 · EN ISO 13485:2016 · EN ISO 6872 · T.C. Saglik Bakanligi UTS & Parti/LOT Izlenebilirlik Ozeti

1. Tescilli Marka, Uretici ve AB Yetkili Temsilcisi (EC-REP)

- Tescilli Marka & Turkiye/Global Dagitim: ZirCrown® (UZM Dental Tescilli Markasi)
  Adres: Dumlupinar Mah. 2. Sedef Sk. Ustyildiz Sitesi H No:13 A, 43020 Merkez / Kutahya
  Tel / WhatsApp: +90 542 646 02 20 · E-Posta: uzmandisdental@gmail.com · Instagram: @uzmdental
- Uretici (Manufacturer): Hangzhou IVISTA Medical Devices Co., Ltd.
  Kurucu & Ar-Ge Lideri: Dr. Yao Cheng (Fiziksel Kimya Doktora, Cin Bilimler Akademisi; Post-Doktora Stockholm Universitesi)
- Avrupa Birligi Yetkili Temsilcisi (EC-REP): MedPath GmbH
  Adres: Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munih, Almanya

2. Kalite Yonetim Sistemi ve Uluslararasi Standart Uygunlugu

- CE 0197 (MDD 93/42/EEC & MDR 2017/745 Sinif IIa Dental Restoratif Seramik / Polimer / Obturasyon)
- EN ISO 13485:2016 Tibbi Cihazlar Kalite Yonetim Sistemi Sertifikasi
- EN ISO 6872:2015 Dis Hekimligi — Seramik Materyaller (Tip II, Sinif 5 Monolitik ve Alt Yapi Zirkonya)
- EN ISO 6877 Dis Hekimligi — Kok Kanal Obturasyon Konileri (Gutta Percha & Paper Points)
- T.C. Saglik Bakanligi Urun Takip Sistemi (UTS) Kayitli ve Barkod/LOT Izlenebilir Tibbi Cihaz Portfoyu

3. ZirCrown® MultiLayer Zirkonya Resmi MPa ve Translusensi Tablosu

- ZirCrown 5D-ML (Ustalarin Tercihi · 10 Katman): Bukulme Dayanimi 650 – 950 MPa | Gecirgenlik %43 – %60 (Tablo: %47–%60)
- ZirCrown 4D-ML (5 Katman Sirali / 9 Katman Kademeli): Bukulme Dayanimi 700 – 1000 MPa | Gecirgenlik %45 – %59
- ZirCrown 3D-PRO (6 Katman Multilayer): Bukulme Dayanimi 800 – 1200 MPa | Gecirgenlik %43 – %57
- ZirCrown 3D-ML (5 Katman Kaplama / 9 Katman Gradyan): Bukulme Dayanimi 900 – 1200 MPa | Gecirgenlik %43 – %46
- ZirCrown ST-ML (Super Translusent · 4 Katman): Bukulme Dayanimi 1200 MPa (Homojen) | Gecirgenlik %43
- ZirCrown Hizli-Sinterleme 3D-PRO / HT: Bukulme Dayanimi 800 – 1350 MPa | Yogunluk >= 6.0 g/cm3 | Tokluk 5 MPa·m1/2

4. Kimyasal Bilesim ve Yaşlanma / Faz Stabilitesi (3D-PRO / Multilayer)

- Kimyasal Bilesim: ZrO2 + HfO2 + Y2O3 >= %99.0 · Y2O3 %5.5 – %9.5 · Al2O3 %0.05 · SiO2 <= %0.002 · Fe2O3 <= %0.002
- Yaşlanma Sonrasi Monoklinik Faz Orani: < %25 · Asit Cozunurlugu: < 100 ug/cm2 · Radyoaktivite: < 0.02 Bq/g

5. UZM Dental 2026 CAD/CAM PMMA Disk Serisi Teknik Spesifikasyonu

- Urun Tipleri: Monolayer PMMA Disc · Multilayer PMMA Disc · Clear PMMA Disc · Opaque (X-Ray) PMMA Disc
- Sistem ve Cap Uyumlulugu: 98 mm Acik Sistem CAD/CAM · 95 mm Sistemler · Amann Girrbach (AG)
- Mevcut Kalinliklar: 98 x 16 mm, 98 x 18 mm, 98 x 20 mm, 98 x 30 mm · 95 x 18 mm · AG x 18 mm
- Mekanik Ozellikler: Bukulme Dayanimi >= 100 MPa · Yogunluk 1.35–1.45 g/cm3 · Sertlik 85–90 Shore D · Su Emilimi < %0.04
- Isleme Protokolu: Soguk Frezeleme ve Polisaj (Sifir Firinlama / Sifir Sinterleme)

6. Sinterleme Programlari (ZirCrown® IFU Ozeti)

- < 3 Uye Kopruler (7 Saat): 1. Asama 10°C/dk -> 900°C (20 dk) -> 2. Asama 5°C/dk -> 1500°C (3D-Pro) / 1530°C (ST-ML & ML) 2
- 4–6 Uyeli Kopruler (7 Saat): 1. Asama 10°C/dk (3D-Pro) veya 5°C/dk (ST-ML) -> 2. Asama 3°C/dk -> 1500°C / 1530°C 2 saat bek
- > 7 Uyeli Uzun Ark Kopruler (15 Saat): 1. Asama 4–5°C/dk -> 2. Asama 2°C/dk -> 1530°C tepe sicaklikta 2 saat bekleme
- Termal Sok Onlemi: Firin sicakligi 80°C altina dusmeden firin kapagi acilmamalidir.

7. QR Kodlu Parti/LOT Izlenebilirlik ve Belge Dogrulama

- Her ZirCrown® zirkonya ve UZM Dental PMMA / Endodonti kutusu uzerindeki QR kod ile parti/lot numarasi, uretim tarihi, ilgili serinin kullanim kilavuzu (IFU), malzeme guvenlik bilgi formu (MSDS) ve CE / ISO 13485 sertifika dosyalarina erisilir.
- Kurumsal B2B tedarik ve resmi ihale/bayilik dosyalarinda islitali CE / ISO 13485 / DoC / UTS kayit evraklari dogrudan UZM Dental Kalite Birimi tarafindan paylasilmaktadir.