Data Inventori Lini Pelapisan Krom Keras – Periode 2026

Luas permukaan dilapisi dan data pemakaian satu periode.

No	Uraian	Tahap	Jumlah	Satuan	Sumber
	INPUT				
1	Degreaser alkali	A	30	kg	Faktur
2	Asam kromat (CrO3)	C	150	kg	Faktur
3	Listrik penyearah arus	C	1.250,5	kWh	Meter
4	Air bilas	A	3,5	m3	Meter
5	Kapur (IPAL)	F	40	kg	Faktur
	OUTPUT				
6	Luas permukaan dilapisi		250	m2	Catatan produksi
7	Kabut asam kromat	C	0,15	kg	Uji lab
8	Lumpur IPAL (limbah B3)	F	100	kg	Timbang
9	COD air buangan	F	85	mg/L	Uji lab
10	Volume air limbah	F	5,85	m3	Meter

Hasil penilaian dampak (dari software lain)

Kategori dampak	Nilai	Satuan
Global warming potential	1.850,2	kg CO2 eq
Acidification potential	10,4	kg SO2 eq