Poliuretanos ...somos los mismos, con nuevo nombre... Kingspan

Panel PIR AK

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION Panel PIR AK

ACERMI 05

DESCRIPTION

Panneau rigide en mousse de polyisocyanurate (PIR) avec un parement composite kraft aluminium.

DOMAINE D'APPLICATION

Isolation thermique de terrasses sous protection lourde rapportée comme support d'étanchéité.

Isolation thermique générique en construction : murs, chambres froides.

AVANTAGES

Plus faible épaisseur d'isolant dû au coefficient de conductivité thermique très bas de la mousse de polyisocyanurate et à son parement composite d'aluminium.

Nulle absorption d'eau grâce à sa structure de cellule fermée du polymère.

Panneaux très rigides et légers.

Très bonne résistance à la compression.

Grande facilité de manipulation et de pose.

PRESENTATION

Panneaux: 2500x1200 mm, 1250x600 mm et 600x600 mm.

Épaisseurs: 25, 30, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 97,100, 102, 110, 113, 120, 130, 135, 140, 144, 147, 150 et 160 mm.

CARACTERISTIQUES

	CLASE suivant EN 13165	NORME d'ESSAI	UNITÉ	VALEURS SPÉCIFIÉS
Coef. Conductivité thermique	$\lambda_{i,\ 7d\ 10°C}$	EN 12667	W/m·K	0,020
Coef. conductivité thermique déclarée	$\lambda_{D,\ 10°C}$	EN 12667	W/m·K	0,022
Résistance à la compression*	CS(10/Y)200	EN 826	kPa	250 ± 50
Résistance à la compression (2% de déformation)	-	EN 826	kPa	150 ± 20
Réaction au feu du produit	-	EN 13501-1	-	F

(*) Épaisseurs inférieurs à 45 mm, la classe de résistance à la compression correspond à CS(10/Y)175

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Épaisseur (mm)	25	30	40	50	55	60	70	80	90	97	100
Résistance thermique (m² ·K/W)	1,15	1,35	1,85	2,30	2,55	2,75	3,25	3,70	4,15	4,50	4,65

Épaisseur (mm)	102	110	113	120	130	135	140	144	147	150	160
Résistance thermique (m² ·K/W)	4,70	5,10	5,25	5,55	6,00	6,25	6,50	6,65	6,80	6,95	7,40

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

PLADIS
Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala,
Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - Fax.: (212) 5 22 34 44 62
Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma

Kingspan Insulation, SA on réserve le droit de modifier le contenu de ce document à tout moment sans avis préalable.