FICHE TECHNIQUE

Réf. DT/FT/E/004/04 – Août 2017

►*Références techniques* :
- ✓ *NM 10.8.913*
- ✓ *NM EN 13707*
- ✓ *Directive UEAtc*

►*Lieu de fabrication* : *TECHNOPURE MAROC-Usine HAD SOUALEM*

TECHNOSEAL 20 VV 60 F/F

DESCRIPTION

TECHNOSEAL 20 VV 60 F/F, est une feuille d'étanchéité soudable à base de bitume modifié APP, à armature en voile de verre. Les faces inférieure et supérieure sont recouvertes d'un film thermofusible.

UTILISATION

La feuille TECHNOSEAL 20 VV 60 F/F est idéale pour une large gamme d'applications d'étanchéité. Utilisée en tant que sous-couche du système bicouche TECHNOSEAL avec la feuille TECHNOSEAL 30 PY 120, pour toutes toitures terrasses et autres ouvrages.

MISE EN ŒUVRE

Se référer au cahier des prescriptions techniques N° DT/CC/E/03 « TECHNOSEAL BICOUCHE 20/30 »

CARACTERISTIQUES

- Étanchéité totale
- Bonne aptitude au soudage et une bonne intégrité de liaison
- Stabilité à température élevée
- Bonne souplesse
- Compatible avec tous les composants de toiture et de construction

DONNEES GENERALES

- Longueur nominale du rouleau : 20 m (-1%)
- Largeur nominale du rouleau : 1 m (-1%)
- Épaisseur nominal : 2 mm (±5%)
- Masse surfacique nominale : 52 kg/Rx (±10%)
- Armature : Voile de verre 60 g/m² (±15%)

EMBALLAGE

- 20 Rouleaux / Palette

FINITION

Finition film PE sur les deux faces

CONTROLE QUALITE

En plus des essais de contrôle strict et régulier par le Laboratoire de l'usine TECHNOPURE MAROC, nos produits sont testés et contrôlés périodiquement par le Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes (LPEE) et l'Institut Marocaine de Normalisation (IMANOR), et sont soumis régulièrement aux enquêtes techniques des Bureaux de Contrôle agrées.
Nos produits bénéficient également du certificat CE de conformité du contrôle de production en usine délivré par le CSTB (organisme notifié)

OUTILS DES TRAVAUX DE POSE NECESSAIRES

Chalumeau, cutter, spatule, décamètre, corde de marquage, gants.

APPLICATION

TECHNOSEAL est appliqué par la méthode de thermosoudage au chalumeau, en indépendance, en semi-indépendance ou en adhérence totale sur le support. Quand la pose est en indépendance, seules les lisières sont soudées ensemble.
Les relevés et les reliefs sont étanchés conformément aux exigences de la norme et du cahier des prescriptions techniques.

CONSOMMATION (Approx.)

Surfaces plates : 1,15 m²/m²/couche avec 6 cm de recouvrement.
Gorge sous solin de 35 cm : 0,40 m²/ml

LIGNES DIRECTRICES DE THERMOSOUDAGE

La sous-face de la feuille doit être chauffée suffisamment de telle manière à faire fondre superficiellement le bitume. Un surchauffage causera des dommages au système de renforcement intégré.

Les zones de recouvrement et lisières doivent être écrasés à partir de la face supérieure à l'aide de la spatule réchauffée au chalumeau.

Pour plus de détails concernant la méthode d'installation des feuilles, veuillez consulter le Cahier des Prescriptions Techniques N° :
DT/CC/E/03 « TECHNOSEAL BICOUCHE 20/30 »
(disponible sur demande).

TECHNOSEAL 20 VV 60

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU LIANT

Caractéristiques	Valeur limite
Température de Ramollissement Billes & Anneaux (TBA) (°C)	≥ 150
Pénétration à + 25 °C (indicatif) (dmm)	20 – 25
Pénétration à + 60 °C (indicatif) (dmm)	60 – 100
Teneur en fines (indicatif) (%)	< 40

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES[(1)] DE LA FEUILLE[(2)]

Caractéristiques		Méthode d'essai	Unité	Expression des résultats	Valeurs	Tolérances
Défauts d'aspect		NM 10.8.906 / EN 1850-1	–	défauts visibles	**Sans**	–
Longueur		NM 10.8.904 / EN 1848-1	m	VLF	**20**	– 1%
Largeur		NM 10.8.904 / EN 1848-1	m	VLF	**1**	– 1%
Rectitude		NM 10.8.904 / EN 1848-1	mm	Conforme	**40**	≤
Masse surfacique		NM 10.8.905 / EN 1849-1	Kg/m²	VDF	**2,600**	± 10%
Épaisseur		NM 10.8.905 / EN 1849-1	mm	VDF	**2**	± 5%
Étanchéité à l'eau		NM 10.8.907 / EN 1928	–	Conforme	–	Résistant à 10 kPa
Étanchéité après étirement à basse température		NM 10.8.901/EN 13897	%	VLF	**PND** [(3)]	-
Résistance au pelage des joints		NM 10.8.930 / EN 12316-1	N/50mm	VLF	**PND** [(3)]	≥
Résistance au cisaillement des joints [(4)]		NM 10.8.931 / EN 12317-1	N/50mm	VLF	**PND**[(3)]	≥
Propriétés en traction : Force maximale	Longitudinal	NM 10.8.929 / EN 12311-1	N/50mm	VLF	**200**	≥
	Transversal				**100**	
Propriétés en traction : Allongement	Longitudinal		%	VLF	**2,5**	
	Transversal				**2,5**	
Résistance au choc		NM 10.8.932 / EN 12691 (A)	mm	VLF	**300**	≥
Résistance au poinçonnement statique		NM 10.8.933 / EN 12730 (A)	kg	VLF	**5**	≥
Résistance à la déchirure (au clou)		NM 10.8.928 / EN 12310-1	N	VLF	**PND**[(3)]	≥
Stabilité dimensionnelle		NM 10.8.920 / EN 1107-1	%	VLF	**Stable**	≤
Souplesse à basse température		NM 10.8.922 / EN 1109	°C	VLF	**– 5**	≤
Résistance à l'écoulement à température élevée (fluage)		NM 10.8.923 / EN 1110	°C	VLF	**120**	≥

(1) En conformité aux normes NM 10.8.913, NM EN 13707
(2) Nature de l'armature : Voile de verre
(3) Performance non déterminée : non importante pour l'utilisation
(4) Valeur déclaré ou rupture hors joint

Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment la présentation de ses produits

Recommandations de manipulation et stockage :
• Éviter les chutes et les chocs.
• Transporter et stocker les rouleaux verticalement, toujours protégés des conditions climatiques, soleil, pluie, givre, grêle et neige.
• Soulever les rouleaux, toujours sur des palettes, avec une grue ou un chariot élévateur.

Eco Recommandations :
• Le tri et le réacheminement des déchets découlant de l'application de ces produits, sont de l'entière responsabilité de l'applicateur ou de l'utilisateur, et devront être effectués en accord avec la législation applicable.

TECHNOPURE-MAROC SARL
Lot. N° 267, Lotissement Lina – Sidi Maârouf – Casablanca
Tél. : 0522 97 35 96 – 0522 97 34 45 – 0522 58 32 25 / 28
Fax : 0522 97 35 88 – 0522 58 47 58
Patente 36160431 – R.C. 89941 – I.F. 01004047 – C.N.S.S 6344254
Email : contact@technopure.ma – Site Web: www.technopure.ma

FICHE TECHNIQUE

Réf. DT/FT/E/002/04 – Août 2017

▶*Références techniques :*
- ✓ *NM 10.8.913*
- ✓ *NM EN 13707*
- ✓ *Directive UEAtc*

▶*Lieu de fabrication : TECHNOPURE MAROC-Usine HAD SOUALEM*

TECHNOSEAL 25 VV 60 F/F

DESCRIPTION

TECHNOSEAL 25 VV 60 F/F, est une feuille d'étanchéité soudable à base de bitume modifié APP, à armature en voile de verre. Les faces inférieure et supérieure sont recouvertes d'un film thermofusible..

UTILISATION

La feuille TECHNOSEAL 25 VV 60 F/F est idéale pour une large gamme d'applications d'étanchéité. Utilisée en tant que pare vapeur et sous-couche du système bicouche TECHNOSEAL pour toutes toitures terrasses et autres ouvrages

MISE EN ŒUVRE

Se référer au cahier des prescriptions technique N° DT/CC/E/02 « TECHNOSEAL BICOUCHE 25/25 »

CARACTERISTIQUES

- Étanchéité totale
- Bonne aptitude au soudage et une bonne intégrité de liaison
- Stabilité à température élevée
- Bonne souplesse
- Compatible avec tous les composants de toiture et de construction

DONNEES GENERALES

- Longueur nominale du rouleau : 10 m (-1%)
- Largeur nominale du rouleau : 1 m (-1%)
- Épaisseur nominal : 2,5 mm (±5%)
- Masse surfacique nominale : 33 kg/Rx (±10%)
- Armature : Voile de verre 60 g/m² (±15%)

EMBALLAGE

- 28 Rouleaux / Palette

FINITION

Finition film PE sur les deux faces

CONTROLE QUALITE

En plus des essais de contrôle strict et régulier par le Laboratoire de l'usine TECHNOPURE MAROC, nos produits sont testés et contrôlés périodiquement par le Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes (LPEE) et l'Institut Marocaine de Normalisation (IMANOR), et sont soumis régulièrement aux enquêtes techniques des Bureaux de Contrôle agrées.
Nos produits bénéficient également du certificat CE de conformité du contrôle de production en usine délivré par le CSTB (organisme notifié)

OUTILS DES TRAVAUX DE POSE NECESSAIRES

Chalumeau, cutter, spatule, décamètre, corde de marquage, gants.

APPLICATION

TECHNOSEAL est appliqué par la méthode de thermosoudage au chalumeau, en indépendance ou en adhérence totale sur le support. Quand la pose est en indépendance, seules les lisières sont soudées ensemble.
Les relevés et les reliefs sont étanchés conformément aux exigences de la norme et du cahier des charges.

CONSOMMATION (Approx.)

Surfaces plates : 1,15 m²/m²/couche avec 6 cm minimum de recouvrement.
Gorge sous solin de 35 cm : 0,40 m²/ml

LIGNES DIRECTRICES DE THERMOSOUDAGE

La sous-face de la feuille doit être chauffée suffisamment de telle manière à faire fondre superficiellement le bitume. Un surchauffage causera des dommages au système de renforcement intégré.

Les zones de recouvrement et lisières doivent être écrasés à partir de la face supérieure à l'aide de la spatule réchauffée au chalumeau.

Pour plus de détails concernant la méthode d'installation des feuilles, veuillez consulter le Cahier des Prescriptions Techniques N° : DT/CC/E/01 « TECHNOSEAL BICOUCHE 25/25 » *(disponible sur demande).*

TECHNOSEAL 25 VV 60 F/F

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU LIANT

Caractéristiques	Valeur limite
Température de Ramollissement Billes & Anneaux (TBA) (°C)	≥ 150
Pénétration à + 25 °C (indicatif) (dmm)	20 – 25
Pénétration à + 60 °C (indicatif) (dmm)	60 – 100
Teneur en fines (indicatif) (%)	< 40

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES[1] DE LA FEUILLE [2]

Caractéristiques		Méthode d'essai	Unité	Expression des résultats	Valeurs	Tolérances
Défauts d'aspect		NM 10.8.906 / EN 1850-1	–	défauts visibles	**Sans**	–
Longueur		NM 10.8.904 / EN 1848-1	m	VLF	**10**	– 1%
Largeur		NM 10.8.904 / EN 1848-1	m	VLF	**1**	– 1%
Rectitude		NM 10.8.904 / EN 1848-1	mm	Conforme	**20**	≤
Masse surfacique		NM 10.8.905 / EN 1849-1	Kg/m²	VDF	**3,300**	± 10%
Épaisseur nominale		NM 10.8.905 / EN 1849-1	mm	VDF	**2,5**	± 5%
Étanchéité à l'eau		NM 10.8.907 / EN 1928	–	Conforme	–	Résistant à 10 kPa
Étanchéité après étirement à basse température		NM 10.8.901/EN 13897	%	VLF	**PND** [3]	-
Résistance au pelage des joints		NM 10.8.930 / EN 12316-1	N/50mm	VLF	**PND** [3]	≥
Résistance au cisaillement des joints [4]		NM 10.8.931 / EN 12317-1	N/50mm	VLF	**PND**[3]	≥
Propriétés en traction : Force maximale	Longitudinal	NM 10.8.929 / EN 12311-1	N/50mm	VLF	**250**	≥
	Transversal				**150**	
Propriétés en traction : Allongement	Longitudinal		%	VLF	**2,5**	
	Transversal				**2,5**	
Résistance au choc		NM 10.8.932 / EN 12691 (A)	mm	VLF	**500**	≥
Résistance au poinçonnement statique		NM 10.8.933 / EN 12730 (A)	kg	VLF	**5**	≥
Résistance à la déchirure (au clou)		NM 10.8.928 / EN 12310-1	N	VLF	**PND**[3]	≥
Stabilité dimensionnelle		NM 10.8.920 / EN 1107-1	%	VLF	**Stable**	≤
Souplesse à basse température		NM 10.8.922 / EN 1109	°C	VLF	**– 5**	≤
Résistance à l'écoulement à température élevée (fluage)		NM 10.8.923 / EN 1110	°C	VLF	**120**	≥

(1) En conformité aux normes NM 10.8.913, NM EN 13707
(2) Nature de l'armature : Voile de verre
(3) Performance non déterminée : non importante pour l'utilisation
(4) Valeur déclaré ou rupture hors joint

Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment la présentation de ses produits

Recommandations de manipulation et stockage :
• Éviter les chutes et les chocs.
• Transporter et stocker les rouleaux verticalement, toujours protégés des conditions climatiques, soleil, pluie, givre, grêle et neige.
• Soulever les rouleaux, toujours sur des palettes, avec une grue ou un chariot élévateur.

Eco Recommandations :
• Le tri et le réacheminement des déchets découlant de l'application de ces produits, sont de l'entière responsabilité de l'applicateur ou de l'utilisateur, et devront être effectués en accord avec la législation applicable.

TECHNOPURE-MAROC SARL
Lot. N° 267, Lotissement Lina – Sidi Maârouf – Casablanca
Tél. : 0522 97 35 96 – 0522 97 34 45 – 0522 58 32 25 / 28
Fax : 0522 97 35 88 – 0522 58 47 58
Patente 36160431 – R.C. 89941 – I.F. 01004047 – C.N.S.S 6344254
Email : contact@technopure.ma – Site Web: www.technopure.ma

FICHE TECHNIQUE

Réf. DT/FT/E/001/04 – Août 2017

▶*Références techniques :*
- ✓ *NM 10.8.913*
- ✓ *NM EN 13707*
- ✓ *Directive UEAtc*

▶*Lieu de fabrication : TECHNOPURE MAROC-Usine HAD SOUALEM*

TECHNOSEAL 25 PY 120 F/F

DESCRIPTION

TECHNOSEAL 25 PY 120 F/F, est une feuille d'étanchéité soudable à base de bitume modifié APP, à armature en polyester. Les faces inférieure et supérieure sont recouvertes d'un film thermofusible.

UTILISATION

La feuille TECHNOSEAL 25 PY 120 F/F est idéale pour une large gamme d'applications d'étanchéité. Utilisée en tant que couche supérieure du système bicouche TECHNOSEAL sous protection lourde rapportée (dure, meuble ou dalles sur plots) pour toutes toitures terrasses et autres ouvrages

MISE EN ŒUVRE

Se référer au cahier des prescriptions technique N° DT/CC/E/02 « TECHNOSEAL BICOUCHE 25/25 »

CARACTERISTIQUES

- Étanchéité totale
- Bonne aptitude au soudage et une bonne intégrité de liaison
- Stabilité à température élevée
- Bonne souplesse
- Compatible avec tous les composants de toiture et de construction

DONNEES GENERALES

- Longueur nominale du rouleau : 10 m (-1%)
- Largeur nominale du rouleau : 1 m (-1%)
- Épaisseur nominal : 2,5 mm (±5%)
- Masse surfacique nominale : 33 kg/Rx (±10%)
- Armature : Polyester non-tissé 120 g/m² (±15)

EMBALLAGE

- 28 Rouleaux / Palette

FINITION

Finition film PE sur les deux faces

CONTROLE QUALITE

En plus des essais de contrôle strict et régulier par le Laboratoire de l'usine TECHNOPURE MAROC, nos produits sont testés et contrôlés périodiquement par le Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes (LPEE) et l'Institut Marocaine de Normalisation (IMANOR), et sont soumis régulièrement aux enquêtes techniques des Bureaux de Contrôle agrées.
Nos produits bénéficient également du certificat CE de conformité du contrôle de production en usine délivré par le CSTB (organisme notifié)

OUTILS DES TRAVAUX DE POSE NECESSAIRES

Chalumeau, cutter, spatule, décamètre, corde de marquage, gants.

APPLICATION

TECHNOSEAL est appliqué par la méthode de thermosoudage au chalumeau, en indépendance, en semi-indépendance ou en adhérence totale sur le support. Quand la pose est en indépendance, seules les lisières sont soudées ensemble.
Les relevés et les reliefs sont étanchés conformément aux exigences de la norme et du cahier des charges.

CONSOMMATION (Approx.)

Surfaces plates : 1,15 m²/m²/couche avec 6 cm minimum de recouvrement.
Gorge sous solin de 35 cm : 0,40 m²/ml

LIGNES DIRECTRICES DE THERMOSOUDAGE

La sous-face de la feuille doit être chauffée suffisamment de telle manière à faire fondre superficiellement le bitume. Un surchauffage causera des dommages au système de renforcement intégré.

Les zones de recouvrement et lisières doivent être écrasés à partir de la face supérieure à l'aide de la spatule réchauffée au chalumeau.

Pour plus de détails concernant la méthode d'installation des feuilles, veuillez consulter le Cahier des Prescriptions Techniques N° : DT/CC/E/02 « TECHNOSEAL BICOUCHE 25/25 »
(disponible sur demande).

TECHNOSEAL 25 PY 120 F/F

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU LIANT

Caractéristiques	Valeur limite
Température de Ramollissement Billes & Anneaux (TBA) (°C)	≥ 150
Pénétration à + 25 °C (indicatif) (dmm)	20 – 25
Pénétration à + 60 °C (indicatif) (dmm)	60 – 100
Teneur en fines (indicatif) (%)	< 40

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES[(1)] DE LA FEUILLE [(2)]

Caractéristiques		Méthode d'essai	Unité	Expression des résultats	Valeurs	Tolérances
Défauts d'aspect		NM 10.8.906 / EN 1850-1	–	défauts visibles	**Sans**	–
Longueur		NM 10.8.904 / EN 1848-1	m	VLF	**10**	– 1%
Largeur		NM 10.8.904 / EN 1848-1	m	VLF	**1**	– 1%
Rectitude		NM 10.8.904 / EN 1848-1	mm	Conforme	**20**	≤
Masse surfacique		NM 10.8.905 / EN 1849-1	Kg/m²	VDF	**3,300**	± 10%
Épaisseur nominale		NM 10.8.905 / EN 1849-1	mm	VDF	**2,5**	± 5%
Étanchéité à l'eau		NM 10.8.907 / EN 1928	–	Conforme	–	Résistant à 10 kPa
Étanchéité après étirement à basse température		NM 10.8.901/EN 13897	%	VLF	**PND** [(3)]	-
Résistance au pelage des joints		NM 10.8.930 / EN 12316-1	N/50mm	VLF	**PND** [(3)]	≥
Résistance au cisaillement des joints [(4)]		NM 10.8.931 / EN 12317-1	N/50mm	VLF	**PND**[(3)]	≥
Propriétés en traction : Force maximale	Longitudinal	NM 10.8.929 / EN 12311-1	N/50mm	VDF	**700**	± 20%
	Transversal				**550**	
Propriétés en traction : Allongement	Longitudinal		%	VDF	**40**	
	Transversal				**45**	
Résistance au choc		NM 10.8.932 / EN 12691 (A)	mm	VLF	**600**	≥
Résistance au poinçonnement statique		NM 10.8.933 / EN 12730 (A)	kg	VLF	**15**	≥
Résistance à la déchirure (au clou)	Longitudinal	NM 10.8.928 / EN 12310-1	N	VLF	**50**	≥
	Transversal				**50**	
Stabilité dimensionnelle		NM 10.8.920 / EN 1107-1	%	VLF	**0.5**	≤
Souplesse à basse température		NM 10.8.922 / EN 1109	°C	VLF	**– 5**	≤
Résistance à l'écoulement à température élevée (fluage)		NM 10.8.923 / EN 1110	°C	VLF	**120**	≥

(1) En conformité aux normes NM 10.8.913, NM EN 13707
(2) Nature de l'armature : Polyester non-tissé
(3) Performance non déterminée : non esimportante pour l'utilisation
(4) Valeur déclaré ou rupture hors joint

Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment la présentation de ses produits

Recommandations de manipulation et stockage :

- Éviter les chutes et les chocs.
- Transporter et stocker les rouleaux verticalement, toujours protégés des conditions climatiques, soleil, pluie, givre, grêle et neige.
- Soulever les rouleaux, toujours sur des palettes, avec une grue ou un chariot élévateur.

Eco Recommandations :

- Le tri et le réacheminement des déchets découlant de l'application de ces produits, sont de l'entière responsabilité de l'applicateur ou de l'utilisateur, et devront être effectués en accord avec la législation applicable.

TECHNOPURE-MAROC SARL
Lot. N° 267, Lotissement Lina – Sidi Maârouf – Casablanca
Tél. : 0522 97 35 96 – 0522 97 34 45 – 0522 58 32 25 / 28
Fax : 0522 97 35 88 – 0522 58 47 58
Patente 36160431 – R.C. 89941 – I.F. 01004047 – C.N.S.S 6344254
Email : contact@technopure.ma – Site Web: www.technopure.ma

FICHE TECHNIQUE

Réf. DT/FT/E/003/04 – Août 2017

▶*Références techniques :*
- ✓ *NM 10.8.913*
- ✓ *NM EN 13707*
- ✓ *Directive UEAtc*

▶*Lieu de fabrication : TECHNOPURE MAROC-Usine HAD SOUALEM*

TECHNOSEAL 25 PY 120 ARD

DESCRIPTION

TECHNOSEAL 25 PY 120 ARD, est une feuille d'étanchéité soudable à base de bitume modifié APP, à armature en polyester avec autoprotection par paillettes d'ardoises. La face inférieure est recouverte d'un film thermofusible.

UTILISATION

La feuille TECHNOSEAL 25 PY 120 ARD est idéale pour une large gamme d'applications d'étanchéité. Utilisée en tant que couche supérieure du système bicouche TECHNOSEAL apparent pour toitures terrasses inaccessibles, techniques et zones techniques et autres ouvrages

MISE EN ŒUVRE

Se référer au cahier des prescriptions technique N° DT/CC/E/02 « TECHNOSEAL BICOUCHE 25/25 »

CARACTERISTIQUES

- Étanchéité totale
- Bonne aptitude au soudage et une bonne intégrité de liaison
- Stabilité à température élevée
- Bonne souplesse
- Compatible avec tous les composants de toiture et de construction

DONNEES GENERALES

- Longueur nominale du rouleau : 10 m (-1%)
- Largeur nominale du rouleau : 1 m (-1%)
- Épaisseur nominal : 2,5 mm (±5%)
- Masse surfacique nominale : 35 kg/Rx (±15%)
- Armature : Polyester non-tissé 120 g/m² (±15%)
- Quantité de protection minérale : 800 g/m² (±30%)

EMBALLAGE

- 28 Rouleaux / Palette

FINITION

- Sous face : film PE
- Surface : Paillettes d'ardoises

CONTROLE QUALITE

En plus des essais de contrôle strict et régulier par le Laboratoire de l'usine TECHNOPURE MAROC, nos produits sont testés et contrôlés périodiquement par le Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes (LPEE) et l'Institut Marocaine de Normalisation (IMANOR), et sont soumis régulièrement aux enquêtes techniques des Bureaux de Contrôle agrées.
Nos produits bénéficient également du certificat CE de conformité du contrôle de production en usine délivré par le CSTB (organisme notifié)

OUTILS DES TRAVAUX DE POSE NECESSAIRES

Chalumeau, cutter, spatule, décamètre, corde de marquage, gants.

APPLICATION

TECHNOSEAL est appliqué par la méthode de thermosoudage au chalumeau, en indépendance, en semi-indépendance ou en adhérence totale sur le support. Quand la pose est en indépendance, seules les lisières sont soudées ensemble.
Les relevés et les reliefs sont étanchés conformément aux exigences de la norme et du cahier des charges.

CONSOMMATION (Approx.)

Surfaces plates : 1,15 m²/m²/couche avec un minimum de 8 cm de recouvrement en lisière non granulée et 15 cm d'about sur granulés.
Gorge sous solin de 35 cm : 0,40 m²/ml

LIGNES DIRECTRICES DE THERMOSOUDAGE

La sous-face de la feuille doit être chauffée suffisamment de telle manière à faire fondre superficiellement le bitume. Un surchauffage causera des dommages au système de renforcement intégré.

Les zones de recouvrement et lisières doivent être écrasés à partir de la face supérieure à l'aide de la spatule réchauffée au chalumeau.

Pour plus de détails concernant la méthode d'installation des feuilles, veuillez consulter le Cahier des Prescriptions Techniques N° :
DT/CC/E/02 « TECHNOSEAL BICOUCHE 25/25 »
(disponible sur demande).

TECHNOSEAL 25 PY 120 ARD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU LIANT

Caractéristiques	Valeur limite
Température de Ramollissement Billes & Anneaux (TBA) (°C)	≥ 150
Pénétration à + 25 °C (indicatif) (dmm)	20 – 25
Pénétration à + 60 °C (indicatif) (dmm)	60 – 100
Teneur en fines (indicatif) (%)	< 40

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES[(1)] DE LA FEUILLE [(2)]

Caractéristiques		Méthode d'essai	Unité	Expression des résultats	Valeurs	Tolérances
Défauts d'aspect		NM 10.8.906 / EN 1850-1	–	défauts visibles	**Sans**	–
Longueur		NM 10.8.904 / EN 1848-1	m	VLF	**10**	– 1%
Largeur		NM 10.8.904 / EN 1848-1	m	VLF	**1**	– 1%
Rectitude		NM 10.8.904 / EN 1848-1	mm	Conforme	**20**	≤
Masse surfacique		NM 10.8.905 / EN 1849-1	Kg/m²	VDF	**3,500**	± 10%
Épaisseur nominale		NM 10.8.905 / EN 1849-1	mm	VDF	**2,5**	± 5%
Étanchéité à l'eau		NM 10.8.907 / EN 1928	–	Conforme	–	Résistant à 10 kPa
Étanchéité après étirement à basse température		NM 10.8.901/EN 13897	%	VLF	**PND** [(3)]	-
Résistance au pelage des joints		NM 10.8.930 / EN 12316-1	N/50mm	VDF	**PND** [(3)]	≥
Résistance au cisaillement des joints [(4)]		NM 10.8.931 / EN 12317-1	N/50mm	VDF	**PND**[(3)]	≥
Propriétés en traction : Force maximale	Longitudinal	NM 10.8.929 / EN 12311-1	N/50mm	VDF	**700**	± 20%
	Transversal				**550**	
Propriétés en traction : Allongement	Longitudinal		%	VDF	**40**	
	Transversal				**45**	
Résistance au choc		NM 10.8.932 / EN 12691 (A)	mm	VLF	**550**	≥
Résistance au poinçonnement statique		NM 10.8.933 / EN 12730 (A)	kg	VLF	**15**	≥
Résistance à la déchirure (au clou)	Longitudinal	NM 10.8.928 / EN 12310-1	N	VLF	**50**	≥
	Transversal				**50**	
Stabilité dimensionnelle		NM 10.8.920 / EN 1107-1	%	VLF	**0.5**	≤
Souplesse à basse température		NM 10.8.922 / EN 1109	°C	VLF	**– 5**	≤
Résistance au fluage à température élevée (fluage)		NM 10.8.923 / EN 1110	°C	VLF	**120**	≥
Adhérence des granulats		NM 10.8.927 / EN 12039	%	VLF	**30**	<

(1) En conformité aux normes NM 10.8.913, NM EN 13707
(2) Nature de l'armature : Polyester non-tissé
(3) Performance non déterminée : non importante pour l'utilisation
(4) Valeur déclaré ou rupture hors joint

Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment la présentation de ses produits

Recommandations de manipulation et stockage :

• Éviter les chutes et les chocs.
• Transporter et stocker les rouleaux verticalement, toujours protégés des conditions climatiques, soleil, pluie, givre, grêle et neige.
• Soulever les rouleaux, toujours sur des palettes, avec une grue ou un chariot élévateur.

Eco Recommandations :

• Le tri et le réacheminement des déchets découlant de l'application de ces produits, sont de l'entière responsabilité de l'applicateur ou de l'utilisateur, et devront être effectués en accord avec la législation applicable.

TECHNOPURE-MAROC SARL
Lot. N° 267, Lotissement Lina – Sidi Maârouf – Casablanca
Tél. : 0522 97 35 96 – 0522 97 34 45 – 0522 58 32 25 / 28
Fax : 0522 97 35 88 – 0522 58 47 58
Patente 36160431 – R.C. 89941 – I.F. 01004047 – C.N.S.S 6344254
Email : contact@technopure.ma – Site Web: www.technopure.ma

FICHE TECHNIQUE

Réf. DT/FT/E/005/04 – Août 2017

► *Références techniques :*
- ✓ *NM 10.8.913*
- ✓ *NM EN 13707*
- ✓ *Directive UEAtc*

► *Lieu de fabrication : TECHNOPURE MAROC-Usine HAD SOUALEM*

TECHNOSEAL 30 PY 120 F/F

DESCRIPTION

TECHNOSEAL 30 PY 120 F/F, est une feuille d'étanchéité soudable à base de bitume modifié APP, à armature en polyester. Les faces inférieure et supérieure sont recouvertes d'un film thermofusible.

UTILISATION

La feuille TECHNOSEAL 30 PY 120 F/F est idéale pour une large gamme d'applications d'étanchéité. Utilisée en tant qu'équerre de renfort mais également comme couche supérieure du système bicouche TECHNOSEAL sous protection lourde rapportée (dure, meuble ou dalles sur plots) pour toutes toitures terrasses et autres ouvrages

MISE EN ŒUVRE

Se référer au cahier des prescriptions technique N° DT/CC/E/03 « TECHNOSEAL BICOUCHE 20/30 »

CARACTERISTIQUES

- Étanchéité totale
- Bonne aptitude au soudage et une bonne intégrité de liaison
- Stabilité à température élevée
- Bonne souplesse
- Compatible avec tous les composants de toiture et de construction

DONNEES GENERALES

- Longueur nominale du rouleau : 10 m (-1%)
- Largeur nominale du rouleau : 1 m (-1%)
- Épaisseur nominal : 3 mm (±5%)
- Masse surfacique nominale : 40 kg/Rx (±10)
- Armature : Polyester non-tissé 120 g/m² (±15)

EMBALLAGE

- 25 Rouleaux / Palette

FINITION

Finition film PE sur les deux faces

CONTROLE QUALITE

En plus des essais de contrôle strict et régulier par le Laboratoire de l'usine TECHNOPURE MAROC, nos produits sont testés et contrôlés périodiquement par le Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes (LPEE) et l'Institut Marocaine de Normalisation (IMANOR), et sont soumis régulièrement aux enquêtes techniques des Bureaux de Contrôle agrées.
Nos produits bénéficient également du certificat CE de conformité du contrôle de production en usine délivré par le CSTB (organisme notifié)

OUTILS DES TRAVAUX DE POSE NECESSAIRES

Chalumeau, cutter, spatule, décamètre, corde de marquage, gants.

APPLICATION

TECHNOSEAL est appliqué par la méthode de thermosoudage au chalumeau, en indépendance, en semi-indépendance ou en adhérence totale sur le support. Quand la pose est en indépendance, seules les lisières sont soudées ensemble.
Les relevés et les reliefs sont étanchés conformément aux exigences de la norme et du cahier des charges.

CONSOMMATION (Approx.)

Surfaces plates : 1,15 m²/m²/couche avec 6 cm minimum de recouvrement.
Gorge sous solin de 35 cm : 0,40 m²/ml

LIGNES DIRECTRICES DE THERMOSOUDAGE

La sous-face de la feuille doit être chauffée suffisamment de telle manière à faire fondre superficiellement le bitume. Un surchauffage causera des dommages au système de renforcement intégré.

Les zones de recouvrement et lisières doivent être écrasés à partir de la face supérieure à l'aide de la spatule réchauffée au chalumeau.

Pour plus de détails concernant la méthode d'installation des feuilles, veuillez consulter le Cahier des Prescriptions Techniques N° : DT/CC/E/01 « TECHNOSEAL BICOUCHE 20/30 » *(disponible sur demande).*

TECHNOSEAL 30 PY 120 F/F

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU LIANT

Caractéristiques	Valeur limite
Température de Ramollissement Billes & Anneaux (TBA) (°C)	≥ 150
Pénétration à + 25 °C (indicatif) (dmm)	20 – 25
Pénétration à + 60 °C (indicatif) (dmm)	60 – 100
Teneur en fines (indicatif) (%)	< 40

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES[(1)] DE LA FEUILLE [(2)]

Caractéristiques		Méthode d'essai	Unité	Expression des résultats	Valeurs	Tolérances
Défauts d'aspect		NM 10.8.906 / EN 1850-1	–	défauts visibles	**Sans**	–
Longueur		NM 10.8.904 / EN 1848-1	m	VLF	**10**	– 1%
Largeur		NM 10.8.904 / EN 1848-1	m	VLF	**1**	– 1%
Rectitude		NM 10.8.904 / EN 1848-1	mm	Conforme	**20**	≤
Masse surfacique		NM 10.8.905 / EN 1849-1	Kg/m²	VDF	**4,000**	± 10%
Épaisseur nominale		NM 10.8.905 / EN 1849-1	mm	VDF	**3**	± 5%
Étanchéité à l'eau		NM 10.8.907 / EN 1928	–	Conforme	–	Résistant à 10 kPa
Étanchéité après étirement à basse température		NM 10.8.901/EN 13897	%	VLF	**PND [(3)]**	-
Résistance au pelage des joints		NM 10.8.930 / EN 12316-1	N/50mm	VLF	**PND [(3)]**	≥
Résistance au cisaillement des joints [(4)]		NM 10.8.931 / EN 12317-1	N/50mm	VLF	**PND[(3)]**	≥
Propriétés en traction : Force maximale	Longitudinal	NM 10.8.929 / EN 12311-1	N/50mm	VDF	**700**	± 20%
	Transversal				**550**	
Propriétés en traction : Allongement	Longitudinal		%	VDF	**40**	
	Transversal				**45**	
Résistance au choc		NM 10.8.932 / EN 12691 (A)	mm	VLF	**700**	≥
Résistance au poinçonnement statique		NM 10.8.933 / EN 12730 (A)	kg	VLF	**15**	≥
Résistance à la déchirure (au clou)	Longitudinal	NM 10.8.928 / EN 12310-1	N	VLF	**50**	≥
	Transversal				**50**	
Stabilité dimensionnelle		NM 10.8.920 / EN 1107-1	%	VLF	**0.5**	≤
Souplesse à basse température		NM 10.8.922 / EN 1109	°C	VLF	**– 5**	≤
Résistance à l'écoulement à température élevée (fluage)		NM 10.8.923 / EN 1110	°C	VLF	**120**	≥

(1) En conformité aux normes NM 10.8.913, NM EN 13707
(2) Nature de l'armature : Polyester non-tissé
(3) Performance non déterminée : non importante pour l'utilisation
(4) Valeur déclaré ou rupture hors joint

Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment la présentation de ses produits

Recommandations de manipulation et stockage :

• Éviter les chutes et les chocs.
• Transporter et stocker les rouleaux verticalement, toujours protégés des conditions climatiques, soleil, pluie, givre, grêle et neige.
• Soulever les rouleaux, toujours sur des palettes, avec une grue ou un chariot élévateur.

Eco Recommandations :

• Le tri et le réacheminement des déchets découlant de l'application de ces produits, sont de l'entière responsabilité de l'applicateur ou de l'utilisateur, et devront être effectués en accord avec la législation applicable.

TECHNOPURE-MAROC SARL
Lot. N° 267, Lotissement Lina – Sidi Maârouf – Casablanca
Tél. : 0522 97 35 96 – 0522 97 34 45 – 0522 58 32 25 / 28
Fax : 0522 97 35 88 – 0522 58 47 58
Patente 36160431 – R.C. 89941 – I.F. 01004047 – C.N.S.S 6344254
Email : contact@technopure.ma – Site Web: www.technopure.ma

FICHE TECHNIQUE

Réf. DT/FT/E/006/04 – Août 2017

▶ *Références techniques :*
- ✓ *NM 10.8.913*
- ✓ *NM EN 13707*
- ✓ *Directive UEAtc*

▶ *Lieu de fabrication : TECHNOPURE MAROC-Usine HAD SOUALEM*

TECHNOSEAL 30 PY 120 ARD

DESCRIPTION
TECHNOSEAL 30 PY 120 ARD, est une feuille d'étanchéité soudable à base de bitume modifié APP, à armature en polyester avec autoprotection par paillettes d'ardoises. La face inférieure est recouverte d'un film thermofusible.

UTILISATION
La feuille TECHNOSEAL 30 PY 120 ARD, est idéale pour une large gamme d'applications d'étanchéité. Utilisée en tant couche de relevé mais également comme couche supérieure du système bicouche TECHNOSEAL apparent pour toitures terrasses inaccessibles, techniques et zones techniques et autres ouvrages

MISE EN ŒUVRE
Se référer au cahier des prescriptions technique N° DT/CC/E/03 « TECHNOSEAL BICOUCHE 20/30 »

CARACTERISTIQUES
- Étanchéité totale
- Bonne aptitude au soudage et une bonne intégrité de liaison
- Stabilité à température élevée
- Bonne souplesse
- Compatible avec tous les composants de toiture et de construction

DONNEES GENERALES
- Longueur nominale du rouleau : 10 m (-1%)
- Largeur nominale du rouleau : 1 m (-1%)
- Épaisseur nominal : 3 mm (±5%)
- Masse surfacique nominale : 41 kg/Rx (±15%)
- Armature : Polyester non-tissé 120 g/m² (±15%)
- Quantité de protection minérale : 800 g/m² (±30%)

EMBALLAGE
- 25 Rouleaux / Palette

FINITION
Sous face : film PE
Surface : Paillettes d'ardoises

CONTROLE QUALITE
En plus des essais de contrôle strict et régulier par le Laboratoire de l'usine TECHNOPURE MAROC, nos produits sont testés et contrôlés périodiquement par le Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes (LPEE) et l'Institut Marocaine de Normalisation (IMANOR), et sont soumis régulièrement aux enquêtes techniques des Bureaux de Contrôle agrées.
Nos produits bénéficient également du certificat CE de conformité du contrôle de production en usine délivré par le CSTB (organisme notifié)

OUTILS DES TRAVAUX DE POSE NECESSAIRES
Chalumeau, cutter, spatule, décamètre, corde de marquage, gants.

APPLICATION
TECHNOSEAL est appliqué par la méthode de thermosoudage au chalumeau, en indépendance, en semi-indépendance ou en adhérence totale sur le support. Quand la pose est en indépendance, seules les lisières sont soudées ensemble.
Les relevés et les reliefs sont étanchés conformément aux exigences de la norme et du cahier des charges.

CONSOMMATION (Approx.)
Surfaces plates : 1,15 m²/m²/ couche avec un minimum de 8 cm de recouvrement en lisière non granulée et 15 cm d'about sur granulés.
Gorge sous solin de 35 cm : 0,40 m²/ml

LIGNES DIRECTRICES DE THERMOSOUDAGE
La sous-face de la feuille doit être chauffée suffisamment de telle manière à faire fondre superficiellement le bitume. Un surchauffage causera des dommages au système de renforcement intégré.

Les zones de recouvrement et lisières doivent être écrasés à partir de la face supérieure à l'aide de la spatule réchauffée au chalumeau.

Pour plus de détails concernant la méthode d'installation des feuilles, veuillez consulter le Cahier des Prescriptions Techniques N° : DT/CC/E/03 « TECHNOSEAL BICOUCHE 20/30 » *(disponible sur demande).*

TECHNOSEAL 30 PY 120 ARD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU LIANT

Caractéristiques	Valeur limite
Température de Ramollissement Billes & Anneaux (TBA) (°C)	≥ 150
Pénétration à + 25 °C (indicatif) (dmm)	20 – 25
Pénétration à + 60 °C (indicatif) (dmm)	60 – 100
Teneur en fines (indicatif) (%)	< 40

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES[(1)] DE LA FEUILLE [(2)]

Caractéristiques		Méthode d'essai	Unité	Expression des résultats	Valeurs	Tolérances
Défauts d'aspect		NM 10.8.906 / EN 1850-1	–	défauts visibles	**Sans**	–
Longueur		NM 10.8.904 / EN 1848-1	m	VLF	**10**	– 1%
Largeur		NM 10.8.904 / EN 1848-1	m	VLF	**1**	– 1%
Rectitude		NM 10.8.904 / EN 1848-1	mm	Conforme	**20**	≤
Masse surfacique		NM 10.8.905 / EN 1849-1	Kg/m²	VDF	**4,100**	± 10%
Épaisseur nominale		NM 10.8.905 / EN 1849-1	mm	VDF	**3**	± 5%
Étanchéité à l'eau		NM 10.8.907 / EN 1928	–	Conforme	**–**	Résistant à 10 kPa
Étanchéité après étirement à basse température		NM 10.8.901/EN 13897	%	VLF	**PND** [(3)]	-
Résistance au pelage des joints		NM 10.8.930 / EN 12316-1	N/50mm	VLF	**PND** [(3)]	≥
Résistance au cisaillement des joints [(4)]		NM 10.8.931 / EN 12317-1	N/50mm	VLF	**PND**[(3)]	≥
Propriétés en traction : Force maximale	Longitudinal	NM 10.8.929 / EN 12311-1	N/50mm	VDF	**700**	± 20%
	Transversal				**550**	
Propriétés en traction : Allongement	Longitudinal		%	VDF	**40**	
	Transversal				**45**	
Résistance au choc		NM 10.8.932 / EN 12691 (A)	mm	VLF	**600**	≥
Résistance au poinçonnement statique		NM 10.8.933 / EN 12730 (A)	kg	VLF	**15**	≥
Résistance à la déchirure (au clou)	Longitudinal	NM 10.8.928 / EN 12310-1	N	VLF	**50**	≥
	Transversal				**50**	
Stabilité dimensionnelle		NM 10.8.920 / EN 1107-1	%	VLF	**0.5**	≤
Souplesse à basse température		NM 10.8.922 / EN 1109	°C	VLF	**– 5**	≤
Résistance à l'écoulement à température élevée (fluage)		NM 10.8.923 / EN 1110	°C	VLF	**120**	≥
Adhérence des granulats		NM 10.8.927 / EN 12039	%	VLF	**30**	<

(1) En conformité aux normes NM 10.8.913, NM EN 13707
(2) Nature de l'armature : Polyester non-tissé
(3) Performance non déterminée : non importante pour l'utilisation
(4) Valeur déclaré ou rupture hors joint

Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment la présentation de ses produits

Recommandations de manipulation et stockage :
• Éviter les chutes et les chocs.
• Transporter et stocker les rouleaux verticalement, toujours protégés des conditions climatiques, soleil, pluie, givre, grêle et neige.
• Soulever les rouleaux, toujours sur des palettes, avec une grue ou un chariot élévateur.

Eco Recommandations :
• Le tri et le réacheminement des déchets découlant de l'application de ces produits, sont de l'entière responsabilité de l'applicateur ou de l'utilisateur, et devront être effectués en accord avec la législation applicable.

TECHNOPURE-MAROC SARL
Lot. N° 267, Lotissement Lina – Sidi Maârouf – Casablanca
Tél. : 0522 97 35 96 – 0522 97 34 45 – 0522 58 32 25 / 28
Fax : 0522 97 35 88 – 0522 58 47 58
Patente 36160431 – R.C. 89941 – I.F. 01004047 – C.N.S.S 6344254
Email : contact@technopure.ma – Site Web: www.technopure.ma

FICHE TECHNIQUE

Réf. DT/FT/E/007/04 – Août 2017

► *Références techniques :*
- ✓ *NM 10.8.913*
- ✓ *NM EN 13707*
- ✓ *Directive UEAtc*

► *Lieu de fabrication : TECHNOPURE MAROC-Usine HAD SOUALEM*

TECHNOSEAL 40 PY 150 F/F

DESCRIPTION

TECHNOSEAL 40 PY 150 F/F, est une feuille d'étanchéité soudable à base de bitume modifié APP, à armature en polyester. Les faces inférieure et supérieure sont recouvertes d'un film thermofusible.

UTILISATION

La feuille TECHNOSEAL 40 PY 150 F/F est idéale pour une large gamme d'applications d'étanchéité. Utilisée en tant que qu'étanchéité monocouche pour toitures terrasses inaccessibles, techniques et zones techniques sous protection lourde rapportée. Egalement comme couche supérieure du système bicouche TECHNOSEAL renforcé, sous protection lourde rapportée. La feuille est utilisée également pour l'étanchéité des murs enterrés et autres ouvrages

MISE EN ŒUVRE

Se référer au cahier des prescriptions technique N° DT/CC/E/01 « TECHNOSEAL MONOCOUCHE »

CARACTERISTIQUES

- Étanchéité totale
- Bonne aptitude au soudage et une bonne intégrité de liaison
- Stabilité à température élevée
- Bonne souplesse
- Compatible avec tous les composants de toiture et de construction

DONNEES GENERALES

- Longueur nominale du rouleau : 10 m (-1%)
- Largeur nominale du rouleau : 1 m (-1%)
- Épaisseur nominal : 4 mm (±5%)
- Masse surfacique nominale : 52 kg/Rx (±10)
- Armature : Polyester non-tissé 150 g/m² (±15%)

EMBALLAGE

- 20 Rouleaux / Palette

FINITION

Finition film PE sur les deux faces

CONTROLE QUALITE

En plus des essais de contrôle strict et régulier par le Laboratoire de l'usine TECHNOPURE MAROC, nos produits sont testés et contrôlés périodiquement par le Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes (LPEE) et l'Institut Marocaine de Normalisation (IMANOR), et sont soumis régulièrement aux enquêtes techniques des Bureaux de Contrôle agrées.

Nos produits bénéficient également du certificat CE de conformité du contrôle de production en usine délivré par le CSTB (organisme notifié)

OUTILS DES TRAVAUX DE POSE NECESSAIRES

Chalumeau, cutter, spatule, décamètre, corde de marquage, gants.

APPLICATION

TECHNOSEAL est appliqué par la méthode de thermosoudage au chalumeau, en indépendance, en semi-indépendance ou en adhérence totale sur le support. Quand la pose est en indépendance, seules les lisières sont soudées ensemble.

Les relevés et les reliefs sont étanchés conformément aux exigences de la norme et du cahier des charges.

CONSOMMATION (Approx.)

Surfaces plates : 1,15 m²/m²/couche avec un minimum de 8 cm de recouvrement en lisière non granulée et 15 cm d'about sur granulés.

Gorge sous solin de 35 cm : 0,40 m²/ml

LIGNES DIRECTRICES DE THERMOSOUDAGE

La sous-face de la feuille doit être chauffée suffisamment de telle manière à faire fondre superficiellement le bitume. Un surchauffage causera des dommages au système de renforcement intégré.

Les zones de recouvrement et lisières doivent être écrasés à partir de la face supérieure à l'aide de la spatule réchauffée au chalumeau.

Pour plus de détails concernant la méthode d'installation des feuilles, veuillez consulter le Cahier des Prescriptions Techniques N° :
DT/CC/E/01 « TECHNOSEAL MONOCOUCHE »
(disponible sur demande).

TECHNOSEAL 40 PY 150 F/F

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU LIANT

Caractéristiques	Valeur limite
Température de Ramollissement Billes & Anneaux (TBA) (°C)	≥ 150
Pénétration à + 25 °C (indicatif) (dmm)	20 – 25
Pénétration à + 60 °C (indicatif) (dmm)	60 – 100
Teneur en fines (indicatif) (%)	< 40

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES(1) DE LA FEUILLE (2)

Caractéristiques		Méthode d'essai	Unité	Expression des résultats	Valeurs	Tolérances
Défauts d'aspect		NM 10.8.906 / EN 1850-1	–	défauts visibles	**Sans**	–
Longueur		NM 10.8.904 / EN 1848-1	m	VLF	**10**	– 1%
Largeur		NM 10.8.904 / EN 1848-1	m	VLF	**1**	– 1%
Rectitude		NM 10.8.904 / EN 1848-1	mm	Conforme	**20**	≤
Masse surfacique		NM 10.8.905 / EN 1849-1	Kg/m²	VDF	**5,200**	± 10%
Épaisseur nominale		NM 10.8.905 / EN 1849-1	mm	VDF	**4**	± 5%
Étanchéité à l'eau		NM 10.8.907 / EN 1928	–	Conforme	**–**	Résistant à 10 kPa
Étanchéité après étirement à basse température		NM 10.8.901/EN 13897	%	VLF	**PND** (3)	-
Résistance au pelage des joints		NM 10.8.930 / EN 12316-1	N/50mm	VDF	**40**	≥
Résistance au cisaillement des joints (4)		NM 10.8.931 / EN 12317-1	N/50mm	VDF	**PND**(3)	≥
Propriétés en traction : Force maximale	Longitudinal	NM 10.8.929 / EN 12311-1	N/50mm	VDF	**850**	± 20%
	Transversal				**600**	
Propriétés en traction : Allongement	Longitudinal		%	VDF	**40**	
	Transversal				**50**	
Résistance au choc		NM 10.8.932 / EN 12691 (A)	mm	VLF	**900**	≥
Résistance au poinçonnement statique		NM 10.8.933 / EN 12730 (A)	kg	VLF	**25**	≥
Résistance à la déchirure (au clou)	Longitudinal	NM 10.8.928 / EN 12310-1	N	VDF	**150**	≥
	Transversal				**150**	
Stabilité dimensionnelle		NM 10.8.920 / EN 1107-1	%	VLF	**0.3**	≤
Souplesse à basse température		NM 10.8.922 / EN 1109	°C	VLF	**– 5**	≤
Résistance à l'écoulement à température élevée (fluage)		NM 10.8.923 / EN 1110	°C	VLF	**120**	≥

(1) En conformité aux normes NM 10.8.913, NM EN 13707
(2) Nature de l'armature : Polyester non-tissé
(3) Performance non déterminée : non importante pour l'utilisation
(4) Valeur déclaré ou rupture hors joint

Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment la présentation de ses produits

Recommandations de manipulation et stockage :

- Éviter les chutes et les chocs.
- Transporter et stocker les rouleaux verticalement, toujours protégés des conditions climatiques, soleil, pluie, givre, grêle et neige.
- Soulever les rouleaux, toujours sur des palettes, avec une grue ou un chariot élévateur.

Eco Recommandations :

- Le tri et le réacheminement des déchets découlant de l'application de ces produits, sont de l'entière responsabilité de l'applicateur ou de l'utilisateur, et devront être effectués en accord avec la législation applicable.

TECHNOPURE-MAROC SARL
Lot. N° 267, Lotissement Lina – Sidi Maârouf – Casablanca
Tél. : 0522 97 35 96 – 0522 97 34 45 – 0522 58 32 25 / 28
Fax : 0522 97 35 88 – 0522 58 47 58
Patente 36160431 – R.C. 89941 – I.F. 01004047 – C.N.S.S 6344254
Email : contact@technopure.ma – Site Web: www.technopure.ma

FICHE TECHNIQUE

Réf. DT/FT/E/008/04 – Août 2017

▶ *Références techniques :*
- ✓ *NM 10.8.913*
- ✓ *NM EN 13707*
- ✓ *Directive UEAtc*

▶ *Lieu de fabrication : TECHNOPURE MAROC-Usine HAD SOUALEM*

TECHNOSEAL 40 PY 150 ARD

DESCRIPTION

TECHNOSEAL 40 PY 150 ARD, est une feuille d'étanchéité soudable à base de bitume modifié APP, à armature en polyester avec autoprotection par paillettes d'ardoises. La face inférieure est recouverte d'un film thermofusible.

UTILISATION

La feuille TECHNOSEAL 40 PY 150 ARD, est idéale pour une large gamme d'applications d'étanchéité. Utilisée en tant qu'étanchéité monocouche apparente, couche supérieure du système bicouche TECHNOSEAL renforcé apparent pour toitures terrasses inaccessibles, techniques et zones techniques, et également pour l'étanchéité des murs enterrés et autres ouvrages

MISE EN ŒUVRE

Se référer au cahier des prescriptions technique N° DT/CC/E/02 « TECHNOSEAL MONOCOUCHE »

CARACTERISTIQUES

- Étanchéité totale
- Bonne aptitude au soudage et une bonne intégrité de liaison
- Stabilité à température élevée
- Bonne souplesse
- Compatible avec tous les composants de toiture et de construction

DONNEES GENERALES

- Longueur nominale du rouleau : 10 m (-1%)
- Largeur nominale du rouleau : 1 m (-1%)
- Épaisseur nominal : 4 mm (±5%)
- Masse surfacique nominale : 54 kg/Rx (±15%)
- Armature : Polyester non-tissé 150 g/m² (±15)
- Quantité de protection minérale : 800 g/m² (±30%)

EMBALLAGE

- 20 Rouleaux / Palette

FINITION

Sous face : film PE
Surface : Paillettes d'ardoises colorés

CONTROLE QUALITE

En plus des essais de contrôle strict et régulier par le Laboratoire de l'usine TECHNOPURE MAROC, nos produits sont testés et contrôlés périodiquement par le Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes (LPEE) et l'Institut Marocaine de Normalisation (IMANOR), et sont soumis régulièrement aux enquêtes techniques des Bureaux de Contrôle agrées.
Nos produits bénéficient également du certificat CE de conformité du contrôle de production en usine délivré par le CSTB (organisme notifié)

OUTILS DES TRAVAUX DE POSE NECESSAIRES

Chalumeau, cutter, spatule, décamètre, corde de marquage, gants.

APPLICATION

TECHNOSEAL est appliqué par la méthode de thermosoudage au chalumeau, en indépendance, en semi-indépendance ou en adhérence totale sur le support. Quand la pose est en indépendance, seules les lisières sont soudées ensemble.
Les relevés et les reliefs sont étanchés conformément aux exigences de la norme et du cahier des charges.

CONSOMMATION (Approx.)

Surfaces plates : 1,15 m²/m²/couche avec un minimum de 8 cm de recouvrement en lisière non granulée et 15 cm d'about sur granulés.
Gorge sous solin de 35 cm : 0,40 m²/ml

LIGNES DIRECTRICES DE THERMOSOUDAGE

La sous-face de la feuille doit être chauffée suffisamment de telle manière à faire fondre superficiellement le bitume. Un surchauffage causera des dommages au système de renforcement intégré.

Les zones de recouvrement et lisières doivent être écrasés à partir de la face supérieure à l'aide de la spatule réchauffée au chalumeau.

Pour plus de détails concernant la méthode d'installation des feuilles, veuillez consulter le Cahier des Prescriptions Techniques N° :DT/CC/E/02 « TECHNOSEAL MONOCOUCHE » *(disponible sur demande).*

TECHNOSEAL 40 PY 150 ARD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU LIANT

Caractéristiques	Valeur limite
Température de Ramollissement Billes & Anneaux (TBA) (°C)	≥ 150
Pénétration à + 25 °C (indicatif) (dmm)	20 – 25
Pénétration à + 60 °C (indicatif) (dmm)	60 – 100
Teneur en fines (indicatif) (%)	< 40

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES[1] DE LA FEUILLE [2]

Caractéristiques		Méthode d'essai	Unité	Expression des résultats	Valeurs	Tolérances
Défauts d'aspect		NM 10.8.906 / EN 1850-1	–	défauts visibles	**Sans**	–
Longueur		NM 10.8.904 / EN 1848-1	m	VLF	**10**	– 1%
Largeur		NM 10.8.904 / EN 1848-1	m	VLF	**1**	– 1%
Rectitude		NM 10.8.904 / EN 1848-1	mm	Conforme	**20**	≤
Masse surfacique		NM 10.8.905 / EN 1849-1	Kg/m²	VDF	**5,400**	± 10%
Épaisseur		NM 10.8.905 / EN 1849-1	mm	VDF	**4**	± 5%
Étanchéité à l'eau		NM 10.8.907 / EN 1928	–	Conforme	**–**	Résistant à 10 kPa
Étanchéité après étirement à basse température		NM 10.8.901/EN 13897	%	VLF	**PND** [3]	-
Résistance au pelage des joints		NM 10.8.930 / EN 12316-1	N/50mm	VLF	**40**	≥
Résistance au cisaillement des joints [4]		NM 10.8.931 / EN 12317-1	N/50mm	VLF	**PND**[3]	≥
Propriétés en traction : Force maximale	Longitudinal	NM 10.8.929 / EN 12311-1	N/50mm	VDF	**850**	± 20%
	Transversal				**600**	
Propriétés en traction : Allongement	Longitudinal		%	VDF	**40**	
	Transversal				**50**	
Résistance au choc		NM 10.8.932 / EN 12691 (A)	mm	VLF	**700**	≥
Résistance au poinçonnement statique		NM 10.8.933 / EN 12730 (A)	kg	VLF	**25**	≥
Résistance à la déchirure (au clou)	Longitudinal	NM 10.8.928 / EN 12310-1	N	VLF	**150**	≥
	Transversal				**150**	
Stabilité dimensionnelle		NM 10.8.920 / EN 1107-1	%	VLF	**0.3**	≤
Souplesse à basse température		NM 10.8.922 / EN 1109	°C	VLF	**– 5**	≤
Résistance à l'écoulement à température élevée (fluage)		NM 10.8.923 / EN 1110	°C	VLF	**120**	≥
Adhérence des granulats		NM 10.8.927 / EN 12039	%	VLF	**30**	<

(1) En conformité aux normes NM 10.8.913, NM EN 13707
(2) Nature de l'armature : Polyester non-tissé
(3) Performance non déterminée : non importante pour l'utilisation
(4) Valeur déclaré ou rupture hors joint

Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment la présentation de ses produits

Recommandations de manipulation et stockage :

- Éviter les chutes et les chocs.
- Transporter et stocker les rouleaux verticalement, toujours protégés des conditions climatiques, soleil, pluie, givre, grêle et neige.
- Soulever les rouleaux, toujours sur des palettes, avec une grue ou un chariot élévateur.

Eco Recommandations :

- Le tri et le réacheminement des déchets découlant de l'application de ces produits, sont de l'entière responsabilité de l'applicateur ou de l'utilisateur, et devront être effectués en accord avec la législation applicable.

TECHNOPURE-MAROC SARL
Lot. N° 267, Lotissement Lina – Sidi Maârouf – Casablanca
Tél. : 0522 97 35 96 – 0522 97 34 45 – 0522 58 32 25 / 28
Fax : 0522 97 35 88 – 0522 58 47 58
Patente 36160431 – R.C. 89941 – I.F. 01004047 – C.N.S.S 6344254
Email : contact@technopure.ma – Site Web: www.technopure.ma