	TECHNICAL DATA SHEET **ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU**	Document No / *Dok. No* : KG-C-FR-064 Issue Date / *İlk Yür. Tarihi* : 27.08.2019 Revision No / *Rev. No* : 0 Revision Date / *Rev. Tarihi* : 27.08.2019 Page / *Sayfa* : 1/1

Product Name */Ürün Adı/*	**R185-7 EVOMINERAL BOARD HP** **R185-7 EVOMİNERAL LEVHA HP**
Standard */Standart /*	EN 13162 Thermal insulation products for buildings-Factory made mineral wool (MW) products - Specification / Isı yalıtım mamulleri-binalarda kullanılan-fabrika yapımı mineral yün (MW) mamuller-Özellikler
Description */Tanımı/*	Glasswool - bonded with a thermosetting resin, flexible, for thermal and sound insulation / Cam yünü - termoset reçine ile bağlanmış, bükülebilen, ısı ve ses yalıtımı için
Surface Facing */Yüzey Kaplama/*	Unfaced / Kaplamasız

Product Performance /Ürün Özellikleri/

Technical Characteristics */Teknik Özellikler/*	**Test Method** */Test Metot/*	**Units** */Birim/*	**Value or Statement** */Değer/*				
Thickness */Kalınlık/* - **d**	EN 823	mm	70				
Tolerances *(Tolerans)*			69,0-77,0				
Length */Uzunluk /* - **l**	EN 822	mm	1200				
Tolerances *(Tolerans)*			min.1176-max.1224				
Width */Genişlik/* - **b**	EN 822	mm	600				
Tolerances *(Tolerans)*			min.591-max.609				
			10 ºC	50 ºC	100 ºC	150 ºC	200 ºC
Thermal Conductivity (10 ^{0} C) */Isıl İletkenlik/* - λ_D	EN 12667 EN 12939	W/(m.K)	0,037	0,040	0,056	0,077	0,080
Thermal Resistance */Isıl Direnç/* - R_D	EN 12667 EN 12939	$(m^2.K)/W$	1,850	1,750	1,250	0,900	0,850
Fire Resistance Class */Yangına Tepki Sınıfı/*	EN 13501-1	Euroclass	A1				
Maximum Service Temperature / *Azami Kullanım Sıcaklığı/*	EN 14706	^{o}C	250				
Short Term Water Absorption / *Kısa Süreli Su Absorpsiyonu/* - **WS**	EN 1609	kg/m^2	1 >				

Packing */Ambalajlama/*	Board / Blanket in Package / *Levha / Şilte Pakette*	11
	(m^2/package) */(m^2 /paket)/*	5,76
	LDPE package */ AYPE ambalajı/*	
Storage */Depolama/*	Store in dry and well ventilated area prior to installation */Kuru ve iyi havalandırmalı yerde depolanmalı/*	
	Protect from water, physical damage and direct flame sources */Su, fiziksel hasar ve alev kaynaklarından korunmalı/*	

28.02.2024

ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Piyale Paşa Bulvarı, Ortadoğu İş Merkezi Kat:12, 34384 Okmeydanı - Şişli / İstanbul TR

Phone:+90 212 210 46 06 Fax: +90 212 210 49 07 E-mail: ode@ode.com.tr

PLADIS - Complexe Futuris Logistic Lotissement Ennouala Lot N°2 Dépôt A3 Boulevard My Ismaïl - Casablanca
Tél : (+212) 5 22 34 44 59 // (+212) 5 20 16 30 11

Zi Gzenaya 341 - Tanger Tél : (+212) 5 31 436 510 Email : contact@pladis.ma Site Web : www.pladis.ma