PURTOP EASY T

Membrane d'étanchéité en polyuréthane aliphatique, mono-composant et transparente, pour terrasses et balcons





DOMAINE D'APPLICATION

Imperméabilisation de terrasses, balcons et passerelles carrelés existants.

ADVANTAGES

· **Purtop Easy T** est une membrane particulièrement élastique et durable.
· **Purtop Easy T** est un produit aliphatique qui reste stable aux rayons UV.
· **Purtop Easy T** est mono-composant prêt à l'emploi, facile à appliquer.
· **Purtop Easy T** ne nécessite aucune armature de renforcement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Purtop Easy T est une membrane d'étanchéité transparente en polyuréthane aliphatique mono- composant, formulée par les laboratoires R&D MAPEI, qui convient aux surfaces existantes carrelées soumises au trafic piétonnier, qui présentent des infiltrations.
Une fois appliqué, **Purtop Easy T** crée en quelques heures une membrane élastique continue, sans chevauchement, avec une excellente capacité de pontage des fissures afin de faire face aux sollicitations dynamiques normales des terrasses et balcons.

INDICATIONS IMPORTANTES

· Ne pas appliquer **Purtop Easy T** à des températures inférieures à + 5°C ou supérieures à + 35°C, ou en cas de pluie imminente.
· Ne pas appliquer en présence de rosée sur le support.
· Ne pas appliquer **Purtop Easy T** sur des supports humides avec une humidité résiduelle > 4% ou sujets à des remontées d'humidité.
· Ne pas appliquer sur des surfaces continuellement immergées dans l'eau telles que des bassins ou des piscines.
· Ne pas nettoyer les surfaces traitées avec **Purtop Easy T** à l'aide de produits agressifs (tels que l'eau de javel ou des produits corrosifs).

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Les revêtements existants, en céramique, grès, carreau ciment etc... doivent être bien adhérents au support et exempts de substances pouvant nuire à l'adhérence, telles que graisses, huiles, cires, peintures, etc. Les joints entre les carreaux doivent être résistants et en bon état. S'ils sont endommagés ou peu cohésifs, les joints existants doivent être retirés et remplis à nouveau avec un produit approprié de la gamme MAPEI avant d'appliquer **Purtop Easy T**.
Appliquer **Purtop Easy T Primer** en frottant toute la surface à l'aide d'un chiffon propre et sec imbibé.

MAPEI®

Préparation du produit

Purtop Easy T est mono-composant prêt à l'emploi, il est tout de même recommandé de mélanger le contenu du récipient afin d'obtenir une parfaite homogénéité du produit.

Application du produit

Une fois **Purtop Easy T Primer** sec, appliquer **Purtop Easy T**. La température du support doit être supérieure d'au moins 3°C au-dessus du point de rosée, et son humidité résiduelle ne doit pas dépasser 4 %.Appliquer **Purtop Easy T** à l'aide d'un rouleau ou d'une spatule, uniformément en deux couches minimums afin d'obtenir une épaisseur finale d'environ 1mm. **Purtop Easy T** peut aussi être appliqué par pulvérisation airless, préalablement dilué avec 5 % de **Purtop Easy T**. **Purtop Easy T** a une finition de surface lisse. Afin d'obtenir une finition antidérapante, appliquer deux couches de **Purtop Easy T**. Une fois **Purtop Easy T** sec, saupoudrer légèrement et uniformément de **Quartz 0.25**, puis appliquer fine une couche de **Purtop Easy T** au rouleau, en prenant soin de croiser les passes afin de répartir uniformément le quartz.

Nettoyage des outils

Il est recommandé de laver les outils avec du diluant avant que le produit ne durcisse. Après durcissement, le nettoyage ne peut être effectué que mécaniquement.

CONSOMMATION

1 kg/m² correspond à env. 1 mm d'épaisseur.
Cette indication de consommation concerne l'application d'un film continu sur une surface plane et peut augmenter en cas d'irrégularités du support.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 5 et 20 kg.

STOCKAGE

Purtop Easy T stocké dans son emballage d'origine, dans un environnement couvert et sec, à une température comprise entre + 5°C et + 35°C, a une durée de conservation de 12 mois.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Purtop Easy T est inflammable. Il est recommandé de stocker à l'écart des flammes et des étincelles, de ne pas fumer, d'éviter l'accumulation de charges électrostatiques et de travailler dans des zones bien ventilées. Il est également irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires, il peut provoquer une sensibilisation au contact de la peau chez les sujets sensibles aux isocyanates. Lors de l'utilisation, porter des gants et des lunettes de protection et respecter les précautions d'utilisation pour la manipulation de produits chimiques. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter le médecin. Il est recommandé de travailler dans un environnement bien ventilé. En cas de ventilation insuffisante ou d'exposition prolongée, utiliser un équipement de protection respiratoire approprié.
Pour des informations plus complètes sur l'utilisation en toute sécurité du produit, se référer à la dernière version de la fiche de données de sécurité.
UTILISATION LIMITÉE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT	
Consistance :	liquide
Couleur :	transparente
Masse volumique (g/cm³) :	1.03
Extrait sec (%):	80
Viscosité Brookfield (mPa-s) :	2 000 (vitesse 4 - 50 RPM)

DONNÉES D'APPLICATION	
Température d'application :	de +5°C à +35°C
Température de service :	de -20°C à +80°C
Temps d'attente min-max entre les différentes couches à +23°C et 50% H.R. (h) :	8-24
Mise en service à +23°C et 50% H.R. (jours) :	7
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Allongement à la rupture (ISO 37) (%) :	> 100
Résistance à la traction (ISO 37) (N/mm²) :	> 12
Dureté Shore A (DIN 53505) :	85

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. Ce produit est garanti conformément à ses spécifications, toute modification ultérieure ne saurait nous être opposée.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI. La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.
MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FT OU SES DÉRIVÉS.

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et des illustrations de ce document,
faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon.