PRODUKTBESCHREIBUNG auf Basis EN 1307
PRODUCTDESCRIPTION according to EN 1307
DESCRIPTION DU PRODUIT selon EN 1307

Stand / Version: 16.02.2024

Qualität / Quality / Qualité

AERA BIGLOOP

Konstruktion / Construction / Description	Getuftet 5/32" • Schlinge • mehrfarbig ungemustert Tufted 5/32" • loop pile • tonal effect Tufté 5/32" • bouclé • a effet de couleur		
Abmessung / Measure / Dimensions	Bahnen / rolls / rouleau, ca. 400 cm breit / width / largeur		
Polnutzschicht / Pile material / Composition de la fibre	Aquafil Econyl SD - 100% Polyamide / recycelt / recycled / recyclé		
Rückenausrüstung / Backing / Dossier	Textilrücken / textile backing / dossier textile		
Gesamtgewicht / Total weight / Poids total	ca.	2500	g/m²
Gesamtdicke / Total height / Epaisseur totale	ca.	7,0	mm
Polschichtgewicht / Pile above backing / Poids du velours utile	ca.	480	g/m²
Poleinsatzgewicht / Pile weight / Poids de velours	ca.	850	g/m²
Polschichtdicke / Pile height / Epaisseur du velours	ca.	3,3	mm
Pol-Rohdichte / Pile density / Densité du velours	ca.	0,15	g/cm³
Noppenzahl / Number of tufts / Nombre de touffes	ca.	90200	/m²

Funktionseigenschaften / Functional properties / Usage

Verwendungsbereich / Wear classification / Classement: 33 - LC2

Bauphysikalische Eigenschaften / Physical properties / Propriétés physiques de la construction

Oberflächenwiderstand / Horizontal resistance / Résistance horizontale	ISO 10965	$\leq 10^9$ Ohm
Durchgangswiderstand / Vertical resistance / Résistance verticale	ISO 10965	$\leq 10^9$ Ohm
Trittschallverbesserung/Impact sound insulation/ Amélioration aux bruits d'impacts ΔL_W	ISO 10140	ca. 26 dB

Schallabsorptionsgrad / Sound absorption / Absorption phonique — ISO 354 ca.

Hz	125	250	500	1000	2000	4000	
αs	0,00	0,05	0,06	0,23	0,52	0,56	$\alpha_w = 0,20$

Brennverhalten / burning classification / Comportement au feu — DIN EN 13501-1

Cfl-s1 - verklebt oder unverklebt auf massiven, mineralischen Untergründen
Cfl-s1 - glued or unglued on massive mineral concrete
Cfl-s1 - colle ou non-colle sur un support minérale

Wärmedurchlasswiderstand/Thermal resistance/Résistance thermique — ISO 8302 — ca. 0,10 m² K/W


Umwelteigenschaften
Environmental properties
Propriétés environmentales

GUT / PRODIS	Reg.Nr.: D673F338
Green Label Plus	LEED v4: Third Party Certification GUT www.usgbc.org/resources/low-emitting-materials-third-party-certification-table
	BREEAM Schemes for emissions for building products: approved scheme GUT
EPD	EPD-ANK-20170222-CCA1-EN (Annex LC2)

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung
Certificate of constany of performance
Certificat de constance des performances: 1658-CPR-3047

Leistungserklärung / Declaration of performance / Déclartion des performances: 0001

Lichtechtheit / Light fastness / Solidité á la lumiere	ISO 105 B02	≥ 6
Wasserechtheit / Water fastness / Solidité á l'eau	ISO 105 E01	≥ 4
Reibeechtheit trocken-nass / Resistance to abraison dry-wet / Solidité au frottement sec-mouillé	ISO 105 X12	≥ 3-4






Verlegeanleitung / Installation instructions / Pose de moquettes: Nr.: 3
Reinigungsanleitung / Cleaning instructions / Entretiende moquettes: Nr.: 03

Wir behalten uns technische Änderungen des Produktes unter Beibehaltung der Gebrauchseigenschaften vor / We reserve the right to make technical changes while maintaining the service properties of the product / Nous réservons le droit modifications techniques des produit tout en maintentant leurs qualités d'utilisation.

ANKER Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG • Postfach 10 19 26 • 52319 Düren • Deutschland
Inland: Telefon +49 2421 804-0 • Telefax +49 2421 804-200 • anker@anker-dueren.de • www.anker.eu
Export: Phone +49 2421 804-216 • Fax +49 2421 804-309 • export@anker-dueren.de • www.anker.eu