PRODUKTBESCHREIBUNG auf Basis EN 1307
PRODUCTDESCRIPTION according to EN 1307
DESCRIPTION DU PRODUIT selon EN 1307

Stand / Version: 24.06.2024

Qualität / Quality / Qualité

TEXRA ELEMENT EVA

Konstruktion / Construction / Description	Gewebt • Schlinge • gemustert Woven • loop pile • patterned Tissée • bouclé • a dessin		
Abmessung / Measure / Dimensions	Fliesen / tiles / dalles, ca. 50 x 50 cm		
Polnutzschicht / Pile material / Composition de la fibre	Econyl SD - 100% Polyamid / Econyl SD - 100% polyamide		
Rückenausrüstung / Backing / Dossier	EVA - Schwerbeschichtung / EVA backing / dossier EVA		
Gesamtgewicht / Total weight / Poids total	ca.	2800	g/m²
Gesamtdicke / Total height / Epaisseur totale	ca.	5,4	mm
Poleinsatzgewicht / Pile weight / Poids de velours	ca.	340	g/m²
Polschichtdicke / Pile height / Epaisseur du velours	ca.	2,4	mm
Noppenzahl / Number of tufts / Nombre de to	ca.	114455	/m²

Funktionseigenschaften / Functional properties / Usage

Verwendungsbereich / Wear classification / Classement	33 - LC1

Bauphysikalische Eigenschaften / Physical properties / Propriétés physiques de la construction

Oberflächenwiderstand / Horizontal resistance / Résistance horizontale	ISO 10965	≤ 10^{10} Ohm
Durchgangswiderstand / Vertical resistance / Résistance verticale	ISO 10965	≤ 10^{9} Ohm
Trittschallverbesserung/Impact sound insulation/ Amélioration aux bruits d'impacts ΔL_W	ISO 10140	ca. 23 dB
Schallabsorptionsgrad / Sound absorption / Absorption phonique	ISO 354 ca.	Hz 125 250 500 1000 2000 4000 / αs 0,00 0,02 0,07 0,31 0,22 0,28 — α_w = 0,15
Brennverhalten / Burning classification / Comportement au feu	DIN EN 13501-1	Cfl-s1 - verklebt mit Uzin UZ 2100 massiven mineralischen Untergründen Cfl-s1 - glued with Uzin UZ 2100 on massive mineral concrete Cfl-s1 - colle ou non-colle sur une aire massive minérale
	16 CFR Part 1630 additional tests	ASTM E 648 Flooring Radiant Panel: Class I ASTM D 2859 Methenamin Pill Test: passes ASTM E 662 Smoke Density: ≤ 450
Wärmedurchlasswiderstand/Thermal resistance/Résistance thermique	ISO 8302	ca. 0,08 m² K/W

Umwelteigenschaften
Environmental properties
Propriétés environmentales

GUT / PRODIS	Reg.Nr.: 0D63CD50
Green Label Plus	LEED v4: Third Party Certification GUT www.usgbc.org/resources/low-emitting-materials-third-party-certification-table
	BREEAM Schemes for emissions for building products: approved scheme GUT
EPD	EPD-ANK-20230535-CBA1-EN (Annex)

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung Certificate of constany of performance Certificat de constance des performances	1658-CPR-3053
Leistungserklärung / Declaration of performance / Déclartion des performances	0003

Lichtechtheit / Light fastness / Solidité á la lumiere	ISO 105 B02	≥ 6
Wasserechtheit / Water fastness / Solidité á l'eau	ISO 105 E01	≥ 4
Reibeechtheit trocken-nass / Resistance to abraison dry-wet / Solidité au frottement sec-mouillé	ISO 105 X12	≥ 3-4



Verlegeanleitung / Installation instructions / Pose de moquettes: Nr.: 5a
Reinigungsanleitung / Cleaning instructions / Entretiende moquettes: Nr.: 03

Wir behalten uns technische Änderungen des Produktes unter Beibehaltung der Gebrauchseigenschaften vor / We reserve the right to make technical changes while maintaining the service properties of the product / Nous réservons le droit modifications techniques des produit tout en maintentant leurs qualités d'utilisation.

ANKER Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG • Postfach 10 19 26 • 52319 Düren • Deutschland
Inland: Telefon +49 2421 804-0 • Telefax +49 2421 804-200 • anker@anker-dueren.de • www.anker.eu
Export: Phone +49 2421 804-216 • Fax +49 2421 804-309 • export@anker-dueren.de • www.anker.eu