

Nylacero T

Caracteristicas:

• Polímero de ingeniería color azul que añade a sus propiedades normales la valiosa característica de resistir mejor el efecto de la luz ultravioleta y del calor excesivo durante aumentos de temperatura. Sus aditivos antioxidantes y estabilizadores a la luz del sol previenen la formación de radicales libres incrementando sus propiedades de resistencia y duración. Los aditivos empleados permiten usarse en rangos de temperatura de trabajo más altos con relación a los demás productos convencionales de Nylacero.

PROPIEDADES MECÁNICAS	UNID	Método	
	Métrico	Inglés	Metodo
Módulo de tensión	3000 MPa	435,000 PSI	ASTM-D638
Resistencia a tensión	81 MPa	11,700 PSI	ASTM-D638
Rotura	74 MPa	10,700 PSI	ASTM-D638
Elongación a la rotura	20%	20%	ASTM-D638
Resistencia a flexión	110 MPa	16,000 PSI	ASTM-D790
Módulo de flexión	3300 MPa	47,900 PSI	ASTM-D790
Resistencia a compresión	104 MPa	15,100 PSI	ASTM-D695
Modulo de comprensión	2730 MPa	396,000 PSI	ASTM-D695
Resistencia al impacto Izod (con muesca)	127 J/m	2.38 ft-lb/in	ASTM-D256 A
Dureza shore D	84	84	ASTM-D2240
Dureza- Rockwell R	120	120	ASTM-D785

Teléfono: 442 402 0883 (Querétaro). Teléfono: 55 5565 1200 (Tlalnepantla).





Aplicaciones:

• Adecuado para aplicaciones donde este sujeto a radiación solar o intemperie tipo desértica por cortos periodos de tiempo entre otros.

PROPIEDADES TÉRMICAS	UNIDADES		Método
	Métrico	Inglés	
Temperatura de fusión	220°C	428°F	ASTM-D3418
Temperatura de servicio (largo tiempo)	122°C	252°F	-
Temperatura de servicio (corto tiempo)	173°C	343°F	-
Temperatura de deflexión (264 psi- 1.8 MPa)	102°C	216°F	ASTM-D648
Temperatura de deflexión (66 psi- 0.46 MPa)	160°C	320°F	ASTM-D648

PROPIEDADES ELÉCTRICAS	UNIDADES		Método
	Métrico	Inglés	Merodo
Resistencia superficial específica	1012 Ω	10 ¹² Ω	ASTM-D257
Resistencia volumétrica específica	10 ¹³ Ω*cm	3.93X10 ¹⁶	ASTM-D257
Constante dielétrica	3.7		ASTM-D150
Resistencia dialéctica	22	558	ASTM-D149

Los datos expresados corresponden a los valores promedio que se espera cumpla el material. Tales valores se presentan para orientar al usuario. Por ningún motivo se deben considerar estrictamente exactos para su uso en el diseño.

Ubicación

Querétaro

Acceso II 36 A, Zona Industrial Benito Juarez C.P. 76120 Santiago de Querétaro, Qro.

Tlalnepantla

Amistad 9, Los Reyes C.P : 54073 Tlalnepantla de Baz, Méx.

