

תעודת בדיקה מספר 7213220840

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : פוליביד תעשיות אגש"ח בע"מ ח.פ. : 570047217
מענו : משמר הנגב משמר הנגב 85315
תאריך ההזמנה : 2022/09/21

תאור המוצר

בדיקות מוליכות חום לחומרי בידוד 2 דוגמאות זהות - טמפ' אחת
הדגם הנבדק : F20 פוליסטירן מוקצף EPS
ארץ יצור : ישראל

מהות הבדיקה:בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לסעיף 5.10-מוליכות טרמית של התקן הישראלי ת"י 5450 - בידוד תרמי- שיטה לבדיקת מוליכות טרמית של חומרים, מאוגוסט 2007, גליון תיקון מספר 2 מדצמבר 2020

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 5 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2022/10/13

תאריך הפקת תעודה

יעקב אבני תפקיד טכנאי בודק

שם המאשר:

רחוב חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, ענף מערכות אנרגיה טל': 03-6465332 פקס: 03-6461092 WWW.sii.org.il

תעודת בדיקה מספר 7213220840

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 5


תאור מודחב של המוצר

תאור: יצרן :

פוליביד תעשיות אגש"ח

הגדרת המוצר :

הדגם הנבדק: פוליסטירן מוקצף (EPS) - צפיפות 20 גר'/ל (ק"ג/מ"ק)



תעודת בדיקה מספר 7213220840

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 5



תעודת בדיקה מספר 7213220840

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 5

מספר סעיף	תאור סעיף	תוצאות	הערה
5.10	מוליכות טרמית	מקדם מוליכות חום: $0.0332 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$; המסה ליח. נפח: 20.90 ק"ג/מ^3; טמפרטורה ממוצעת: 10.1 מעלות צלזיוס	מידות דוגמה מס' 1: $28.97 \times 300 \times 300$ מ"מ בקירוב מידות דוגמה מס' 2: $29.63 \times 300 \times 300$ מ"מ בקירוב משקל דוגמה מס' 1 אחרי ייבוש: 55 גרם משקל דוגמה מס' 2 אחרי ייבוש: 55 גרם

תעודת בדיקה מספר 7213220840

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 5 מתוך 5

נספח לסעיף 5.10



סוף תעודת הבדיקה