

ROYAUME DU MAROC
MINISTRE DE L'EQUIPEMENT
DIRECTION DES ROUTES
ET DE LA CIRCULATION ROUTIER

CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES
APPLICABLES AUX TRAVAUX
ROUTIERS COURANTS

FASCICULE N° 5
CLAUSE TECHNIQUE COMMUNES AUX CHAUSSEES
CAHIER N° 1

DISPOSITIONS CUMULES A TOUTES
LES CHAUSSEES

EDITION 1983

**Arrêté du ministre de l'équipement n° 451 – 83 du 20 safar 1403
(6 décembre 1982) approuvant le cahier des prescriptions communes applicables aux
travaux routiers courants exécutés pour le compte du ministère de l'équipement.**

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT,

Vu le décret n° 27-6-479 du 19 chaoual 1896 (14 octobre 1976) relatif aux marchés de travaux, fournitures ou services au compte de l'état notamment son article 4, paragraphe 2,

ARRETE :

ARTICLE PREMIER – Est approuvé le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courant exécuté pour le compte du ministère de l'équipement, tel qu'il est annexé à l'original du présent arrêté et comprenant les fascicules suivants :

- Fascicule n° 1, clauses techniques communes aux diverses natures de travaux ;
- Fascicule n° 2, clauses financières communes aux diverses natures de travaux ;
- Fascicule n° 3, clauses techniques communes aux travaux de terrassements ;
- Fascicule n° 4, clauses techniques communes aux ouvrages d'assainissement et de soutènement ;
- Fascicule n° 5, clauses techniques communes aux chaussées, comprenant 4 cahiers ;
- . Le cahier n° 1, dispositions communes à toutes les chaussées ;
- . Le cahier n° 2, assises non traitées ;
- . Le cahier n° 3, enduits superficiels ;
- . Le cahier n° 4, assises traitées aux liants hydrocarbonés et enrobés bitumineux fabriqués à chaud.

ART. 2. – Il est prescrit aux services du ministère de l'Equipement d'appliquer le cahier de prescriptions communes aux marchés de travaux routiers courants. Les dérogations éventuelles à ce cahier ainsi que les stipulations retenues, lorsque la possibilité d'adaptation y est prévue, doivent être précisées obligatoirement dans le cahier des prescriptions spéciales.

ART. 3. – Les services des marchés sont tenus de mettre à la disposition des personnes intéressées les fascicules du cahier des prescriptions communes dans les bureaux de la direction des routes du ministère de l'Equipement.

ART. 4. – Le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants entrera en vigueur trois mois après la publication au Bulletin officiel du présent arrêté. Toutefois les marchés de travaux routiers courants pour lesquels la construction des entreprises aura été lancée avant cette date resteront soumis aux dispositions antérieures. A partir de la même date ne sont plus applicables aux travaux routiers courants les dispositions de le circulaire n° 6019 TPC du 7 Juin 1972 relative au cahier des prescriptions communes provisoires.

ART. 5 – Le directeur des routes est chargé de l'application du présent arrêté.

Rabat, le 20 Safar 1403 (6 Décembre 1982)
MOHAMED KABBAJ

**CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES
APPLICABLES AUX TRAVAUX ROUTIERS COURANTS**

**FASCICULE N° 5
CAHIER N° 1**

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CHAUSSEES

SOMMAIRE

CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ET COMPOSITION DU FASCICULE.....	4
ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU FASCICULE.....	4
ARTICLE 2 – COMPOSITION DU FASCICULE.....	4
CHAPITRE II PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX POUR CHAUSSEES.....	4
ARTICLE 3 – PROVENANCE DES MATERIAUX.....	4
ARTICLE 4 – QUALITE DES GRANULATS.....	4
ARTICLE 5 – RECONNAISSANCE ET EXPLOITATION DES GISEMENTS.....	5
CHAPITRE III PIQUETAGE - ASSAINISSEMENT PROTECTION ET LIVRAISON A LA CIRCULATION DES CHAUSSEES.....	5
ARTICLE 6 – PIQUETAGE GENERAL.....	5
ARTICLE 7 – PIQUETAGE COMPLEMENTAIRE.....	6
ARTICLE 8 – ASSAINISSEMENT ET PROTECTION DU CHANTIER CONTRE LA CIRCULATION AU COURS DES TRAVAUX.....	6
ARTICLE 9 – LIVRAISON A LA CIRCULATION DES CHAUSSEES ACHEVEES.....	7
CHAPITRE IV OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR PENDANT LE DELAI DE GARANTIE.....	7
ARTICLE 10 – OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR PENDANT LE DELAI DE GARANTIE.....	7
ANNEXE N° 1 AU CAHIER N° 1 DU FASCICULE N° 5 DU C. P. C. POUR LES TRAVAUX ROUTIERS COURANTS.....	8
LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES DANS LE FASCICULE.....	8

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET COMPOSITION DU FASCICULE

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU FASCICULE

Le fascicule n° 5 du Cahier des Prescriptions Communes (C.P.C.) a pour objet de fixer les Clauses Techniques Communes aux travaux de chaussées applicables aux marchés passés pour l'exécution des travaux routiers courants du Ministère de l'Equipeement.

Son champ d'application est celui à l'article 2 du fascicule n° 1 C.P.C. applicable aux travaux routiers courants.

ARTICLE 2 – COMPOSITION DU FASCICULE.

Le fascicule n° 5 C.P.C. est composé d'un ensemble de cahier.

Le présent cahier traite des dispositions communes à toutes les chaussées rentrant dans le champ d'application du fascicule n° 5.

Des cahiers successifs traiteront des dispositions propres à chaque type de chaussée ou à leur constituant.

CHAPITRE II

PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX POUR CHAUSSEES

ARTICLE 3 – PROVENANCE DES MATERIAUX.

Dans la mesure où le C.P.S. ne fixe pas la provenance des matériaux, l'Entrepreneur devra soumettre à l'acceptation de l'Ingénieur d'Arrondissement la provenance qu'il propose.

A défaut de disposition particulière du C.P.S. ; les granulats peuvent provenir de l'exploitation de gisements rocheux ou de gisements alluvionnaires.

ARTICLE 4 – QUALITE DES GRANULATS.

1 – La qualité d'un granulat est définir par :

- Sa granularité déterminée par fuseau de spécification à l'intérieur duquel doit s'inscrire au moins 90 % des courbes granulométriques contrôlées.
- Son angularité déterminée par l'indice de concassage (I.C.) qui signifie que si une grave passant à la maille « d » a été concassée à partir d'un tout-venant ayant x % se refus à la maille « d » son indice de concassage est X.

- Pour être qualifié de « concassé » un tout-venant de grosseur maximale D doit être d'une grave dont grosseur minimale d soit au moins égale à 4 fois D (d supérieur à 4 D).
- Un indice de concassage de 100 % n'est donc pas assimilable à un concassé pur.
- Sa propreté déterminée par la mesure de l'indice de plasticité, (I.P.) l'équivalent de sable (E.S.) et la teneur en matières organiques ;
- Sa dureté déterminée par la mesure des coefficients LOS ANGELES et micro Duval en présence d'eau (M.D.E.).
- Ainsi que toutes autres caractéristiques fixées par les cahiers constituant le présent fascicule et le C. P. S.

2 – D'une manière générale, les granulats utilisés pour la construction des chaussées doivent :

- être choisis parmi les meilleurs des provenances indiquées au C. P. S. ou proposées par l'Entrepreneur ;
- être exempts d'éléments végétaux, d'humus et de détritiques quelconques ;
- être homogènes qualité.

ARTICLE 5 – RECONNAISSANCE ET EXPLOITATION DES GISEMENTS.

Lorsque le choix du gisement appartient à l'Entrepreneur, il fournit à l'Ingénieur d'Arrondissement, 15 jours avant le début l'exploitation :

- Le dossier des études de reconnaissance effectuées définissant le gisement en quantité et en qualités ;
- Le processus et le type de matériel nécessaire aux différentes opérations de préparation des matériaux ;
- Les dispositions prises pour le stockage des matériaux.

CHAPITRE III

PIQUETAGE - ASSAINISSEMENT PROTECTION ET LIVRAISON A LA CIRCULATION DES CHAUSSEES

ARTICLE 6 – PIQUETAGE GENERAL.

1 – Sauf disposition contraire du C.P.S., le piquetage général e l'axe de la chaussée est effectué par les soins de l'administration au moyen de paquets numérotés solidement fixés au sol et dont les têtes sont raccordées en plan et altitude aux repères du projet.

Si la chassée est exécutée par la même entreprise que celle chargée des terrassements et à la suite de ceux-ci n'est pas effectué d'autre piquetage général que celui réalisé pour l'exécution des terrassements.

Pour les travaux d'élargissement ou de renforcement de chaussée, il n'est pas exécuté de piquetage général sauf disposition contraire du C.P.S.

2- Préalablement au commencement des travaux, il est procédé entre l'Ingénieur Subdivisionnaire ou son représentant et l'Entrepreneur à une reconnaissance du piquetage général, à l'issue de laquelle le procès-verbal de piquetage est établi.

ARTICLE 7 – PIQUETAGE COMPLEMENTAIRE.

L'entrepreneur est tenu de compléter le piquetage général par autant de piquet qu'il nécessaire pour déterminer sur le terrain.

- Les rives de la chaussée et des accotement ;
- Les limites des terre-pleins et des îlots ;
- Les zones de raccordement des dévers ;
- Les épaisseurs des couches.

Les piquets implanté au titre du piquetage complémentaire doivent pouvoir être distingués de ceux qui ont été posés au moment du piquetage général.

Pour les élargissements de chaussée, l'Entrepreneur est tenu de procéder au piquetage complémentaire, même si le piquetage général n'a pas été prescrit par le C.P.S.

Pour les renforcements de chassée, l'Entrepreneur n'est pas tenu de procéder à un piquetage complémentaire.

ARTICLE 8 – ASSAINISSEMENT ET PROTECTION DU CHANTIER CONTRE LA CIRCULATION AU COURS DES TRAVAUX.

Après mise en état de la forme, l'Entrepreneur est responsable de la conservation de la forme, des assises de chaussées, des fossés et dispositifs de drainage, jusqu'à l'achèvement compte et des travaux.

Il devra à cet effet :

1 – Prendre toute disposition utile pour qu'aucun véhicule ne circule sur la forme ou las assises successives en réalisant l'approvisionnement du chantier à l'avancement ou en construisant une piste de chantier ou par tout autre moyen agréé par l'Ingénieur Subdivisionnaire ;

2 – Assurer l'écoulement des eaux pluviales tombant sur la forme et la assises en ouvrant au besoin les saignées nécessaires et en les conduisant jusqu'aux dispositifs d'évacuation. La construction des ouvrages provisoires et leur suppression après la fin des travaux font partie de l'entreprise.

ARTICLE 9 – LIVRAISON A LA CIRCULATION DES CHAUSSEES ACHEVEES.

1 – Pour les chaussées neuves, la livraison à la circulation de sections de route achevées doit être précédée d'une réception provisoire partielle.

2 – Pour les travaux sur chaussées en service, s'étalant sur durée totale de plus trois (3) mois, il est procédé à des réceptions provisoires partielles mensuelles des sections de routes achevées au cours du mois.

Entre les réceptions provisoires partielles, les sections de routes achevées sont mises à la disposition de l'administration qui procède automatiquement à leur livraison à la circulation au fur et à mesure de leur achèvement.

Si l'Entrepreneur estime que la livraison immédiate à la circulation est susceptible d'entraîner des dégradations de la chaussée, il en avise, par écrit, l'Ingénieur d'Arrondissement qui fait dresser un état des lieux contradictoire.

CHAPITRE IV OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR PENDANT LE DELAI DE GARANTIE

ARTICLE 10 – OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR PENDANT LE DELAI DE GARANTIE.

1 – Si pendant la période de garantie, des réparations s'avèrent nécessaires, l'Ingénieur d'Arrondissement en informe au plutôt, l'entrepreneur, par lui fixant un délai pour la remise en état.

L'Entrepreneur est tenu d'effectuer les réparations, même si sa responsabilité ne lui paraît pas engagée.

En cas d'urgence et en particulier, quand les exigences de la sécurité et la circulation sont incompatibles avec le délai normal d'intervention de l'Entrepreneur, l'Ingénieur d'Arrondissement se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires.

2 – Quant les dégradations résultent d'une faute d'exécution, l'Entrepreneur devra :

- Procéder gratuitement aux travaux de réparation ;
- Fournir à cet effet les matériaux (granulats, liants etc...) même s'il n'était pas antérieurement chargé de leur fourniture.
- Rembourser à l'administration les frais engagés par elle en cas d'urgence.

3 – Si les dégradation ne résultent pas d'une faute certaine de l'Entrepreneur, mais sa responsabilité peut être engagée, des prélèvements sont faits contradictoirement afin de déterminer la causes du désordre et de définir les responsabilités conformément au cahier des charges.

ANNEXE N° 1
AU CAHIER N° 1 DU FASCICULE N° 5 DU C. P. C. POUR LES
TRAVAUX ROUTIERS COURANTS

LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES DANS LE FASCICULE

C.A	Coefficient d'aplatissement	
C.P.A	Coefficient de polissage accéléré	
E.B.	Enrobés denses à chaud	
E.S.	Equivalent de sable	
GNA	Grave son traitée pour de base de qualité supérieure	
GNB	Grave non traitée pour couche de base	
GNF	Grave non traitée pour couche de fondation	
GBB	Grave bitume enrobée à chaud	
GE	Grave émulsion enrobée à froid	
I.P.	Indice de plasticité	
C.I.	indice de concassage	
L.A.	Pourcentage d'usure à l'appareil Los Angeles	
MDE	Micro Duval en présence d'eau	
OPM	Optimum Proctor modifié	
OPN	Optimum Proctor normal	
RS	Enduit superficiel	
TO	Trafic de plus de 4500	
T1	Trafic compris entre 2000 et 4500	véhicules par jour dans les deux sens de circulation
T2	Trafic compris entre 750 et 2000	
T3	Trafic compris entre 200 et 750	
T4	Trafic compris entre 50 et 200	
ZA	Zone aride	
ZNA	Zone non aride	