昆山市建设工程质量检测中心

回弹法检测混凝土强度原始记录

NO. 2408781

设计强度等级	C 30	混凝土品种	泵送混凝土	检验编号	XF2400297-05
检测部位	二层楼面梁2/（B-1/B）	施工日期	2021-01-01	仪器编号	EFP20-3-10
检验依据	JGJ/T 23-2011	检测日期	2024-10-14	率定值	80
表面状态	侧面　　干燥	检测原因	鉴定要求	测试角度	0

测区	回弹值 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Rm	碳化深度(mm) 测值	计算	测区混凝土强度换算值(MPa)
1	38	39	44	44	38	39	38	42	39	40	41	39	45	43	41	35	40.1	6.00 6.00 6.00	6.0	35.0
2	40	44	42	45	47	34	40	36	41	39	44	34	44	39	39	43	41.1	6.00 6.00 6.00	6.0	36.7
3	50	39	40	41	37	42	43	43	42	40	35	41	40	44	40	41	41.0	6.00 6.00 6.00	6.0	36.5
4	38	41	36	38	38	36	42	42	40	39	35	42	49	36	37	33	38.5	6.00 6.00 6.00	6.0	32.3
5	37	41	48	41	38	42	40	43	43	38	44	41	39	38	43	40	40.8	6.00 6.00 6.00	6.0	36.2
6	36	41	42	42	35	40	41	39	36	46	41	42	41	41	46	48	41.0	6.00 6.00 6.00	6.0	36.5
7	47	41	46	34	44	44	39	47	39	36	39	40	39	43	47	39	41.4	6.00 6.00 6.00	6.0	37.2
8	40	42	45	41	38	41	36	40	39	45	47	40	46	34	49	32	41.1	6.00 6.00 6.00	6.0	36.7
9	42	40	45	45	45	36	47	43	44	41	39	37	37	46	40	39	41.8	6.00 6.00 6.00	6.0	37.9
10	42	41	39	36	42	40	39	37	38	41	37	40	44	42	42	36	39.9	6.00 6.00 6.00	6.0	34.7

测区强度最小值(MPa)	32.3	测区强度平均值(MPa) $mf_{cu}^c=\frac{1}{n}\sum_{1}^{n}f_{cu,i}^c$	36.0	测区强度标准差(MPa) $sf_{cu}^c=\sqrt{\frac{\sum_{1}^{n}(f_{cu,i}^c)^2-n(mf_{cu}^c)^2}{n-1}}$	1.60	混凝土强度推定值(MPa)	33.4

备注

检测原因　鉴定要求

评定方式　单个构件

审核：朱萍　　检测：邵思、原文伟　　计算：邵思

此表生效于2011年10月25日

P10/15