昆山市建设工程质量检测中心

回弹法检测混凝土强度原始记录

NO. 2408783

设计强度等级	C 30	混凝土品种	泵送混凝土	检验编号	XF2400297-06
检测部位	二层楼面梁3/（B-1/B）	施工日期	2021-01-01	仪器编号	EFP20-3-10
检验依据	JGJ/T 23-2011	检测日期	2024-10-14	率定值	80
表面状态	侧面　　干燥	检测原因	鉴定要求	测试角度	0

测区	回弹值 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Rm	碳化深度(mm) 测值	计算	测区混凝土强度换算值(MPa)
1	45	46	41	40	41	43	39	43	40	46	42	42	42	42	41	36	41.7	6.00 6.00 6.00	6.0	37.8
2	38	42	42	44	41	42	43	42	45	40	41	40	42	50	41	40	41.6	6.00 6.00 6.00	6.0	37.6
3	42	43	44	44	39	45	42	42	39	46	40	44	39	42	39	40	41.8	6.00 6.00 6.00	6.0	37.9
4	40	43	40	43	44	34	44	34	34	42	41	35	41	48	45	53	41.3	6.00 6.00 6.00	6.0	37.1
5	36	46	38	46	40	42	41	42	47	40	47	41	50	42	37	40	42.0	6.00 6.00 6.00	6.0	38.3
6	37	37	43	48	42	39	40	35	38	37	38	37	45	40	45	44	39.8	6.00 6.00 6.00	6.0	34.5
7	37	43	46	43	52	49	48	36	36	43	42	44	38	39	43	43	42.4	6.00 6.00 6.00	6.0	39.0
8	43	39	39	46	40	38	44	46	37	46	38	42	48	42	34	45	41.8	6.00 6.00 6.00	6.0	37.9
9	43	42	50	41	34	41	42	42	47	40	47	44	39	43	43	43	42.4	6.00 6.00 6.00	6.0	39.0
10	39	37	48	51	37	46	48	32	38	42	39	39	47	44	47	46	42.7	6.00 6.00 6.00	6.0	39.5

测区强度最小值(MPa)	34.5	测区强度平均值(MPa) $mf_{cu}^c = \frac{1}{n}\sum_{1}^{n} f_{cu,i}^c$	37.9	测区强度标准差(MPa) $sf_{cu}^c = \sqrt{\frac{\sum_{1}^{n}(f_{cu,i}^c)^2 - n(mf_{cu}^c)^2}{n-1}}$	1.39	混凝土强度推定值(MPa)	35.6

备注

检测原因　鉴定要求

评定方式　单个构件

审核：朱萍　　检测：邵予思、原文伟　　计算：邵予思

此表生效于2011年10月25日