昆山市建设工程质量检测中心

回弹法检测混凝土强度原始记录

NO. 2408787

设计强度等级	C 30	混凝土品种	泵送混凝土	检验编号	XF2400297-08
检测部位	屋面梁3/D-G	施工日期	2021-01-20	仪器编号	EFP20-3-10
检验依据	JGJ/T 23-2011	检测日期	2024-10-14	率定值	80
表面状态	侧面　　干燥	检测原因	鉴定要求	测试角度	0

测区	回弹值 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Rm	碳化深度(mm) 测值	计算	测区混凝土强度换算值(MPa)
1	39	40	41	42	42	40	42	43	39	43	46	35	44	43	40	49	41.6	6.00 6.00 6.00	6.0	37.6
2	42	35	44	39	37	39	44	41	40	38	42	44	38	35	37	40	39.6	6.00 6.00 6.00	6.0	34.2
3	42	39	44	38	45	40	43	45	39	42	40	43	42	46	42	45	42.3	6.00 6.00 6.00	6.0	38.8
4	40	40	41	43	40	43	44	41	40	38	39	42	40	43	44	41	41.1	6.00 6.00 6.00	6.0	36.7
5	45	39	42	42	42	42	42	39	43	41	41	43	43	40	42	42	41.9	6.00 6.00 6.00	6.0	38.1
6	40	38	41	35	39	36	41	44	37	42	41	41	43	42	43	37	40.2	6.00 6.00 6.00	6.0	35.2
7	42	44	42	40	37	34	39	39	43	34	45	42	40	39	47	38	40.4	6.00 6.00 6.00	6.0	35.5
8	40	36	45	40	43	40	36	39	36	43	39	43	45	43	37	42	40.6	6.00 6.00 6.00	6.0	35.8
9	41	39	40	42	35	42	44	41	39	37	41	43	39	37	45	41	40.5	6.00 6.00 6.00	6.0	35.7
10	46	42	43	39	40	40	41	41	42	41	42	43	41	41	41	43	41.5	6.00 6.00 6.00	6.0	37.4

测区强度最小值(MPa)	34.2	测区强度平均值(MPa) $mf_{cu}^c=\frac{1}{n}\sum_{1}^{n}f_{cu,i}^c$	36.5	测区强度标准差(MPa) $sf_{cu}^c=\sqrt{\frac{\sum_{1}^{n}(f_{cu,i}^c)^2-n(mf_{cu}^c)^2}{n-1}}$	1.45	混凝土强度推定值(MPa)	34.1

备注	检测原因　鉴定要求 评定方式　单个构件

审核：朱萍　　检测：邵予思、原文伟　　计算：邵予思

此表生效于2011年10月25日