昆山市建设工程质量检测中心

回弹法检测混凝土强度原始记录

NO. 2408789

设计强度等级	C 30	混凝土品种	泵送混凝土	检验编号	XF2400297-09
检测部位	屋面梁C/3-5	施工日期	2021-01-20	仪器编号	EFP20-3-10
检验依据	JGJ/T 23-2011	检测日期	2024-10-14	率定值	80
表面状态	侧面　　干燥	检测原因	鉴定要求	测试角度	0

测区	回弹值 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Rm	碳化深度(mm) 测值	碳化深度(mm) 计算	测区混凝土强度换算值(MPa)
1	44	43	40	42	43	42	42	42	35	43	44	36	46	42	42	46	42.5	6.00 6.00 6.00	6.0	39.2
2	45	47	39	39	40	41	40	39	35	42	44	44	44	40	40	45	41.4	6.00 6.00 6.00	6.0	37.2
3	41	37	46	41	39	49	39	43	49	47	37	41	40	40	42	40	41.3	6.00 6.00 6.00	6.0	37.1
4	48	48	44	41	42	47	38	44	44	42	44	41	41	39	41	35	42.4	6.00 6.00 6.00	6.0	39.0
5	40	39	45	39	39	37	41	39	42	47	45	39	41	42	40	41	40.4	6.00 6.00 6.00	6.0	35.5
6	42	50	38	40	43	45	40	37	40	44	42	38	40	41	46	44	41.6	6.00 6.00 6.00	6.0	37.6
7	42	37	39	40	37	40	38	37	44	39	40	40	39	41	41	39	39.5	6.00 6.00 6.00	6.0	34.0
8	46	35	40	43	38	38	42	46	42	38	41	43	35	36	40	39	40.1	6.00 6.00 6.00	6.0	35.0
9	41	45	41	43	38	40	45	39	37	45	39	44	37	39	47	41	41.2	6.00 6.00 6.00	6.0	36.9
10	48	39	41	46	39	46	38	38	43	44	36	39	42	34	43	36	40.6	6.00 6.00 6.00	6.0	35.8

测区强度最小值(MPa)	34.0	测区强度平均值(MPa) $mf_{cu}^c = \frac{1}{n}\sum_{1}^{n} f_{cu,i}^c$	36.7	测区强度标准差(MPa) $sf_{cu}^c = \sqrt{\frac{\sum_{1}^{n}(f_{cu,i}^c)^2 - n(mf_{cu}^c)^2}{n-1}}$	1.67	混凝土强度推定值(MPa)	34.0

备注	检测原因　鉴定要求 评定方式　单个构件

审核：朱萍　　检测：邵予思、原文伟　　计算：邵予思

此表生效于2011年10月25日