昆山市建设工程质量检测中心

回弹法检测混凝土强度原始记录

NO. 2408777

设计强度等级	C 30	混凝土品种	泵送混凝土	检验编号	XF2400297-03
检测部位	二层柱2/D	施工日期	2021-01-01	仪器编号	EFP20-3-10
检验依据	JGJ/T 23-2011	检测日期	2024-10-14	率定值	80
表面状态	侧面　　干燥	检测原因	鉴定要求	测试角度	0

测区	回弹值 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Rm	碳化深度(mm) 测值	碳化深度(mm) 计算	测区混凝土强度换算值(MPa)
1	48	44	39	42	43	36	44	40	36	40	40	46	40	39	45	43	41.5	6.00 6.00 6.00	6.0	37.4
2	40	38	43	39	39	44	47	44	44	38	40	40	45	45	45	41	42.0	6.00 6.00 6.00	6.0	38.3
3	34	43	45	40	40	41	39	42	49	46	38	41	41	42	44	45	41.9	6.00 6.00 6.00	6.0	38.1
4	39	44	47	37	42	41	37	44	46	41	43	41	46	42	40	40	41.8	6.00 6.00 6.00	6.0	37.9
5	38	43	39	40	42	36	37	42	35	38	42	40	45	39	43	45	40.3	6.00 6.00 6.00	6.0	35.3
6	45	45	41	42	46	38	36	44	38	41	45	44	41	42	40	45	42.5	6.00 6.00 6.00	6.0	39.2
7	40	43	49	44	44	39	41	40	44	48	36	44	40	43	41	42	42.2	6.00 6.00 6.00	6.0	38.6
8	38	47	39	42	40	42	47	37	38	36	44	42	42	39	43	42	40.9	6.00 6.00 6.00	6.0	36.4
9	42	38	43	40	42	45	42	52	46	42	35	40	42	40	43	43	41.9	6.00 6.00 6.00	6.0	38.1
10	42	44	47	40	42	41	41	38	39	41	41	42	45	43	46	45	42.2	6.00 6.00 6.00	6.0	38.6

测区强度最小值(MPa)	35.3	测区强度平均值(MPa) $mf_{cu}^c = \frac{1}{n}\sum_{1}^{n} f_{cu,i}^c$	37.8	测区强度标准差(MPa) $sf_{cu}^c = \sqrt{\frac{\sum_{1}^{n}(f_{cu,i}^c)^2 - n(mf_{cu}^c)^2}{n-1}}$	1.16	混凝土强度推定值(MPa)	35.9

备注	检测原因　鉴定要求 评定方式　单个构件

审核：朱茸　　检测：邵予思、原文伟　　计算：邵予思

此表生效于2011年10月25日