昆山市建设工程质量检测中心

回弹法检测混凝土强度原始记录

NO. 2408779

设计强度等级	C 30	混凝土品种	泵送混凝土	检验编号	XF2400297-04
检测部位	二层柱5/C	施工日期	2021-01-01	仪器编号	EFP20-3-10
检验依据	JGJ/T 23-2011	检测日期	2024-10-14	率定值	80
表面状态	侧面　　干燥	检测原因	鉴定要求	测试角度	0

测区	回弹值 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Rm	碳化深度(mm) 测值	计算	测区混凝土强度换算值(MPa)
1	36	40	43	39	44	44	38	43	41	43	37	44	44	39	39	41	41.2	6.00 6.00 6.00	6.0	36.9
2	41	38	41	42	37	44	39	37	45	43	39	40	43	43	37	40	40.6	6.00 6.00 6.00	6.0	35.8
3	42	47	42	43	33	40	41	44	43	39	46	40	40	35	45	40	41.5	6.00 6.00 6.00	6.0	37.4
4	41	39	44	45	38	42	42	40	44	48	36	39	40	40	42	45	41.4	6.00 6.00 6.00	6.0	37.2
5	40	39	40	43	44	40	46	40	41	38	43	42	41	43	35	44	41.3	6.00 6.00 6.00	6.0	37.1
6	39	39	33	45	42	39	39	50	39	36	38	39	39	40	44	39	39.4	6.00 6.00 6.00	6.0	33.8
7	38	38	45	42	38	42	40	42	38	41	39	39	41	39	40	41	40.0	6.00 6.00 6.00	6.0	34.8
8	41	39	44	43	44	41	42	38	42	44	41	47	42	46	41	38	42.1	6.00 6.00 6.00	6.0	38.5
9	41	38	33	40	42	41	42	40	41	40	37	43	38	37	39	41	39.9	6.00 6.00 6.00	6.0	34.7
10	42	42	41	40	40	37	42	41	41	39	40	48	40	43	42	42	41.1	6.00 6.00 6.00	6.0	36.7

测区强度最小值(MPa)	33.8	测区强度平均值(MPa) $mf_{cu}^c=\frac{1}{n}\sum_1^n f_{cu,i}^c$	36.3	测区强度标准差(MPa) $sf_{cu}^c=\sqrt{\frac{\sum_1^n (f_{cu,i}^c)^2-n(mf_{cu}^c)^2}{n-1}}$	1.47	混凝土强度推定值(MPa)	33.9
备注						检测原因　鉴定要求 评定方式　单个构件	

审核：朱萍　　检测：邵予思、原文伟　　计算：邵予思

此表生效于2011年10月25日