昆山市建设工程质量检测中心

回弹法检测混凝土强度原始记录

NO. 2408775

设计强度等级	C 30	混凝土品种	泵送混凝土	检验编号	XF2400297-02
检测部位	一层柱3/1/B	施工日期	2021-01-01	仪器编号	EFP20-3-10
检验依据	JGJ/T 23-2011	检测日期	2024-10-14	率定值	80
表面状态	侧面　　干燥	检测原因	鉴定要求	测试角度	0

测区	回弹值 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Rm	碳化深度(mm) 测值	计算	测区混凝土强度换算值(MPa)
1	41	38	42	45	42	44	44	40	38	40	42	42	40	41	42	41	41.3	6.00 6.00 6.00	6.0	37.1
2	42	40	42	39	36	43	40	40	40	40	42	39	41	41	40	38	40.3	6.00 6.00 6.00	6.0	35.3
3	39	44	42	44	39	39	41	42	39	45	38	40	38	44	44	37	40.9	6.00 6.00 6.00	6.0	36.4
4	43	40	36	39	39	42	39	41	38	38	40	37	39	43	40	38	39.3	6.00 6.00 6.00	6.0	33.7
5	39	40	41	41	38	42	44	42	40	42	41	41	42	45	38	42	41.2	6.00 6.00 6.00	6.0	36.9
6	41	40	41	40	42	42	40	39	41	39	41	40	39	42	41	41	40.6	6.00 6.00 6.00	6.0	35.8
7	40	38	39	40	39	42	44	40	42	39	40	44	39	40	41	41	40.2	6.00 6.00 6.00	6.0	35.2
8	41	40	36	40	40	43	39	40	41	38	40	38	41	40	41	35	39.9	6.00 6.00 6.00	6.0	34.7
9	42	43	42	40	42	41	43	40	40	39	42	38	41	44	43	36	41.3	6.00 6.00 6.00	6.0	37.1
10	39	40	41	47	45	37	40	43	39	38	40	42	38	35	41	38	39.8	6.00 6.00 6.00	6.0	34.5

测区强度最小值(MPa)	33.7	测区强度平均值(MPa) $mf_{cu}^c=\frac{1}{n}\sum_1^n f_{cu,i}^c$	35.7	测区强度标准差(MPa) $sf_{cu}^c=\sqrt{\frac{\sum_1^n (f_{cu,i}^c)^2-n(mf_{cu}^c)^2}{n-1}}$	1.19	混凝土强度推定值(MPa)	33.7

备注	检测原因　鉴定要求 评定方式　单个构件

审核：朱茜　　检测：邵思、原文伟　　计算：邵思

此表生效于2011年10月25日