

# 第2回 木材組織を実物で比べる

スライド15〜17に対応。写真は別試料・別倍率です。細胞の大きさを写真間で直接比較しません。



ヨーロッパアカマツ（Pinus sylvestris）。原画像の横幅は約2.1 mm。仮道管の内腔・壁厚の変化を観察する。

Taxelson, 2009. Public domain.




コナラ属（Quercus）。大きな早材道管が集まる帯と、その後の組織を比べる。原記載40倍だが、この紙面の倍率やmm換算は未較正。

Berkshire Community College Bioscience Image Library. CC0 1.0.


**各写真で年輪界の候補を指し、色以外の根拠を一つ述べよう。**

# 第2回 散孔材と不連続年輪



シナノキ属（Tilia）の若い茎。髄の周囲の二次木部を観察する。環孔材のように大きな道管だけが初めに集中するか。物理尺度は未較正。

Berkshire Community College Bioscience Image Library. CC0 1.0.



ヨーロッパアカマツ。原画像の横幅は約2.1 mm。狭い年輪が左右に連続するか、指で追う。

Taxelson, 2009. Public domain.

**一つの方向で輪を読めないとき、「この年、木全体が成長しなかった」と言えるだろうか。**

## 観察の整理

針葉樹では仮道管の内腔・壁厚、環孔材では大きな早材道管の集中が手がかりになる。散孔材でも境界付近の細胞や配列を調べる。不連続年輪は局所的に輪が途切れる現象であり、別方向・別試料を確認する。写真だけで失われた年数は確定できない。

写真の染色や照明による色は、木材本来の色とは限らない。偽年輪は輪内の変化であり、途切れる不連続年輪と区別する。マカンバの標本へのリンクは第2回の参考資料に残してある。