

Technical Data

产品说明

Acetal copolymer grade with medium flow

总览

材料状态	• 已商用：当前有效			
资料 ¹	• Technical Datasheet			
UL 黄卡 ²	• E38860-10249757 • E38860-10265324			
搜索 UL 黄卡	• Celanese Corporation • Celcon®			
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区	
形式	• 粒子			
加工方法	• 薄膜挤出 • 吹塑成型 • 挤出	• 片材挤出成型 • 型材挤出成型 • 压缩模塑	• 压延 • 注射成型	
多点数据	• Creep Modulus vs. Time (ISO 11403) • Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403)	• Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403) • Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403)		
部件标识代码 (ISO 11469)	• >POM<			
树脂 ID (ISO 1043)	• POM			

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.41 g/cm³		ISO 1183
熔速率 (熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	9.0 g/10 min		ISO 1133
熔融体积流量 (MVR) (190°C/2.16 kg)	8.0 cm³/10min		ISO 1133
收缩率			ISO 294-4
垂直	1.9 %		
流动	2.0 %		
吸水率			ISO 62
饱和, 23°C, 2.00 mm	0.75 %		
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH	0.20 %		
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	2760 MPa		ISO 527-1
拉伸应力 (屈服)	65.0 MPa		ISO 527-2/50
拉伸应变 (屈服)	10 %		ISO 527-2/50
拉伸蠕变模量			ISO 899-1
1 hr	2450 MPa		
1000 hr	1350 MPa		
弯曲模量	2550 MPa		ISO 178
弯曲应力 (3.5% 应变)	73.0 MPa		ISO 178
压缩应力 (1% 应变)	31.0 MPa		ISO 604
泊松比	0.40		



冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1eA
-30°C	6.0 kJ/m²	
23°C	6.0 kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度		ISO 179/1eU
-30°C	180 kJ/m²	
23°C	190 kJ/m²	
悬壁梁缺口冲击强度		ISO 180/1A
-30°C	5.5 kJ/m²	
23°C	5.7 kJ/m²	
无缺口伊佐德冲击强度		ISO 180/1U
-30°C	160 kJ/m²	
23°C	180 kJ/m²	
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		
0.45 MPa, 未退火	158 °C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	101 °C	ISO 75-2/A
Ball Pressure Test (150°C)	通过	IEC 60695-10-2
熔融温度 ⁴	166 °C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数		ISO 11359-2
流动	1.2E-4 cm/cm/°C	
垂直	1.2E-4 cm/cm/°C	
Effective Thermal Diffusivity - Flow	4.85E-8 mm²/s	ISO 22007-4
电气性能	额定值 单位制	测试方法
表面电阻率	3.0E+16 ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	8.0E+12 ohms·m	IEC 62631-3-1
耐电弧性	240 sec	UL 746B
可燃性	额定值 单位制	测试方法
燃烧速率 ⁵ (1.00 mm)	36 mm/min	ISO 3795
UL 阻燃等级 (1.5 mm)	HB	UL 94 IEC 60695-11-10, -20
极限氧指数	15 %	ISO 4589-2
FMVSS 可燃性	B	FMVSS 302
充模分析	额定值 单位制	测试方法
顶出温度	130 °C	
Specific Heat Capacity of Melt	2210 J/kg/°C	ISO 22007-4
Thermal Conductivity of Melt	0.16 W/m/K	ISO 22007-2
注射	额定值 单位制	
干燥温度	100 °C	
干燥时间 - 热风干燥机	3.0 到 4.0 hr	
建议的最大水分含量	< 0.20 %	
加工 (熔体) 温度	180 到 190 °C	
Melt Temperature, Optimum	185 °C	
模具温度	80 到 120 °C	
Mold Temperature, Optimum	100 °C	
保压	60.0 到 120 MPa	



注射	额定值 单位制
背压	4.00 MPa
Screw Tangential Speed	< 18 m/min
Drying Recommended	no

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 10°C/min
- ⁵ FMVSS 302