

Hostaform® C 9021

聚甲醛 (POM) 共聚物
Celanese Corporation

Technical Data

产品说明

Medium viscosity injection molding grade

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Technical Datasheet		
UL 黄卡 ²	• E42337-10249508		
搜索 UL 黄卡	• Celanese Corporation • Hostaform®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
添加剂	• 脱模		
形式	• 粒子		
加工方法	• 薄膜挤出 • 吹塑成型	• 挤出 • 片材挤出成型	• 型材挤出成型 • 注射成型
多点数据	• Creep Modulus vs. Time (ISO 11403) • Creep Strain vs. Time (ISO 11403)	• Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403) • Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403)	• Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403) • Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)
部件标识代码 (ISO 11469)	• >POM<		
树脂 ID (ISO 1043)	• POM		

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度	1.41 g/cm³	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (190°C/2.16 kg)	8.0 cm³/10min	ISO 1133
收缩率		ISO 294-4
垂直	1.9 %	
流动	2.0 %	
吸水率		ISO 62
饱和, 23°C, 2.00 mm	0.65 %	
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH	0.20 %	

机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量	2850 MPa	ISO 527-1
拉伸应力 (屈服)	64.0 MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变 (屈服)	9.0 %	ISO 527-2/50
标称拉伸断裂应变	30 %	ISO 527-2
拉伸蠕变模量		ISO 899-1
1 hr	2500 MPa	
1000 hr	1300 MPa	
弯曲模量	2700 MPa	ISO 178
弯曲应力		ISO 178
--	89.0 MPa	
3.5% 应变	72.0 MPa	
压缩应力 (1% 应变)	24.0 MPa	ISO 604
泊松比	0.40	



冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1eA
-30°C	6.0 kJ/m²	
23°C	6.5 kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度		ISO 179/1eU
-30°C	220 kJ/m²	
23°C	220 kJ/m²	
硬度	额定值 单位制	测试方法
球压硬度 (H 358/30)	144 MPa	ISO 2039-1
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		
0.45 MPa, 未退火	160 °C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	104 °C	ISO 75-2/A
熔融温度 ⁴	166 °C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数		ISO 11359-2
流动	1.1E-4 cm/cm/°C	
垂直	1.1E-4 cm/cm/°C	
电气性能	额定值 单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+14 ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	1.0E+12 ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	35 kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率		
2.50 GHz ⁵	3.00	IEC 61189-2-721
10.0 GHz	3.20	IEC 61189-2-721
100 Hz	4.00	IEC 62631-2-1
1 MHz	4.00	IEC 62631-2-1
耗散因数		
2.50 GHz ⁵	0.047	IEC 61189-2-721
10.0 GHz	0.014	IEC 61189-2-721
100 Hz	2.0E-3	IEC 62631-2-1
1 MHz	5.0E-3	IEC 62631-2-1
漏电起痕指数	600 V	IEC 60112
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级		
3.0 mm	HB	UL 94 IEC 60695-11-10, -20
1.5 mm	HB	IEC 60695-11-10, -20
充模分析	额定值 单位制	测试方法
顶出温度	127 °C	
Thermal Conductivity of Melt	0.16 W/m/K	ISO 22007-2
注射	额定值 单位制	
干燥温度	100 °C	
干燥时间 - 热风干燥机	3.0 到 4.0 hr	
建议的最大水分含量	< 0.20 %	
加工 (熔体) 温度	190 到 210 °C	
Melt Temperature, Optimum	200 °C	



注射	额定值 单位制
模具温度	80 到 120 °C
Mold Temperature, Optimum	100 °C
保压	60.0 到 120 MPa
背压	4.00 MPa
Screw Tangential Speed	< 18 m/min
Drying Recommended	no

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 10°C/min
- ⁵ Printed circuits and boards

