

Technical Data

产品说明		
(PC+ABS)-Blend; Vicat/B 120 temperature = 120°C; improved flow compared with T65		
总览		
材料状态	• 已商用：当前有效	
资料 ¹	• Technical Datasheet (English)	
UL 黄卡 ²	• E41613-10217848	
搜索 UL 黄卡	• Covestro - Polycarbonates • Bayblend®	
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲 • 亚太地区
特性	• 良好的流动性	
RoHS 合规性	• RoHS 合规	
ISO Designation	• PC+ABS	
物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度 (23°C)	1.13 g/cm³	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (260°C/5.0 kg)	18 cm³/10min	ISO 1133
收缩率 ⁴		ISO 2577
垂直：260°C, 3.00 mm	0.50 到 0.70 %	
流动：260°C, 3.00 mm	0.50 到 0.70 %	
吸水率		ISO 62
饱和, 23°C	0.70 %	
平衡, 23°C, 50% RH	0.20 %	
机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量 (23°C)	2350 MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力		ISO 527-2/50
屈服, 23°C	54.0 MPa	
断裂, 23°C	47.0 MPa	
拉伸应变		ISO 527-2/50
屈服, 23°C	4.4 %	
断裂, 23°C	> 50 %	
弯曲模量 ⁵ (23°C)	2350 MPa	ISO 178
弯曲应力 ⁵		ISO 178
3.5% 应变, 23°C	73.0 MPa	
23°C	84.0 MPa	



冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1eA
-30°C	36 kJ/m²	
23°C	50 kJ/m²	
悬壁梁缺口冲击强度		ISO 180/A
-30°C	35 kJ/m²	
23°C	48 kJ/m²	
无缺口伊佐德冲击强度		ISO 180
-30°C	无断裂	
23°C	无断裂	
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		
0.45 MPa, 未退火	122 °C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	102 °C	ISO 75-2/A
维卡软化温度		
--	120 °C	ISO 306/B120
--	118 °C	ISO 306/B50
线形热膨胀系数		ISO 11359-2
流动 : 23 到 55°C	8.0E-5 cm/cm/°C	
垂直 : 23 到 55°C	8.5E-5 cm/cm/°C	
电气性能	额定值 单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+16 ohms	IEC 60093
体积电阻率 (23°C)	1.0E+16 ohms·cm	IEC 60093
介电强度 (23°C, 1.00 mm)	35 kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率		IEC 60250
23°C, 100 Hz	3.10	
23°C, 1 MHz	3.00	
耗散因数		IEC 60250
23°C, 100 Hz	3.0E-3	
23°C, 1 MHz	8.5E-3	
漏电起痕指数 (解决方案 A)	250 V	IEC 60112
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.9 mm)	HB	UL 94
极限氧指数 ⁶	24 %	ISO 4589-2
充模分析	额定值 单位制	测试方法
Melt Viscosity ⁷ (260°C)	200 Pa·s	ISO 11443-A
注射	额定值 单位制	
干燥温度 - Dry Air Dryer	95 到 110 °C	
干燥时间 - Dry Air Dryer	4.0 hr	
建议的最大水分含量	< 0.020 %	
建议注射量	30 到 70 %	
料筒后部温度	220 到 230 °C	
料筒中部温度	225 到 235 °C	
料筒前部温度	230 到 240 °C	
射嘴温度	255 到 265 °C	



注射	额定值 单位制
加工（熔体）温度	240 到 270 °C
模具温度	70 到 90 °C
背压	5.00 到 15.0 MPa
排气孔深度	0.025 到 0.075 mm
注射说明	
Peripheral Screw Speed: 0.05 - 0.2 m/s	
Standard Melt Temperature: 260°C	
Hold Pressure (% of Injection Pressure): 50 - 75%	
备注	
¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。	
² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。	
³ 一般属性：这些不能被视为规格。	
⁴ 150x105x3mm,, MT 80°C	
⁵ 2.0 mm/min	
⁶ 程序 A	
⁷ 1000s-1	

