

Technical Data

产品说明

(PC+ABS)-Blend; General Purpose Grade; Vicat/B 120 temperature = 124 °C; good injection molding processing behaviour (easy flowing); excellent long-term ageing behaviour under humid conditions; good painting performance; improved chemical resistance; low VOC emissions and odour

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Technical Datasheet (English)		
搜索 UL 黄卡	• Covestro - Polycarbonates • Bayblend®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
特性	• 低挥发 • 良好的流动性	• 耐化学品性能，良好 • 气味低到无	• 通用
用途	• 通用		
RoHS 合规性	• RoHS 合规		
加工方法	• 注射成型		
ISO Designation	• PC+ABS		

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度 (23°C)	1.13 g/cm³	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (260°C/5.0 kg)	18 cm³/10min	ISO 1133
收缩率		ISO 294-4
垂直：260°C, 2.00 mm	0.55 到 0.75 %	
流动：260°C, 2.00 mm	0.55 到 0.75 %	
吸水率		ISO 62
饱和, 23°C	0.40 %	
平衡, 23°C, 50% RH	0.10 %	

机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量 (23°C)	2250 MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力		ISO 527-2/50
屈服, 23°C	53.0 MPa	
断裂, 23°C	53.0 MPa	
拉伸应变 (屈服, 23°C)	4.7 %	ISO 527-2/50
标称拉伸断裂应变 (23°C)	100 %	ISO 527-2/50

冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1eA
-30°C	50 kJ/m²	
23°C	60 kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度		ISO 179/1eU
-30°C	无断裂	
23°C	无断裂	
悬壁梁缺口冲击强度		ISO 180/A
-30°C	45 kJ/m²	
23°C	55 kJ/m²	



冲击性能	额定值 单位制	测试方法
无缺口伊佐德冲击强度		ISO 180
-30°C	无断裂	
23°C	无断裂	
多轴向仪器化冲击能量		ISO 6603-2
-30°C	53.0 J	
23°C	48.0 J	
多轴向仪器化冲击力峰值		ISO 6603-2
-30°C	5200 N	
23°C	4300 N	
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		
0.45 MPa, 未退火	125 °C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	103 °C	ISO 75-2/A
维卡软化温度		
--	124 °C	ISO 306/B120
--	122 °C	ISO 306/B50
线形热膨胀系数		ISO 11359-2
流动 : 23 到 55°C	7.0E-5 cm/cm/°C	
垂直 : 23 到 55°C	7.0E-5 cm/cm/°C	
电气性能	额定值 单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+16 ohms	IEC 60093
体积电阻率 (23°C)	1.0E+18 ohms-cm	IEC 60093
介电强度 (23°C, 1.00 mm)	40 kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率		IEC 60250
23°C, 100 Hz	2.90	
23°C, 1 MHz	3.00	
耗散因数		IEC 60250
23°C, 100 Hz	2.5E-3	
23°C, 1 MHz	9.0E-3	
漏电起痕指数 (解决方案 A)	200 V	IEC 60112
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.9 mm, Internal Test)	HB	UL 94
充模分析	额定值 单位制	测试方法
熔体粘度 (260°C, 1000 sec^-1)	210 Pa-s	ISO 11443-A
注射	额定值 单位制	
干燥温度 - Dry Air Dryer	95 到 110 °C	
干燥时间 - Dry Air Dryer	4.0 hr	
建议的最大水分含量	0.010 %	
加工 (熔体) 温度	270 到 290 °C	
模具温度	70 到 90 °C	
注射说明		
Standard Melt Temperature: 280°C		

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² 一般属性：这些不能被视为规格。