

Bayblend® T88 GF-30

聚碳酸酯 + SAN
Covestro - Polycarbonates

Technical Data

产品说明
Rubber modified (PC+SAN) blend; 31 % glass fiber filled; Vicat/B 120 temperature = 134°C; optimized heat ageing- and UV-stability; very good flow; tensile modulus = 10000 MPa; good heat resistance

总览			
材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Technical Datasheet (English)		
搜索 UL 黄卡	• Covestro - Polycarbonates • Bayblend®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 31% 填料按重量		
特性	• 良好的流动性 • 耐热老化性能，良好	• 耐热性，高 • 耐紫外光性能，良好	
RoHS 合规性	• RoHS 合规		
ISO Designation	• PC+SAN-I-GF30		

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度 (23°C)	1.38 g/cm³	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (260°C/5.0 kg)	11 cm³/10min	ISO 1133
收缩率 ³		ISO 2577
垂直：260°C, 3.00 mm	0.30 到 0.50 %	
流动：260°C, 3.00 mm	0.15 到 0.35 %	
吸水率		ISO 62
饱和, 23°C	0.40 %	
平衡, 23°C, 50% RH	0.10 %	

机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量 (23°C)	10000 MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力 (断裂, 23°C)	135 MPa	ISO 527-2/5
拉伸应变 (断裂, 23°C)	2.0 %	ISO 527-2/5

冲击性能	额定值 单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度		ISO 180/A
-30°C	11 kJ/m²	
23°C	12 kJ/m²	
无缺口伊佐德冲击强度		ISO 180
-30°C	40 kJ/m²	
23°C	40 kJ/m²	



热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		
0.45 MPa, 未退火	134 °C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	126 °C	ISO 75-2/A
维卡软化温度		
--	134 °C	ISO 306/B120
--	132 °C	ISO 306/B50
线形热膨胀系数		ISO 11359-2
流动 : 23 到 55°C	2.5E-5 cm/cm/°C	
垂直 : 23 到 55°C	6.0E-5 cm/cm/°C	
电气性能	额定值 单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+17 ohms	IEC 60093
体积电阻率 (23°C)	1.0E+16 ohms·cm	IEC 60093
介电强度 (23°C, 1.00 mm)	35 kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率		IEC 60250
23°C, 100 Hz	3.60	
23°C, 1 MHz	3.40	
耗散因数		IEC 60250
23°C, 100 Hz	3.0E-3	
23°C, 1 MHz	8.5E-3	
漏电起痕指数 (解决方案 A)	175 V	IEC 60112
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.9 mm, Internal Test)	HB	UL 94
充模分析	额定值 单位制	测试方法
Melt Viscosity ⁴ (260°C)	250 Pa·s	ISO 11443-A
注射	额定值 单位制	
干燥温度 - Dry Air Dryer	95 到 110 °C	
干燥时间 - Dry Air Dryer	4.0 hr	
建议的最大水分含量	< 0.020 %	
建议注射量	30 到 70 %	
料筒后部温度	230 到 240 °C	
料筒中部温度	235 到 245 °C	
料筒前部温度	240 到 270 °C	
喷嘴温度	265 到 275 °C	
加工 (熔体) 温度	260 到 280 °C	
模具温度	70 到 90 °C	
背压	5.00 到 15.0 MPa	
排气孔深度	0.025 到 0.075 mm	
注射说明		
Peripheral Screw Speed: 0.05 - 0.2 m/s		
Hold Pressure (% of Injection Pressure): 50 - 75%		
Standard Melt Temperature: 270°C		



备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² 一般属性：这些不能被视为规格。
- ³ 150x105x3mm,, MT 80°C
- ⁴ 1000s-1

