

Technical Data

产品说明

30% Glass Fiber Reinforced, Halogen free and free of red phosphorous

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)		
UL 黄卡 ²	• E47960-10229951		
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Akulon®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量		
特性	• 磷含量，低 (到无)	• 无卤	
加工方法	• 注射成型		
多点数据	• Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403)		
树脂 ID	• PA66-GF30 FR(40)		

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.44	--	g/cm³	ISO 1183
Spiral Flow				
-- 4	7.30	--	cm	
-- 5	8.10	--	cm	
-- 6	8.90	--	cm	
收缩率				ISO 294-4
垂直	0.80	--	%	
流动	0.20	--	%	
吸水率				ISO 62
饱和, 23°C	4.3	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	1.6	--	%	
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量	11000	8500	MPa	ISO 527-1
拉伸应力 (断裂)	150	115	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	2.8	3.2	%	ISO 527-2
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	9.0	--	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	63	--	kJ/m²	ISO 179/1eU
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	245	--	°C	ISO 75-2/A
熔融温度 ⁷	260	--	°C	ISO 11357-3
RTI Elec (0.40 mm)	130	--	°C	UL 746B
RTI Imp (0.40 mm)	110	--	°C	UL 746B
RTI (0.40 mm)	115	--	°C	UL 746B



电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
介电强度	36	32	kV/mm	IEC 60243-1
漏电起痕指数	600	--	V	IEC 60112
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级				
1.5 mm	V-0	--		UL 94 IEC 60695-11-10, -20
3.0 mm	V-0	--		UL 94 IEC 60695-11-10, -20
0.40 mm	V-0	--		IEC 60695-11-10, -20
0.75 mm	V-0	--		IEC 60695-11-10, -20
极限氧指数	32	--	%	ISO 4589-2

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 注塑压力: 800 bar, 1.00 mm
- ⁵ 注塑压力: 900 bar, 1.00 mm
- ⁶ 注塑压力: 1.00E+3 bar, 1.00 mm
- ⁷ 10°C/min

