

Technical Data

产品说明

Injection Molding

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)		
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Arnitel®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
加工方法	• 注射成型		
多点数据	• Creep Modulus vs. Time (ISO 11403) • Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403) • Specific Volume vs Temperature (ISO 11403) • Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403) • Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)		
树脂 ID	• TPC-ET		

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度	1.08 g/cm³	ISO 1183
表观密度	0.65 g/cm³	ISO 60
熔融体积流量 (MVR) (230°C/2.16 kg)	45 cm³/10min	ISO 1133
吸水率 (饱和, 23°C)	0.80 %	ISO 62

机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量	25.0 MPa	ISO 527-1
拉伸应力		ISO 527-2
断裂	16.0 MPa	
5.0% 应变	1.20 MPa	
10% 应变	2.10 MPa	
50% 应变	4.40 MPa	
100% 应变	5.10 MPa	
拉伸应变 (断裂)	> 300 %	ISO 527-2
标称拉伸断裂应变	900 %	ISO 527-2

冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1eA
-30°C	无断裂	
23°C	无断裂	
悬壁梁缺口冲击强度		ISO 180/1A
-20°C	无断裂	
23°C	无断裂	
拉伸冲击强度 ³ (23°C)	No Break	ISO 8256/1

硬度	额定值 单位制	测试方法
肖氏硬度		ISO 868
邵氏 A, 3 秒	85	
邵氏 D, 3 秒	25	



热性能	额定值 单位制	测试方法
玻璃转化温度		
-- 4	-80.0 °C	ISO 11357-2
-- 5	-74.0 °C	ASTM D5026/D7028
熔融温度 ⁴	180 °C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数		ISO 11359-2
流动	2.2E-4 cm/cm/°C	
垂直	2.2E-4 cm/cm/°C	
RTI Elec (1.5 mm)	50.0 °C	UL 746B
RTI Imp (1.5 mm)	50.0 °C	UL 746B
RTI (1.5 mm)	50.0 °C	UL 746B
电气性能	额定值 单位制	测试方法
体积电阻率	5.0E+12 ohms·m	IEC 62631-3-1
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (1.5 mm)	HB	UL 94 IEC 60695-11-10, -20
充模分析	额定值 单位制	
熔体密度	0.905 g/cm³	

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² 一般属性：这些不能被视为规格。

³ notched

⁴ 10°C/min

⁵ from DMTA (tan d)