

Technical Data			
产品说明			
Food Contact Quality, Injection Molding or Extrusion Grade			
总览			
材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)		
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Arnitel®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
特性	• 食品接触的合规性		
加工方法	• 挤出	• 注射成型	
树脂 ID	• TPC-ET		
物理性能		额定值 单位制	测试方法
密度		1.11 g/cm³	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)		32 g/10 min	ISO 1133
收缩率			ISO 294-4
垂直		1.5 %	
流动		1.5 %	
机械性能		额定值 单位制	测试方法
拉伸模量		40.0 MPa	ISO 527-1
拉伸应力			ISO 527-2
屈服		6.00 MPa	
断裂		20.0 MPa	
10% 应变		3.00 MPa	
100% 应变		6.60 MPa	
拉伸应变			ISO 527-2
屈服		50 %	
断裂		> 300 %	
标称拉伸断裂应变		> 50 %	ISO 527-2
冲击性能		额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度			ISO 179/1eA
-30°C		无断裂	
23°C		无断裂	
悬壁梁缺口冲击强度			ISO 180/1A
-20°C		无断裂	
23°C		无断裂	
硬度		额定值 单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 D, 15 秒)		33	ISO 868
热性能		额定值 单位制	测试方法
玻璃转化温度 ³		-73.0 °C	ISO 11357-2
熔融温度 ³		195 °C	ISO 11357-3



电气性能	额定值 单位制	测试方法
体积电阻率	> 1.0E+13 ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	20 kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率		IEC 62631-2-1
100 Hz	4.10	
1 MHz	4.00	
耗散因数		IEC 62631-2-1
100 Hz	1.0E-3	
1 MHz	0.017	
漏电起痕指数	600 V	IEC 60112

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² 一般属性：这些不能被视为规格。
- ³ 10°C/min

