

Technical Data

产品说明			
Extrusion Grade, Food Contact Quality			
总览			
材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)		
UL 黄卡 ²	• E47960-10231242		
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Arnitel®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
特性	• 食品接触的合规性		
加工方法	• 挤出		
多点数据	• Isothermal Stress vs. Strain (TPE) (ISO 11403) • Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403) • Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403) • Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)		
树脂 ID	• TPC-ET		
物理性能		额定值 单位制	测试方法
密度	1.24 g/cm³		ISO 1183
表观密度	0.76 g/cm³		ISO 60
熔融体积流量 (MVR) (230°C/2.16 kg)	4.0 cm³/10min		ISO 1133
收缩率			ISO 294-4
垂直	1.8 %		
流动	1.5 %		
吸水率			ISO 62
饱和, 23°C	0.60 %		
平衡, 23°C, 50% RH	0.20 %		
机械性能		额定值 单位制	测试方法
拉伸模量	275 MPa		ISO 527-1
拉伸应力			ISO 527-2
断裂	27.0 MPa		
Across Flow : 断裂	49.0 MPa		
5.0% 应变	12.0 MPa		
10% 应变	17.0 MPa		
50% 应变	21.0 MPa		
100% 应变	21.0 MPa		
拉伸应变 - 横向流量 (断裂)	680 %		ISO 527-2
标称拉伸断裂应变	220 %		ISO 527-2
弯曲模量	280 MPa		ISO 178
弹性体		额定值 单位制	测试方法
撕裂强度 ⁴			ISO 34-1
横向流量	144 kN/m		
流量	161 kN/m		



冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1eA
-30°C	12 kJ/m²	
23°C	无断裂	
简支梁无缺口冲击强度		ISO 179/1eU
-30°C	无断裂	
23°C	无断裂	
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	无断裂	ISO 180/1A
硬度	额定值 单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 D, 3 秒)	60	ISO 868
热性能	额定值 单位制	测试方法
维卡软化温度	125 °C	ISO 306/B50
熔融温度 ⁵	212 °C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数		ISO 11359-2
流动	1.9E-4 cm/cm/°C	
垂直	1.9E-4 cm/cm/°C	
电气性能	额定值 单位制	测试方法
体积电阻率	1.0E+12 ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	22 kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率		IEC 62631-2-1
100 Hz	3.80	
1 MHz	3.40	
耗散因数		IEC 62631-2-1
100 Hz	0.011	
1 MHz	0.034	
漏电起痕指数	600 V	IEC 60112
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (1.5 mm)	HB	UL 94 IEC 60695-11-10, -20

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。

³ 一般属性：这些不能被视为规格。

⁴ Method B, Angle

⁵ 10°C/min