

Technical Data

产品说明

Injection Molding		
总览		
材料状态	• 已商用：当前有效	
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)	
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Arnitel®	
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲 • 亚太地区
加工方法	• 注射成型	
树脂 ID	• TPC-ET	
物理性能		
密度	额定值 单位制	测试方法
密度	1.16 g/cm³	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (230°C/2.16 kg)	32 cm³/10min	ISO 1133
收缩率		ISO 294-4
垂直	1.8 %	
流动	1.6 %	
吸水率		ISO 62
饱和, 23°C	7.0 %	
平衡, 23°C, 50% RH	0.40 %	
机械性能		
拉伸模量	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量	45.0 MPa	ISO 527-1
拉伸应力		ISO 527-2
断裂	14.0 MPa	
5.0% 应变	2.50 MPa	
10% 应变	4.00 MPa	
50% 应变	7.00 MPa	
100% 应变	8.50 MPa	
300% 应变	11.8 MPa	
拉伸应变 (断裂)	> 300 %	ISO 527-2
标称拉伸断裂应变	450 %	ISO 527-2
弹性体		
撕裂强度 ³	额定值 单位制	测试方法
撕裂强度 ³	74.0 kN/m	ISO 34-1
冲击性能		
简支梁缺口冲击强度	额定值 单位制	测试方法
-30°C	无断裂	ISO 179/1eA
23°C	无断裂	
悬壁梁缺口冲击强度		ISO 180/1A
-30°C	无断裂	
-20°C	无断裂	
23°C	无断裂	
拉伸冲击强度 ⁴ (23°C)	179 kJ/m²	ISO 8256/1



硬度	额定值 单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 D, 3 秒)	33	ISO 868
热性能	额定值 单位制	测试方法
玻璃转化温度 ⁵	-60.0 °C	ISO 11357-2
熔融温度 ⁵	212 °C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数		ISO 11359-2
流动	1.5E-4 cm/cm/°C	
垂直	1.5E-4 cm/cm/°C	
电气性能	额定值 单位制	测试方法
体积电阻率	1.0E+12 ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	20 kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率		IEC 62631-2-1
100 Hz	4.70	
1 MHz	4.40	
耗散因数		IEC 62631-2-1
100 Hz	0.031	
1 MHz	0.081	
漏电起痕指数	600 V	IEC 60112

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² 一般属性：这些不能被视为规格。
- ³ Method B, Angle
- ⁴ notched
- ⁵ 10°C/min