

Arnite® AV2 370 XL

聚对苯二甲酸乙二酯

Envalior

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

35% Glass Fiber Reinforced, Low Outgassing

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)		
UL 黄卡 ²	• E47960-10258740		
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Arnite®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 35% 填料按重量		
特性	• 除气作用低至无		
加工方法	• 注射成型		
树脂 ID	• PET-GF35		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.66 g/cm³		ISO 1183
熔融体积流量 (MVR)			
270°C/10.0 kg	22 cm³/10min		内部方法
290°C/10.0 kg	40 cm³/10min		ISO 1133
收缩率			ISO 294-4
垂直	1.0 %		
流动	0.50 %		
吸水率			ISO 62
饱和, 23°C	0.45 %		
平衡, 23°C, 50% RH	0.18 %		
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	13000 MPa		ISO 527-1
拉伸应力 (断裂)	185 MPa		ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	2.5 %		ISO 527-2
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度			ISO 179/1eA
-30°C	8.0 kJ/m²		
23°C	9.0 kJ/m²		
简支梁无缺口冲击强度			ISO 179/1eU
-30°C	60 kJ/m²		
23°C	60 kJ/m²		



热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		
0.45 MPa, 未退火	250 °C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	225 °C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	245 °C	ISO 306/B50
熔融温度 ⁴	255 °C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数		ISO 11359-2
流动	2.5E-5 cm/cm/°C	
垂直	4.0E-5 cm/cm/°C	
Effective Thermal Diffusivity	8.67E-8 m²/s	
电气性能	额定值 单位制	测试方法
体积电阻率	> 1.0E+13 ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	33 kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率		IEC 62631-2-1
100 Hz	3.70	
1 MHz	3.50	
耗散因数		IEC 62631-2-1
100 Hz	3.0E-3	
1 MHz	0.013	
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 2	UL 746A
漏电起痕指数	250 V	IEC 60112
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级		
1.5 mm	HB	UL 94 IEC 60695-11-10, -20
3.0 mm	HB	UL 94 IEC 60695-11-10, -20
0.75 mm	HB	IEC 60695-11-10, -20
充模分析	额定值 单位制	测试方法
熔体密度	1.35 g/cm³	
熔体比热	1670 J/kg/°C	
熔体导热性	0.20 W/m/K	ASTM E1461

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 10°C/min