

Technical Data

产品说明

15% Glass Fiber Reinforced, Injection Molding, Impact Modified

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)		
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Durethan®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量		
添加剂	• 冲击改性剂		
特性	• 冲击改性		
加工方法	• 注射成型		
多点数据	• Specific Volume vs Temperature (ISO 11403)		
树脂 ID	• PA*-I-GF15		

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.18	--	g/cm ³	ISO 1183
收缩率				ISO 294-4
垂直	0.61	--	%	
流动	0.59	--	%	
吸水率				ISO 62
饱和, 23°C	7.0	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	2.0	--	%	
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量	4500	2400	MPa	ISO 527-1
拉伸应力 (断裂)	85.0	55.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	4.5	15	%	ISO 527-2
弯曲模量	4000	2200	MPa	ISO 178
弯曲应力	130	80.0	MPa	ISO 178
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA
-30°C	12	12	kJ/m ²	
23°C	20	35	kJ/m ²	
简支梁无缺口冲击强度				ISO 179/1eU
-30°C	80	75	kJ/m ²	
23°C	70	80	kJ/m ²	
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	18	30	kJ/m ²	ISO 180/1A
多轴向仪器化冲击能量				ISO 6603-2
-30°C	4.80	--	J	
23°C	13.0	32.0	J	
多轴向仪器化冲击力峰值				ISO 6603-2
-30°C	650	--	N	
23°C	1000	--	N	



热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	205	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	175	--	°C	ISO 75-2/A
8.0 MPa, 未退火	60.0	--	°C	ISO 75-2/C
熔融温度 ³	214	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				ISO 11359-2
流动	4.0E-5	--	cm/cm/°C	
垂直	1.5E-4	--	cm/cm/°C	
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
表面电阻率	--	1.0E+13	ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	1.0E+11	1.0E+10	ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	43	43	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率				IEC 62631-2-1
100 Hz	3.50	10.0		
1 MHz	3.20	3.70		
耗散因数				IEC 62631-2-1
100 Hz	6.0E-3	1500		
1 MHz	0.015	800		
漏电起痕指数	600	--	V	IEC 60112
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
可燃性等级 (1.5 mm)	HB	--		IEC 60695-11-10, -20
灼热丝易燃指数 (2.0 mm)	650	--	°C	IEC 60695-2-12
极限氧指数	22	--	%	ISO 4589-2
注射	干燥	单位制	测试方法	
干燥温度 - Dry Air Dryer	80 °C			
干燥时间 - Dry Air Dryer	2.0 到 6.0 hr			
加工 (熔体) 温度	260 到 290 °C			
模具温度	80 到 100 °C			
Residual Moisture Content	0.03 到 0.12 %		Karl Fisher	

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
² 一般属性：这些不能被视为规格。
³ 10°C/min