

Pocan® T3232

Arnite® TV4 461 KL

(PBT+PET)-GF30

30% 玻纤增强, 热稳定, UV稳定性, 优异的表面特性

Print Date: 2026-04-01

| 性能                | 典型资料  | 单位     | 测试方法              |
|-------------------|-------|--------|-------------------|
| 流变性能              | 数值    |        |                   |
| 成型收缩率(垂直)         | 1.1   | %      | Sim. to ISO 294-4 |
| 成型收缩率(平行)         | 0.32  | %      | Sim. to ISO 294-4 |
| 机械性能              | 数值    |        |                   |
| 拉伸模量              | 9900  | MPa    | ISO 527-1/-2      |
| 断裂应力              | 130   | MPa    | ISO 527-1/-2      |
| 断裂伸长率             | 2.4   | %      | ISO 527-1/-2      |
| 简支梁无缺口冲击强度(+23°C) | 45    | kJ/m²  | ISO 179/1eU       |
| 简支梁无缺口冲击强度(-30°C) | 45    | kJ/m²  | ISO 179/1eU       |
| 简支梁缺口冲击强度(+23°C)  | 9     | kJ/m²  | ISO 179/1eA       |
| 简支梁缺口冲击强度(-30°C)  | 9     | kJ/m²  | ISO 179/1eA       |
| 热性能               | 数值    |        |                   |
| 热变形温度(1.80 MPa)   | 205   | °C     | ISO 75-1/-2       |
| 热变形温度(0.45 MPa)   | 225   | °C     | ISO 75-1/-2       |
| 线热膨胀系数(平行)        | 0.4   | E-4/°C | ISO 11359-1/-2    |
| 线热膨胀系数(垂直)        | 0.6   | E-4/°C | ISO 11359-1/-2    |
| 电性能               | 数值    |        |                   |
| 相对介电常数(100Hz)     | 4.1   | —      | IEC 62631-2-1     |
| 相对介电常数(1MHz)      | 3.9   | —      | IEC 62631-2-1     |
| 介质损耗因子(100Hz)     | 15    | E-4    | IEC 62631-2-1     |
| 介质损耗因子(1MHz)      | 160   | E-4    | IEC 62631-2-1     |
| 体积电阻率             | >1E13 | Ohm*m  | IEC 62631-3-1     |
| 相对漏电起痕指数          | 275   | V      | IEC 60112         |

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。  
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。  
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。  
典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。  
版权所有 © Envalior 2026。保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。

性能

# Pocan<sup>®</sup> T3232

Arnite<sup>®</sup> TV4 461 KL

Print Date: 2026-04-01

| 性能            | 典型资料 | 单位    | 测试方法           |
|---------------|------|-------|----------------|
| 相对漏电起痕常数（PLC） | 2    | class | UL 746A        |
| 其它性能          | 数值   |       |                |
| 吸水率           | 0.3  | %     | Sim. to ISO 62 |
| 吸湿率           | 0.15 | %     | Sim. to ISO 62 |
| 密度            | 1530 | kg/m³ | ISO 1183       |

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。  
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。  
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。  
典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。  
版权所有 © Envalior 2026。保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。