

Pocan® B3235

聚丁烯对苯二甲酸酯

Envalior

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

30% Glass Fiber Reinforced, Injection Molding, General purpose

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)		
UL 黄卡 ²	• E245249-10234165		
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Pocan®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量		
用途	• 通用		
加工方法	• 注射成型		
多点数据	• Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403) • Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403)	• Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403) • Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403)	• Specific Volume vs Temperature (ISO 11403) • Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)
树脂 ID	• PBT-GF30		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.53 g/cm³		ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (260°C/2.16 kg)	17 cm³/10min		ISO 1133
收缩率			ISO 294-4
垂直	1.1 %		
流动	0.40 %		
吸水率			ISO 62
饱和, 23°C	0.40 %		
平衡, 23°C, 50% RH	0.10 %		

机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量			ISO 527-1
--	9800 MPa		
-40°C	10600 MPa		
40°C	7550 MPa		
100°C	4300 MPa		
120°C	3880 MPa		
140°C	3230 MPa		
160°C	3210 MPa		
180°C	2640 MPa		
200°C	1970 MPa		
拉伸应力 (断裂)	145 MPa		ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	2.9 %		ISO 527-2
拉伸蠕变模量			ISO 899-1
1 hr	9800 MPa		
1000 hr	8900 MPa		



机械性能	额定值 单位制	测试方法
弯曲模量		ISO 178
--	9500 MPa	
120°C	4000 MPa	
160°C	3300 MPa	
弯曲应力		ISO 178
--	225 MPa	
120°C	95.0 MPa	
160°C	70.0 MPa	
Flexural Strain at Flexural Strength	3.4 %	ISO 178/A
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1eA
-30°C	9.5 kJ/m²	
23°C	10 kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度		ISO 179/1eU
-30°C	60 kJ/m²	
23°C	65 kJ/m²	
无缺口伊佐德冲击强度		ISO 180/1U
-30°C	55 kJ/m²	
23°C	55 kJ/m²	
多轴向仪器化冲击能量 (23°C)	2.30 J	ISO 6603-2
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		
0.45 MPa, 未退火	220 °C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	210 °C	ISO 75-2/A
8.0 MPa, 未退火	165 °C	ISO 75-2/C
Ball Pressure Test (215°C)	通过	IEC 60695-10-2
熔融温度 ⁴	225 °C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数		ISO 11359-2
流动	3.0E-5 cm/cm/°C	
垂直	1.1E-4 cm/cm/°C	
RTI Elec (0.75 mm)	140 °C	UL 746B
RTI Imp		UL 746B
0.75 mm	120 °C	
1.5 mm	125 °C	
RTI		UL 746B
0.75 mm	130 °C	
1.5 mm	140 °C	



电气性能	额定值 单位制	测试方法
表面电阻率	> 1.0E+15 ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	> 1.0E+13 ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	30 kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率		IEC 62631-2-1
100 Hz	4.00	
1 MHz	3.80	
耗散因数		IEC 62631-2-1
100 Hz	3.0E-3	
1 MHz	0.018	
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 1	UL 746A
漏电起痕指数	400 V	IEC 60112
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级		
1.5 mm	HB	UL 94 IEC 60695-11-10, -20
3.0 mm	HB	UL 94 IEC 60695-11-10, -20
0.75 mm	HB	IEC 60695-11-10, -20
灼热丝易燃指数 (2.0 mm)	650 °C	IEC 60695-2-12
极限氧指数	20 %	ISO 4589-2
注射	额定值 单位制	测试方法
干燥温度 - 除湿干燥剂	120 °C	
干燥时间 - 除湿干燥剂	4.0 到 8.0 hr	
加工 (熔体) 温度	250 到 270 °C	
模具温度	80 到 100 °C	
Residual Moisture Content	0.00 到 0.02 %	Karl Fisher

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 10°C/min