

Pocan® DP4035

聚对苯二甲酸丁二酯 + PET

Envalior

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

30% Glass Fiber Reinforced, Injection Molding, Flame Retardant (halogen free)

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)		
UL 黄卡 ²	• E245249-10246219		
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Pocan®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量		
特性	• 无卤	• 阻燃性	
加工方法	• 注射成型		
多点数据	• Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403) • Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403)	• Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403) • Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)	
树脂 ID	• (PBT+PET)-GF30 FR(40+30)		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.62	g/cm³	ISO 1183
收缩率			ISO 294-4
垂直	1.0	%	
流动	0.30	%	
吸水率			ISO 62
饱和, 23°C	0.40	%	
平衡, 23°C, 50% RH	0.20	%	

机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	9000	MPa	ISO 527-1
拉伸应力 (断裂)	105	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	2.4	%	ISO 527-2
弯曲模量	9200	MPa	ISO 178
弯曲应力	170	MPa	ISO 178
Flexural Strain at Flexural Strength	2.8	%	ISO 178/A

冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度			ISO 179/1eA
-30°C	6.0	kJ/m²	
23°C	7.0	kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度			ISO 179/1eU
-30°C	30	kJ/m²	
23°C	40	kJ/m²	
无缺口伊佐德冲击强度			ISO 180/1U
-30°C	30	kJ/m²	
23°C	35	kJ/m²	



热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		
0.45 MPa, 未退火	220 °C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	195 °C	ISO 75-2/A
Ball Pressure Test (206°C)	通过	IEC 60695-10-2
RTI Elec (0.75 mm)	125 °C	UL 746B
RTI Imp		UL 746B
0.75 mm	120 °C	
3.0 mm	125 °C	
RTI		UL 746B
0.75 mm	140 °C	
3.0 mm	150 °C	
电气性能	额定值 单位制	测试方法
表面电阻率	> 1.0E+15 ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	1.0E+13 ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	33 kV/mm	IEC 60243-1
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 1	UL 746A
漏电起痕指数	475 V	IEC 60112
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级		
1.5 mm	V-2	UL 94 IEC 60695-11-10, -20
0.40 mm	V-2	IEC 60695-11-10, -20
0.75 mm	V-2	IEC 60695-11-10, -20
灼热丝易燃指数		IEC 60695-2-12
0.75 mm	900 °C	
1.5 mm	960 °C	
热灯丝点火温度		IEC 60695-2-13
0.75 mm	775 °C	
1.5 mm	775 °C	
3.0 mm	775 °C	
极限氧指数	24 %	ISO 4589-2
注射	额定值 单位制	测试方法
干燥温度 - 除湿干燥剂	120 °C	
干燥时间 - 除湿干燥剂	4.0 到 8.0 hr	
加工 (熔体) 温度	260 到 270 °C	
模具温度	80 到 100 °C	
Residual Moisture Content	0.00 到 0.02 %	Karl Fisher

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。