

Technical Data

产品说明		
Flame-retardant, High-flow, Halogen-free. Does not contain chlorine or bromine with V-0 flame retardant rating. A new grade utilizing a high-strength base resin. Glass content: 30%		
Application examples Board-to-cable connector, Electrical and electronic applications		
总览		
材料状态	• 已商用：当前有效	
资料 ¹	• Technical Datasheet (English)	
UL 黄卡 ²	• E90350-10244104	
搜索 UL 黄卡	• Kuraray Co., Ltd. • Genestar™	
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东 • 拉丁美洲 • 欧洲 • 亚太地区	
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量	
特性	• 高强度 • 流动性高 • 无卤 • 无溴 • 阻燃性 • Chlorine Free	
用途	• 电气/电子应用领域 • 连接器	
物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度	1.40 g/cm³	ISO 1183/A
收缩率		ISO 294-4
垂直：2.00 mm	1.0 %	
流动：2.00 mm	0.30 %	
吸水率 (24 hr, 23°C)	0.12 %	ISO 62
机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸应力	130 MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	2.1 %	ISO 527-2
弯曲模量	9300 MPa	ISO 178
弯曲应力	193 MPa	ISO 178
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	7.5 kJ/m²	ISO 179/1eA
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级	V-0	UL 94
补充信息	额定值 单位制	
Bar Flow Length - 750kgf (320°C, 500.0 µm)	46 mm	
备注		
¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。		
² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。		
³ 一般属性：这些不能被视为规格。		

