

Technical Data

产品说明		
High Strength, High Toughness		
GF Reinforced		
总览		
材料状态	• 已商用：当前有效	
资料 ¹	• Technical Datasheet (English)	
UL 黄卡 ²	• E106764-10240015	
搜索 UL 黄卡	• Polyplastics	
供货地区	• 北美洲 • 拉丁美洲 • 非洲和中东 • 欧洲 • 亚太地区	
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量	
特性	• 高强度 • 高韧性	
UL 文件号	• E106764	
部件标识代码 (ISO 11469)	• >LCP-GF30<	
物理性能		
	额定值	单位制 测试方法
密度	1.61 g/cm³	ISO 1183
收缩率 ⁴		内部方法
垂直：1.00 mm	0.45 %	
流动：1.00 mm	0.010 %	
吸水率 (24 hr, 23°C, 1.00 mm)	0.020 %	ISO 62
机械性能		
	额定值	单位制 测试方法
抗张强度	210 MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂)	2.2 %	ASTM D638
弯曲模量	15000 MPa	ISO 178
弯曲应力	270 MPa	ISO 178
弯曲应变	3.0 %	ISO 178
冲击性能		
	额定值	单位制 测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	35 kJ/m²	ISO 179/1eA
硬度		
	额定值	单位制 测试方法
洛氏硬度 (M 计秤)	85	ISO 2039-2
热性能		
	额定值	单位制 测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	240 °C	ISO 75-2/A

电气性能	额定值 单位制	测试方法
体积电阻率	3.0E+16 ohms·cm	IEC 60093
介电强度		IEC 60243-1
1.00 mm	45 kV/mm	
3.00 mm	24 kV/mm	
相对电容率		IEC 60250
1 kHz	4.10	
1 MHz	3.70	
耗散因数		IEC 60250
1 kHz	0.020	
1 MHz	0.020	
耐电弧性	137 sec	ASTM D495
漏电起痕指数	125 V	IEC 60112
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级	V-0	UL 94
补充信息	额定值 单位制	
Color Number	VF2001/BK010P	

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 80x80x1 mm, 60 MPa Injection Pressure

