

RTP 105 CC

聚丙烯

RTP Company

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

Glass Fiber - Chemically Coupled

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
搜索 UL 黄卡	• RTP Company		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量		
特性	• 化学耦合		
加工方法	• 注射成型		

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度 / 比重	1.12 g/cm³	ASTM D792
熔速率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	2.0 g/10 min	ASTM D1238
收缩率 - 流动 (3.18 mm)	0.10 到 0.40 %	ASTM D955

机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量	6000 MPa	ASTM D638
抗张强度	75.0 MPa	ASTM D638
伸长率 (屈服)	4.0 到 5.0 %	ASTM D638
弯曲模量	5000 MPa	ASTM D790
弯曲强度	110 MPa	ASTM D790

冲击性能	额定值 单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (3.18 mm)	110 J/m	ASTM D256
无缺口悬臂梁冲击 (3.18 mm)	640 J/m	ASTM D4812

热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		ASTM D648
0.45 MPa, 未退火	157 °C	
1.8 MPa, 未退火	141 °C	

可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级		UL 94
1.5 mm, Values per RTP Company testing.	HB	

补充信息	额定值 单位制
Primary Additive	30 %

注射	额定值 单位制
干燥温度	79 °C
干燥时间	2.0 hr
加工 (熔体) 温度	191 到 232 °C
模具温度	32 到 66 °C
注塑压力	68.9 到 103 MPa

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

