

EMERGE™ PC/ABS 7580ECO

Advanced Resin
Trinseo

Technical Data

产品说明

EMERGE™ 7580ECO Advanced Resin is an ignition-resistance PC/ABS alloy without chlorinated or brominated flame retardant additives. This resin provides superior processability for molding thin-wall parts and optimizing cycle time productivity in injection molding operations.

- Applications:
- Enclosures for consumer electronics
 - Accessories in information technology equipment

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
资料 ¹	• Technical Datasheet
UL 黄卡 ²	• E206114-10217119
搜索 UL 黄卡	• Trinseo • EMERGE™
供货地区	• 亚太地区
特性	• 良好的加工性能 • 无溴 • 阻燃性 • Chlorine Free
用途	• 电气/电子应用领域 • 外壳
形式	• 粒子
加工方法	• 注射成型

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度 / 比重	1.20 g/cm³	ASTM D792
熔速率 (熔体流动速率) (230°C/3.8 kg)	12 g/10 min	ASTM D1238
收缩率 - 流动	0.40 到 0.60 %	ASTM D955
机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量 ⁴	2600 MPa	ASTM D638
抗张强度 ⁵		ASTM D638
屈服	60.0 MPa	
断裂	64.0 MPa	
伸长率 ⁵		ASTM D638
屈服	4.0 %	
断裂	100 %	
弯曲模量	2500 MPa	ASTM D790
弯曲强度	98.0 MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	650 J/m	ASTM D256
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		ASTM D648
0.45 MPa, 未退火	102 °C	
1.8 MPa, 未退火	92.0 °C	
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级 ⁶ (1.5 到 3.2 mm, All)	V-0	UL 94
极限氧指数 ⁶	29 %	ASTM D2863



注射	额定值 单位制
干燥温度	80 到 90 °C
干燥时间	3.0 到 4.0 hr
加工（熔体）温度	230 到 260 °C
模具温度	60 到 80 °C

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 1.0 mm/min
- ⁵ 50 mm/min
- ⁶ 这个额定值并非为了反映这种或任何其他材料在实际起火条件下造成的危险。

