

EMERGE™ PC/ABS 7590

Advanced Resin
Trinseo

PROSPECTOR®
www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

EMERGE™ PC/ABS 7590 advanced resin is an ignition-resistant PC/ABS blend that contains no chlorinated or brominated flame retardants. Its superior processing makes it ideal for molding large parts and optimizing cycle time productivity in injection molding operations. It has a UL 94 flammability rating of V-0 at 1.5mm. This resin is suitable for use in a wide variety of applications in the information technology equipment and consumer electronics (ITE/CE) markets.

Main Characteristics:

- UL 94 V-0 at 1.5 mm
- Does not contain chlorine or bromine additives

Applications:

- TV, monitor and PC enclosures
- Adaptors and chargers

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Brochure - Tough Materials for Household- & Commercial-Use Consumer Electronic Equipment Housings (English) • Technical Datasheet		
UL 黄卡 ²	• E206114-10239410 • E54680-10235186		
搜索 UL 黄卡	• Trinseo • EMERGE™		
供货地区	• 北美洲		
特性	• 流动性高 • 无溴	• 阻燃 • 阻燃性	• Chlorine Free
用途	• 电气/电子应用领域	• 电器外壳	• 外壳
形式	• 粒子		
加工方法	• 注射成型		

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度 / 比重	1.17 g/cm³	ASTM D792
熔速率 (熔体流动速率)		ASTM D1238
230°C/3.8 kg	17 g/10 min	
260°C/5.0 kg	75 g/10 min	
收缩率 - 流动	0.40 到 0.60 %	ASTM D955
机械性能	额定值 单位制	测试方法
抗张强度 ⁴		ASTM D638
屈服	62.1 MPa	
断裂	46.2 MPa	
伸长率 ⁴		ASTM D638
屈服	4.0 %	
断裂	50 %	
弯曲模量	2830 MPa	ASTM D790
弯曲强度	97.9 MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	640 J/m	ASTM D256



热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		ASTM D648
0.45 MPa, 未退火	93.9 °C	
1.8 MPa, 未退火	82.2 °C	
维卡软化温度	108 °C	ASTM D1525 ⁵
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级 ⁶ (1.5 mm)	V-0	UL 94
极限氧指数 ⁶	29 %	ASTM D2863
注射	额定值 单位制	
干燥温度	80 到 90 °C	
干燥时间	3.0 到 4.0 hr	
加工 (熔体) 温度	220 到 250 °C	
模具温度	60 到 90 °C	

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 50 mm/min
- ⁵ 标准 B (120°C/h), 压力 1 (10N)
- ⁶ 这个额定值并非为了反映这种或任何其他材料在实际起火条件下造成的危险。

