

MAGNUM™ 3325 MT

ABS Resin
Trinseo

Technical Data

产品说明

MAGNUM™ 3325MT 是一种具有优异加工特性和哑光表面光洁度的树脂，以本体法聚合工艺生产，确保 ABS 树脂兼具出色的加工性能和稳定的浅底色，非常适合自着色

应用领域

- 哑光/免喷涂的汽车内饰
- 门板
- 柱护板
- 仪表板组件
- 控制台
- 手套箱

优势：

- ☐ 批次稳定性高，可以是客户在最初确定优化注塑工艺后保持稳定的生产。
- ☐ 底色稳定，客户可以通过灵活的色母添加方案来降低色粉添加量和种类，从而达到降低成本，节约库存供应。
- ☐ 低有机挥发物 VOC，是汽车内饰件产品具有低散发的性能。从容应对主机厂 OEM 日益增长的车内空气质量需求。
- ☐ 在更加宽泛的加工温度范围内都内很好地保持热稳定性，从而也是部件设计更加灵活。
- ☐ 具有更加优良的抗刮擦性能，可以使部件的外观耐久性得到提升。
- ☐ 对于没有喷涂的部件，更加易于回收再利用

符合以下法规

- U.S. FDA 21 CFR 181.32(a)(3)(i)
- 请查询法规以获取完备的细节资料

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Brochure - MAGNUM™ ABS - Tthe Benchmark ABS for Extrusion (English) • Brochure - MAGNUM™ ABS Resins - Proven to enhance productivity and efficiency (English) • Press Release - Trinseo broadens Plastic Resin offering in North America (English) • Technical Datasheet		
搜索 UL 黄卡	• Trinseo • MAGNUM™		
供货地区	• 北美洲 • 拉丁美洲	• 欧洲 • 亚太地区	
特性	• 良好的加工性能	• 耐热性，中等	• 中等抗冲击强度
用途	• 汽车领域的应用	• 汽车内部装备	
形式	• 粒子		
加工方法	• 注射成型		

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度	1.05 g/cm³	ISO 1183
表观密度	0.65 g/cm³	ISO 60
熔速率（熔体流动速率）		ISO 1133
220°C/10.0 kg	10 g/10 min	
230°C/3.8 kg	2.8 g/10 min	
收缩率	0.40 到 0.70 %	ISO 294-4
VOC Content	35.0 µg/g	VDA 277



机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量	1850 MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力 (屈服)	38.0 MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变		ISO 527-2/50
屈服	3.0 %	
断裂	20 %	
弯曲模量 ^{3, 4}	1850 MPa	ISO 178
弯曲应力 ^{3, 4}	58.0 MPa	ISO 178
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C, 注塑)	16 kJ/m²	ISO 179/1eA
悬壁梁缺口冲击强度		ISO 180/1A
-30°C	10 kJ/m²	
23°C	17 kJ/m²	
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	79.0 °C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	99.0 °C	ISO 306/B50
补充信息	Mass balance versions (bio-based (BIO) or chemically recycled (CR)) of this product are chemically and physically indistinguishable to the standard fossil grade. This technical data sheet applies to all versions. Letters of sameness are available upon request.	
注射	额定值 单位制	
干燥温度	80 到 90 °C	
干燥时间	2.0 到 4.0 hr	

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² 一般属性：这些不能被视为规格。
- ³ 2.0 mm/min
- ⁴ 3 点

