

Technical Data

产品说明

MAGNUM™3616 具备高抗冲击强度和极高耐热性能，适用于主要的汽车内饰应用。其优异的冲击强度，特别适用于对材料韧性有严格要求的应用。

- 优势：
- ☐ 批次稳定性高，可以是客户在最初确定优化注塑工艺后保持稳定的生产。
 - ☐ 底色稳定，客户可以通过灵活的色母添加方案来降低色粉添加量和种类，从而达到降低成本，节约库存供应。
 - ☐ 低有机挥发物VOC，是汽车内饰件产品具有低散发的性能。从容应对主机厂OEM日益增长的车内空气质量需求。
 - ☐ 在更加宽泛的加工温度范围内都内很好地保持热稳定性，从而也是部件设计更加灵活。

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Brochure - MAGNUM™ ABS - Tthe Benchmark ABS for Extrusion (English) • Brochure - MAGNUM™ ABS Resins - Proven to enhance productivity and efficiency (English) • Technical Datasheet		
搜索 UL 黄卡	• Trinseo • MAGNUM™		
供货地区	• 拉丁美洲	• 欧洲	• 亚太地区
特性	• 高抗撞击性 • 良好的加工性能	• 良好刚性 • 耐热性，高	• 延展性
用途	• 汽车领域的应用	• 汽车内部装备	• 汽车仪表板
形式	• 粒子		
加工方法	• 注射成型		

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度	1.05 g/cm³	ISO 1183
表观密度	0.65 g/cm³	ISO 60
熔速率（熔体流动速率）(220°C/10.0 kg)	5.5 g/10 min	ISO 1133
收缩率	0.40 到 0.70 %	ISO 294-4
VOC Content	20.0 µg/g	VDA 277
机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量	2000 MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力 (屈服)	38.0 MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变		ISO 527-2/50
屈服	2.8 %	
断裂	50 %	
弯曲模量 ³	2000 MPa	ISO 178
弯曲应力 ³	62.0 MPa	ISO 178
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C, 注塑)	18 kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	79.0 °C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	107 °C	ISO 306/B50

补充信息

Mass balance versions (bio-based (BIO) or chemically recycled (CR)) of this product are chemically and physically indistinguishable to the standard fossil grade. This technical data sheet applies to all versions. Letters of sameness are available upon request.

注射	额定值 单位制
干燥温度	80 到 90 °C
干燥时间	2.0 到 4.0 hr

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² 一般属性：这些不能被视为规格。

³ 2.0 mm/min

