

Technical Data

产品说明

MAGNUM™ 3904 是高抗冲及中等抗热性能 ABS ,适用于主要的汽车内饰应用。它在欧洲和亚洲有生产点 ,供应当地汽车生产。此产品亦适用于挤出成型工艺的大型热成型制件、卡车和公共汽车应用

Applications:

- 需要高抗冲的汽车内饰件
- 商业运输中的大型制件

优势 :

- 批次稳定性高 , 可以是客户在最初确定优化注塑工艺后保持稳定的生产。
- 底色稳定 , 客户可以通过灵活的色母添加方案来降低色粉添加量和种类 , 从而达到降低成本 , 节约库存供应。
- 低有机挥发物 V O C , 是汽车内饰件产品具有低散发的性能。从容应对主机厂 OEM 日益增长的车内空气质量需求。
- 在更加宽泛的加工温度范围内都内很好地保持热稳定性 , 从而也是部件设计更加灵活。
- 晶点含量更少 , 即使加入少量边角料 , 也具有十分优良的热塑性

Complies with:

- U.S. FDA FCN 1525
- 请查询法规以获取完备的细节资料

总览	
材料状态	已商用 : 当前有效
资料 ¹	- Brochure - MAGNUM™ ABS - Tthe Benchmark ABS for Extrusion (English) - Brochure - MAGNUM™ ABS Resins - Proven to enhance productivity and efficiency (English) - Press Release - Trinseo broadens Plastic Resin offering in North America (English) - Technical Datasheet
UL 黄卡 ²	- E162447-10250646 - E73656-10219697
搜索 UL 黄卡	- Trinseo - MAGNUM™
供货地区	- 北美洲 - 拉丁美洲 - 欧洲 - 亚太地区
特性	- 良好的加工性能 - 中等抗冲击强度
用途	- 汽车领域的应用 - 汽车内部零件
形式	粒子
加工方法	- 挤出 - 片材挤出成型 - 热成型 - 型材挤出成型 - 注射成型

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度	1.05 g/cm³	ISO 1183
表观密度	0.65 g/cm³	ISO 60
熔流率 (熔体流动速率) (220°C/10.0 kg)	4.5 g/10 min	ISO 1133
收缩率	0.40 到 0.70 %	ISO 294-4
VOC Content	20.0 µg/g	VDA 277
机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量	1820 MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力 (屈服)	39.0 MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变 (屈服)	3.6 %	ISO 527-2/50
弯曲模量 ^{4, 5}	2140 MPa	ISO 178
弯曲应力 ^{4, 5}	58.0 MPa	ISO 178

冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C, 注塑)	37 kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 已退火)	97.0 °C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	97.0 °C	ISO 306/B50
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级 ⁶ (1.5 mm)	HB	UL 94
补充信息		
Mass balance versions (bio-based (BIO) or chemically recycled (CR)) of this product are chemically and physically indistinguishable to the standard fossil grade. This technical data sheet applies to all versions. Letters of sameness are available upon request.		
注射	额定值 单位制	
干燥温度	80 到 90 °C	
干燥时间	2.0 到 4.0 hr	

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 2.0 mm/min
- ⁵ 3 点
- ⁶ 这个额定值并非为了反映这种或任何其他材料在实际起火条件下造成的危险。

