

Technical Data

产品说明

MAGNUM™ A642 是具有极高的耐热性能和优良流动性能的 ABS 树脂。
以本体法聚合工艺生产，该产品拥有极低的有机物挥发指标和低气味性能，为客户提供宽泛的加工成型窗口。MAGNUM™ A642 具有稳定的底色，使它成为可以配合各种色母自行灵活着色的理想材料，从而帮助客户降低生产成本。

应用领域

- 带皮纹、免喷涂的汽车内饰件和外饰件 - 尾灯壳体
- 车门饰条 - 仪表板部件
- 立柱护板 - 中控台部件
- 扶手

总览

材料状态	• 已商用：当前有效	
资料 ¹	• Brochure - MAGNUM™ ABS - Tthe Benchmark ABS for Extrusion (English) • Brochure - MAGNUM™ ABS Resins - Proven to enhance productivity and efficiency (English) • Technical Datasheet	
UL 黄卡 ²	• E73656-10243145	
搜索 UL 黄卡	• Trinseo • MAGNUM™	
供货地区	• 亚太地区	
特性	• 低挥发 • 良好的加工性能	• 耐热性，高 • 气味低到无
用途	• 家用货品 • 汽车领域的应用	• 汽车内部装备 • 汽车外部装饰
形式	• 粒子	
加工方法	• 注射成型	

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度	1.05 g/cm³	ISO 1183
表观密度	0.65 g/cm³	ISO 60
熔流率（熔体流动速率）(220°C/10.0 kg)	6.5 g/10 min	ISO 1133
收缩率	0.40 到 0.70 %	ISO 294-4

机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量	2050 MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力 (屈服)	43.0 MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变		ISO 527-2/50
屈服	3.0 %	
断裂	25 %	
弯曲模量 ⁴	2000 MPa	ISO 178
弯曲应力 ⁴	67.0 MPa	ISO 178

冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1eA
-30°C, 注塑	9.0 kJ/m²	
23°C, 注塑	14 kJ/m²	



热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		
0.45 MPa, 未退火	100 °C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	85.0 °C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	107 °C	ISO 306/B50
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级 ⁵		UL 94
1.5 mm	HB	
3.0 mm	HB	
燃烧速率 ⁵	55.0 min/mm	ISO 3795
碳排放 ⁵	20.0 µg/g	VDA 277
雾化 - (100C)	99 %	ISO 6452

补充信息

Mass balance versions (bio-based (BIO) or chemically recycled (CR)) of this product are chemically and physically indistinguishable to the standard fossil grade. This technical data sheet applies to all versions. Letters of sameness are available upon request.

注射	额定值 单位制
干燥温度	80 到 90 °C
干燥时间	2.0 到 4.0 hr

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。

³ 一般属性：这些不能被视为规格。

⁴ 2.0 mm/min

⁵ 这个额定值并非为了反映这种或任何其他材料在实际起火条件下造成的危险。