

Technical Data

产品说明

PULSE™ A 35-110 工程树脂即使在低温下也具有优异的抗冲击强度，它 also 具有较高的热变形温度。STYRON 专有的 ABS 本体法生产技术在赋予该产品优秀物理性能的同时还使其具有优异的流动性能，这就使复杂零部件的模塑变得容易，也给零部件的设计带来了自由度。PULSE A 35-110 具有广泛的应用，这些应用需要良好的低温韧性、高热变形温度和可加工性。高的热变形温度使得 PULSE A 35-110 特别适用于汽车零部件领域，这些零部件包括照明、进气口、仪表板以及很多的内饰和外饰部件。

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Technical Datasheet		
UL 黄卡 ²	• E213639-10258290		
搜索 UL 黄卡	• Trinseo • PULSE™		
供货地区	• 欧洲	• 亚太地区	
特性	• 良好的加工性能 • 流动性高	• 耐低温冲击 • 耐热性，高	• 韧性良好
用途	• 汽车领域的应用 • 汽车内部零件	• 汽车外部零件 • 照明应用	
形式	• 粒子		
加工方法	• 注射成型		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.16	g/cm³	ISO 1183
表观密度	0.67	g/cm³	ISO 60
熔速率 (熔体流动速率) (260°C/5.0 kg)	14	g/10 min	ISO 1133
Spiral Flow ⁴	39.0	cm	
收缩率	0.40 到 0.70	%	ISO 294-4
VOC Content	10.0	µg/g	VDA 277
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	2300	MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力 (屈服)	56.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变 (断裂)	> 80	%	ISO 527-2/50
弯曲模量 ^{5, 6}	2200	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度			ISO 179/1eA
-30°C	35	kJ/m²	
23°C	45	kJ/m²	
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	110	°C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	132	°C	ISO 306/B50
线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 80°C)	7.5E-5 到 8.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
注射	额定值	单位制	
干燥温度	100	°C	
干燥时间	4.0	hr	
加工 (熔体) 温度	255 到 280	°C	
模具温度	60 到 80	°C	



备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 模具温度: 260°C, 注塑压力: 1.80E+3 bar
- ⁵ 2.0 mm/min
- ⁶ 3 点

