

PULSE™ GX90 E30 TP7702148

PC/ABS Engineering Resin

Trinseo

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

Overview

PULSE™ GX90 E30 TP7702148 PC/ABS Engineering Resin is a PC/ABS blend which contains 30% recycling content according to ISO14021 and provides the high quality and consistency level that PULSE™ GX products are known for.

It combines superior low temperature ductility and high-heat performance delivering high-end performance for automotive interior component applications. This grade is only available in standard black.

Benefits

- Contains 30% recycling content according to ISO14021
- Outstanding high-impact strength at low temperature and high Heat resistance equivalent to PULSE™ GX90

Applications

- Automotive interior and exterior parts

总览

材料状态	• 已商用：当前有效	
资料 ¹	• Technical Datasheet	
搜索 UL 黄卡	• Trinseo • PULSE™	
供货地区	• 欧洲	• 亚太地区
回收含量	• 是, 30%	
特性	• 高韧性 • 良好的加工性能	• 耐低温冲击 • 耐热性, 高
用途	• 汽车领域的应用	• 汽车内部零件
形式	• 粒子	
加工方法	• 注射成型	

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度	1.12 g/cm³	ISO 1183
熔速率 (熔体流动速率) (260°C/5.0 kg)	16 g/10 min	ISO 1133
Spiral Flow ³	40.0 cm	
收缩率	0.40 到 0.70 %	ISO 294-4
VOC Content	12.0 µg/g	VDA 277
机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量	2250 MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力 (屈服)	50.0 MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变 (断裂)	110 %	ISO 527-2/50
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1eA
-30°C	45 kJ/m²	
23°C	55 kJ/m²	
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	106 °C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	128 °C	ISO 306/B50



注射	额定值 单位制
干燥温度	100 °C
干燥时间	4.0 hr
加工（熔体）温度	255 到 280 °C
模具温度	60 到 80 °C

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² 一般属性：这些不能被视为规格。
- ³ 熔体温度: 260°C, 注塑压力: 1.80E+3 bar

