

Terluran® GP-22

丙烯腈丁二烯苯乙烯
INEOS Styrolution

Technical Data

产品说明

Terluran® GP-22 is an easy-flow, general purpose injection molding grade with high resistance to impact and heat distortion; intended for a wide range of applications, particularly in the housings sector.

FEATURES

- Excellent colorability
- Medium flow
- Good impact resistance
- Good heat distortion resistance
- High quality surface finish and gloss
- Great mechanical strength and rigidity

APPLICATIONS

- Injection molding
- Appliance housings
- Household and sanitary appliances
- Toys
- Automotive components
- Consumer products

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Technical Datasheet (English)		
UL 黄卡 ²	• E108538-10264558		
搜索 UL 黄卡	• INEOS Styrolution • Terluran®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
特性	• 高光 • 良好的着色性 • 良好抗撞击性	• 通用 • 优良外观 • 中等流动性	• Good Rigidity
用途	• 电器用具 • 家用货品 • 汽车领域的应用	• 外壳 • 玩具 • 卫浴产品	• 消费品应用领域
形式	• 粒子		
加工方法	• 注射成型		
多点数据	• Creep Modulus vs. Time (ISO 11403) • Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403) • Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403)	• Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403) • Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403) • Specific Volume vs Temperature (ISO 11403)	• Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度	1.04 g/cm³	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (220°C/10.0 kg)	19 cm³/10min	ISO 1133
收缩率	0.40 到 0.70 %	ISO 294-4
吸水率		ISO 62
饱和, 23°C	1.0 %	
平衡, 23°C, 50% RH	0.22 %	



机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量	2300 MPa	ISO 527-1
拉伸应力 (屈服, 23°C)	45.0 MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (屈服, 23°C)	2.6 %	ISO 527-2
标称拉伸断裂应变 (23°C)	10 %	ISO 527-2
弯曲应力 (23°C)	65.0 MPa	ISO 178
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1eA
-30°C	8.0 kJ/m²	
23°C	22 kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度		ISO 179/1eU
-30°C	100 kJ/m²	
23°C	180 kJ/m²	
悬壁梁缺口冲击强度		ISO 180/A
-30°C	8.0 kJ/m²	
23°C	26 kJ/m²	
硬度	额定值 单位制	测试方法
球压硬度	97.0 MPa	ISO 2039-1
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度 ⁴		
0.45 MPa, 已退火	99.0 °C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 已退火	94.0 °C	ISO 75-2/A
维卡软化温度		
--	96.0 °C	ISO 306/B50
--	105 °C	ISO 306/A50
线形热膨胀系数 - 流动	8.0E-5 到 1.1E-4 cm/cm/°C	ISO 11359-2
导热系数	0.17 W/m/K	DIN 52612
电气性能	额定值 单位制	测试方法
表面电阻率	> 1.0E+13 ohms	IEC 62631-3-1
体积电阻率	> 1.0E+15 ohms·cm	IEC 62631-3-1
相对电容率		IEC 62631-2-1
100 Hz	2.90	
1 MHz	2.80	
耗散因数		IEC 62631-2-1
100 Hz	4.8E-3	
1 MHz	7.9E-3	
光学性能	额定值 单位制	测试方法
黄度指数	13 YI	DIN 6167
注射	额定值 单位制	
干燥温度	80 °C	
干燥时间	2.0 到 4.0 hr	
加工 (熔体) 温度	220 到 260 °C	
模具温度	30 到 80 °C	
Injection Velocity	12 m/min	



备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 4 h/80 °C

