

产品技术数据表（Product Technical Data Sheets）

TPE57A-6009BK

产品说明及特性（Product Description and Application）

专为在工程设备、挤出产品、密封件等零件而设计。
回弹性好，易成型，手感舒适，强度高。
Good dumb face surface. Hydrolysis resistance.
Applied to the hand held device products ,Extrusion product , seals , et.
Back to good elasticity, easy to shape, feel comfortable, High intensity.

总体（Integrated）

应用 (Application)	· 手柄（Handle） · 体育用品 (Sports appliance)	· 垫片（Shim） · 家用电器 (Household appliance)	· 玩具（Toys）
符合法规 (Compliance)	· ROHS	· Reach	
外观(Exterior)	· 黑色（Black）		
加工方法 (Processing methods)	· 注射成型 Injection Molding	· 挤出成型 Extrusion molding	
修订信（Time）	· 2025-10-16		

物理性能(Physical properties)

特性 Mechanical Properties	测试标准 Test Method	单位 Unit	典型值 Typical Values
邵氏硬度 Hardness	ASTM D2240	Shore A	58 ± 3
比重/密度 Density	ASTM D792	g/cm3	0.98 ± 0.03
拉伸强度 Tensile Strength	ASTM D412	MPa	4.2
断裂伸长率 Elongation at Break	ASTM D412	%	560
100%模量 100% Modulus	ASTM D412	MPa	1.4
300%模量 100% Modulus	ASTM D412	MPa	2.4

备注(Note)

典型值是实验室测试平均数据，仅用于使用参考，不作为产品的标准；
染色料的性能可能会与上述的数值不同。

The properties shown are typical values and are not intended as product specifications.

地址：厦门市翔安火炬园二期翔安西路 8075 号
联系电话：0592-3799968 邮箱：superplasticxm@163.com

典型加工条件(Typical processing conditions)

注射 Injection	单位 Unit	设定值 Settings
干燥温度 Drying Temperature	℃	100—80
干燥时间 Drying time	Hr	2—4
加料段温度 Feed zone temperature	℃	140—165
中段温度 Middle temperature	℃	160—200
前段温度 Front temperature	℃	190—240
射嘴温度 Nozzle temperature	℃	200—250

备注：以上加工参数仅供注塑参考使用，针对不同机型、不同模具以及产品要求，对上述工艺进行调整。

Note: The above processing parameters are for reference use injection for different models, different molds and product requirements, the above process is adjusted.

注射说明 (Injection description)

与 PVC 不相容。不应采用以 PVC 为基础的色母料。可以使用以聚丙烯(PP)、乙烯醋酸乙烯共聚物(EVA)或低密度聚乙烯(LDPE)为基础的色母料。具有极好的熔体稳定性。若机器闲置达 30 分钟或以上，则须将机筒排空。在使用此产品之前或之后，均须用熔体流动速率较低(0.5 – 2.5)的聚乙烯(PE)或聚丙烯(PP)彻底进行置换。

Coloring: Color concentrates with polypropylene (PP), ethylene vinyl acetate (EVA), or low density polyethylene (PE) carriers are most suitable for coloring. Concentrates based on PVC should not be used. The final determination of color concentrate suitability should be determined by customer trials.

Residence Time: TPE has good melt stability. Maximum residence times may vary, depending on the size of the barrel. Generally, the barrel should be emptied if it is idle for periods of 5 – 8 minutes or longer.

Forming recommendations: The following processing parameters are for reference only, for different models and products required to make further adjustments to the structure.